

اندازه‌گیری تراکم پارچه‌های تافته با استفاده از تبدیلات فوریه

سید عبدالکریم حسینی*

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

(دریافت مقاله: ۱۳۷۶/۹/۱۳ - دریافت نسخه‌نهایی: ۱۳۷۶/۲/۲۸)

چکیده - تراکم تار و پود پارچه و ضریب تغییرات آن بر خواص فیزیکی از قبیل زیر دست و خواص اصطکاکی و مکانیکی منسوجات تأثیر به سزایی دارد. در این مقاله نشان داده است که می‌توان با استفاده از تبدیلهای فوریه^۱ به روشهای متفاوت، تراکم تار و پود و ضریب تغییرات آن را برای پارچه‌های تافته^۲ تعیین کرد. از جمله روشهای مورد استفاده در این تحقیق تابع خود همبستگی است. ابتدا طیف توان (دو بعدی) تصویر سطح خاکستری پارچه توسط تبدیل فوریه تخمین زده شد. سپس با کاربرد عکس تبدیل فوریه^۳، تابع خود همبستگی محاسبه شد. نهایتاً از تابع خود همبستگی و استفاده از تابع چگالی طیفی، فاصله تکرار دو نفح تار و یا پود مجاور تخمین زده شد. انجام محاسبات رگرسیون^۴ بین تراکمهای به دست آمده توسط روش ACF و روش میکروسکوپی^۵، ضریب همبستگی بالایی را نشان داد (۰.۷۳). بنابراین، روش جدید پردازش تصویری همراه با کاربرد تبدیلهای فوریه را می‌توان جایگزین روش میکروسکوپی کرد که در آن اندازه‌گیری تراکم تار و پود پارچه با استفاده از مهارت افراد خبره به صورت دستی انجام می‌شود.

Measurement of Plain Weave Fabrics' Density Using Fourier Transforms

S. A. Hoseini

Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology

ABSTRACT- *Warp and weft spacing and its coefficient of variation affect the physical properties of fabrics*

* استادیار

فهرست علائم					
ابعاد ماتریس تصویر پارچه	M, N	ماتریس تصویر	f(x, y)	تابع خود همبستگی	ACF
طیف توان فوریه	P(u, v)	عکس تبدیل سریع فوریه	IFFT	متوسط شدت تصویر	DC
طول موج، mm	λ	شدت کلی تصویر درجهت سطرها	IP ₁	تعداد نقاط گرافیکی در اینج	DPI
		شدت کلی تصویر درجهت ستونها	IP ₂	تبدیل سریع فوریه	FFT

such as fabric hand, frictional and mechanical properties. In this paper the weft and warp spacing and its coefficient of variation for plain weave is calculated using Fourier transforms. Different methods have been used in this work including autocorrelation function. First, two dimensional power spectrum of the gray level image of the fabric was estimated using Fourier transforms. Then, inverse Fourier transform was used to calculate the two dimensional autocorrelation function. Finally, from autocorrelation function and autospectral density the periodicity of the warps and the wefts were calculated. The results from ACF and microscopic methods yielded a significant correlation factor (r^2). Thus image processing coupled with application of fourier transforms can be considered as a new method and a good substitute for the microscopic method.


امکانپذیر است [۴]. برای اولین بار در این رشته، تبدیلهای فوریه در دستگاه اوستر^۶ برای پیدا کردن ضریب تغییرات ضخامت فتیله و نخ مورد استفاده قرار گرفت [۵]. در دهه گذشته تبدیلهای فوریه به صورت یک و دو بعدی در سطح وسیعی برای اندازه گیری خصوصیات سطح قالی و تغییرات آن در فرایند سایش [۶]، تخمین سطح مقطع الیاف [۷] و بررسی خصوصیات سطحی پارچه [۸] مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این تحقیق نشان دادن روشی مناسب برای اندازه گیری فاصله بین دو نخ تار و یا پود است. بررسی داده ها و تفسیر نتایج با استفاده از تابع چگالی طیفی و تابع خود همبستگی انجام شده است.

۲- روش انجام آزمایش

برای گرفتن تصاویر سطح پارچه از اسکنر^۷ استفاده شد. تصاویر از نوع سیاه و سفید با ۲۵۶ سطح خاکستری با ابعاد ۱۶/۲۵×۱۶/۲۵ میلی متر با دقت ۴۰۰ پیکسل^۸ در اینج و در اندازه های ۲۵۶×۲۵۶ پیکسل گرفته شد. در هنگام گرفتن تصویر و ذخیره سازی آن، معمولاً با نقاط نامطلوبی رو به رو می شویم که می توان آنها را با بهسازی تصویر به روش فیلتر زودگذر برطرف کرد. برای انجام این کار هر پیکسل در میان یک ماتریس 3×3 از نقاط همسایه در نظر گرفته شده و میانگین ۹ نقطه ماتریس به عنوان ارزش جدید آن

۱- مقدمه
فاصله دو نخ پود و یا تار مجاور در یک پارچه بافته شده از مهمترین مشخصه آن محسوب می شود و تأثیر به سزاگی روی خصوصیات ظاهری آن می گذارد. فاصله بین نخها به دلایل مختلف دارای تغییراتی در طول و عرض پارچه است و به دست آوردن فاصله یکنواخت مورد توجه محققان، سازندگان ماشین آلات بافتگی و تولید کنندگان است. نایکنواختی و پرزهای نخهای رسیده شده موجب کاهش این میزان نایکنواختی فاصله می شود. در حالی که یکنواختی نخهای فیلامنت، نایکنواختی فاصله را تشدید می کند [۱]. محققان بسیاری در دلایل نایکنواختی فاصله تار و پود، تحقیقاتی را به انجام رسانده اند و مواردی از جمله تغییرات در نیروی پودگذاری [۲]، تغییرات کشش اعمال شده برروی نخ پود، استراحت نخ و پارچه [۳] تنظیمهای نامناسب ماشین و خارج از مرکز بودن دندنهای ساییدگی در سیستم انتقال حرکت دستگاه را ذکر کرده اند. به هر حال، برای بررسی تغییرات فاصله نخهای تار و پود، یافتن روشی مناسب برای اندازه گیری فاصله تک تک نخها مطرح است [۱].

از آنجا که طرح بافت یک پارچه از تکرار راپورت بافت تشکیل می شود و فواصل بین نخهادر بسیاری از منسوجات از دوره تناوب مشخصی برخوردار است، کاربرد تبدیلهای فوریه در این رابطه



شکل ۲- تابع خود همبستگی شکل ۱

در این روش می‌توان از مزایای الگوریتمهای محاسباتی سریع FFT وIFFT بهره برد. بنابراین اجرای این روش بسیار ساده تر از روش مستقیم است که در آن متوسط حاصل ضرب داده‌های متقابل روی تمام موقعیتها یک تصویر طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود [۹]:


$$f(x,y) \cdot f(x,y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m,n) f(x+m, y+n) \quad (2)$$

$$\begin{aligned} x &= 0, 1, 2, \dots, M-1 \\ y &= 0, 1, 2, \dots, N-1 \end{aligned}$$

M, N ابعاد تصویر هستند.

در این تحقیق از روش غیر مستقیم برای محاسبه تابع خود همبستگی (ACF) استفاده شده است [۸]. ابتدا، طیف توان تصویر (p) را به دست آورده و مقدار DC آن را صفر قرار می‌دهیم (p = ۰, ۰) تا طیف توان P حاصل شود. آن‌گاه با گرفتن تبدیل معکوس فوریه از P و تقسیم مقادیر حاصل به مقدار DC تابع خود همبستگی نرمالشده را به دست می‌آوریم. شکل (۲) تابع خود همبستگی شکل (۱) را نشان می‌دهد. با استفاده از تابع خود همبستگی می‌توان دوره تناوب تار و پود پارچه تافته را به شرح زیر به دست آورد:

ابتدا مقادیر شدت خطوط مرکزی تابع خود همبستگی را در جهت




شکل ۱- تصویر سطح خاکستری پارچه (نمونه شماره ۳)

پیکسل تعیین می‌شود. به عنوان مثال، یکی از این تصاویر در شکل (۱) نشان داده شده که مربوط به نمونه شماره ۳ است. کلیه نمودارهای ارائه شده در این مقاله (شکلهای ۲ الی ۹) مربوط به این تصویر است. هشت نوع پارچه تافته، که عمدتاً از نوع خام و تجاری بودند به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. تراکم تار و پود توسط میکروسکوپ اندازه‌گیری شد. ۳۰ آزمایش روی هر نمونه انجام گرفت. میانگین فاصله بین نخهای تار و یا پود در جدول (۱) آمده است.

۲-۱ تابع خود همبستگی (دو بعدی)

تابع خود همبستگی روشی برای تعیین میزان تطابق و شباهت نقاط مختلف یک تصویر با خودش است. این روش برای بررسی خصوصیات متفاوت تصویر چون رنگ، شدت، انعکاس و ترکیب قابل استفاده است. تابع خود همبستگی (ACF) و طیف توان فوریه (P(u, v)) تبدیل یکدیگر هستند. روش غیر مستقیم برای محاسبه تابع خود همبستگی یک تصویر ((f(x, y)) آن است که ابتدا با استفاده از روش FFT، طیف توان تصویر و سپس با استفاده از عکس تبدیل سریع فوریه (IFFT) تابع خود همبستگی را به شرح زیر محاسبه کرد [۸]:



جدول ۱- نتایج فاصله نخهای مجاور که توسط روش‌های مختلف بر حسب میلی‌متر به دست آمده است

روش محسانیه	دستی	شدت پیکسلها	ضریب تغییرات %	شدت کلی تصویر	طیف توان شدت کلی تصویر	طیف توان شدت پیکسلها	تابع خود همبستگی تصویر
نمونه	پرداز	پرداز	تار	پرداز	تار	پرداز	تار
۱	۰/۴۶۱۹	۰/۴۶۱۹	۰/۴۵۷	۰/۴۵۷۱	۰/۴۷۰۵	۰/۴۸۴۲	۰/۴۵۱۵
۲	۰/۳۳۴۲	۰/۳۳۴۲	۰/۳۳۷۸	۰/۳۳۸۵	۰/۳۳۸۵	۰/۳۳۸۷	۰/۳۳۸۶
۳	۰/۳۸۷	۰/۳۸۷	۰/۳۹۵	۰/۳۹۵	۰/۴۰۵	۰/۴۵۱۵	۰/۴۰۸۴
۴	۰/۳۹۱	۰/۳۹۱	۰/۳۸۰	۰/۳۸۰	۰/۳۵۳۲	۰/۳۵۴۲	۰/۳۵۴۲
۵	۰/۲۸۸	۰/۲۸۸	۰/۱۷۸۴	۰/۱۷۸۴	۰/۲۴۵	۰/۴۵۱۵	۰/۲۴۵
۶	۰/۳۸۴۸	۰/۳۸۴۸	۰/۲۹۸۷	۰/۲۸۷	۰/۳۰۱	۰/۳۰۱	۰/۳۰۱
۷	۰/۴۳۵	۰/۴۳۵	۰/۲۳۹۱	۰/۲۴۲۵	۰/۴۲۸	۰/۴۲۸	۰/۴۲۸
۸	۰/۴۳۵	۰/۴۳۵	۰/۲۳۷	۰/۴۲۵	۰/۴۲۸	۰/۴۲۸	۰/۴۲۸

محورهای x و y که همان جهت پود و تار پارچه است به دست آورده سپس توسط الگوریتم حذف شبیب [۱۰]، شبیب داده‌ها را بر مبنای دارایم زیرا عموماً تابع خود همبستگی از نظر شدت نسبت به مبدأ ACF یک تابع نزولی است. در نهایت جزء متناسب در داده (\cdot, \cdot) ها را با استفاده از تابع چگالی طیفی (یک بعدی) استخراج می‌کنیم.

۲-۲ تابع چگالی طیفی

برای استخراج جزء تناوبی در داده‌ها از چگالی طیفی (f_k , G), که در قلمرو فرکانس است به شرح زیر استفاده شد [۱۰].


$$G(f_k) = \frac{Y}{N} |X(f_k)|^Y$$

$$X(f_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \exp[-j\pi kn/N]$$


که $j = \sqrt{1 - K}$ و x_n بردار حاوی شلت پیکسلهای تصویر است.

٣- نتائج


در این تحقیق روش‌های زیر برای تعیین فاصله بین نخهای تار و پود مورد مطالعه قرار گرفت.




شکل ۵- چگالی طیفی شدت پیکسلها در جهت تار



شکل ۳- شدت پیکسلهای تصویر در جهت تار



شکل ۶- چگالی شدت کلی تصویر در جهت تار



شکل ۴- شدت کلی تصویر در جهت تار

پیک، فاصله نخهای مجاور و ضریب تغییرات آنها قابل محاسبه است.


$$IP_1[x] = \frac{1}{N} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) \quad (4)$$

۳-۲- روش تابع چگالی طیفی
برای استخراج جزء تناوبی داده های به دست آمده در روش (۱-۳) می توان از تابع چگالی طیفی استفاده کرد. شکل های (۵) و (۶) به ترتیب توابع چگالی طیفی شکل های (۳) و (۴) را برای نمونه شماره ۳ نشان می دهند. طول موج پیک اصلی تابع چگالی طیفی فاصله بین دونخ تار و یا پود مجاور را نشان می دهد و طبق رابطه زیر قابل محاسبه است:


$$IP_2[y] = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x,y) \quad (5)$$

$y = 0, 1, 2, \dots, N-1$ است.

شکل (۴) شدت کلی تصویر در جهت تار پارچه را نشان می دهد. با توجه به بعد تصویر و تعداد پیکها یا موقعیت مکانی هر



شکل ۹- چگالی طیفی تابع خود همبستگی در جهت تار




شکل ۷- نمودار خط مرکزی تابع خود همبستگی در جهت تار

تحت تأثیر فاصله پودها و پیکها در جهت پود تحت تأثیر فاصله نخهای تار هستند).

۳-۳- روش تابع خود همبستگی (ACF)

شکل (۷) شدت پیکسلهای خط مرکزی تابع خود همبستگی در جهت محور z را نشان می‌دهد. از آنجا که تابع خود همبستگی یک تابع نزولی است، با دور شدن از مبدأ از شدت آن کاسته می‌شود و شکلها دارای شبیخواهند بود. با استفاده از الگوریتم حذف شبیب [۱۰]، شبیب داده‌ها حذف شد که نتیجه در شکل (۸) نشان داده شده است. شکل (۹) تابع چگالی طیفی داده‌ها را بعد از حذف شبیب نشان می‌دهد. طول موج پیک اصلی که مربوط به تناب نخهای پود است، در جدول (۱) آمده است.




شکل ۸- نمودار خط مرکزی تابع خود همبستگی در جهت تار بعد از حذف شبیب

۴- ضریب همبستگی نتایج با استفاده از محاسبات رگرسیون، ضریب همبستگی بین دو روش میکروسکوپی و ACF تعیین شد که ضرایب بالایی را نشان می‌دهد. ضرایب همبستگی حاصله برای فاصله بین نخهای پود و تار به ترتیب برابر با $7/7\%$ و $98/2\%$ هستند. شکل (۱۰ - الف) و (۱۰ - ب) همبستگی بین دو روش فوق را نشان می‌دهد. نتایج محاسبات رگرسیون، دقت روش ACF اعمال شده در این مطالعه را نشان می‌دهد.

$$\lambda = \frac{N \times 20/4}{DPI \cdot K}$$


$$K = N - 1, \dots, 1, 0$$

نتایج حاصله از این روش در جدول (۱) آورده شده که با توجه به آن مشخص می‌شود که نوسانات در نمودار شدت پیکسلهای یک سطر و یا ستون یا شدت کلی تصویر پارچه (شکلهای ۳ و ۴) متأثر از فاصله بین نخهای پود و یا تار مجاور است (پیکها در جهت تار



شکل ۱۰ - ب نمودار همبستگی فاصله تارها به روش ACF و دستی

آمد که بیانگر دقیق روش تابع خود همبستگی است. نتایج نشان داد موقعی که فاصله بین نخها کم باشد (مانند فاصله نخهای تار نمونه شماره ۵)، استفاده از روش ACF بر دیگر روشها ارجحیت دارد. چنانچه در حین بافت از روش پردازش تصویری همراه با به کارگیری تبدیلهای فوریه برای تعیین فاصله نخها استفاده شود و محاسبات به صورت بلادرنگ توسط یک سیستم روی خط^۹ انجام پذیرد به نتایج خوبی در رابطه با بهبود کیفی محصولات خواهیم رسید.



شکل ۱۰ - آلف نمودار همبستگی فاصله پودها
به روش ACF و دستی

۴- نتیجه گیری

در این مقاله تصویر پارچه به ماتریسی به ابعاد 256×256 پیکسل تبدیل شده که ارزش هر پیکسل توسط سطح خاکستری تعیین شد. سپس تابع چگالی طیفی (یک بعدی) شدت پیکسلهای یک سطر و یا یک ستون محاسبه شد. پریودیک بودن تابع چگالی طیفی نشان می‌دهد که نوسانات شدت پیکسلهای یک سطر یا ستون متأثر از فاصله بین دو نخ تار و یا پود مجاور است. این بررسی همچنین نشان می‌دهد که تابع خود همبستگی برای یافتن تراکم پارچه روشن سریع است و خطاهای چشمی و تغییرات ناشی از برداشتهای فردی در تعیین فاصله نخها به روش میکروسکوپی را کاهش می‌دهد. با محاسبات رگرسیون، ضریب همبستگی بالایی بین نتایج حاصله توسط دو روش میکروسکوپی و ACF به دست

واژه نامه:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Fourier transforms | 4. regression procedures | 7. scanner |
| 2. taffeta weave | 5. microscopic method | 8. pixel |
| 3. inverse Fourier transform | 6. uster | 9. on - line |

مراجع

Specific Reference to Start-up Marks," *Journal of Textile Institute*, Vol. 87, p. 107, 1996.

1. Islam, A. T. M. S. and Bandra, M. P. U., "Yarn Spacing Measurement in Woven Fabrics with

2. Greenwood, K., and Vaughan, G. N., "The Beat-up Force and Pick Spacing," *Journal of Textile Institute*, Vol. 48, p. 39, 1957.
3. Vangheluwe, L., "Relaxation and Inverse Relaxation of Yarn after Dynamic Loading Fibres," *Textile Research Journal*, Vol. 63, p. 552, 1993.
4. Wood, E. J., "Applying Fourier and Associated Transforms to Pattern Characterization in Textiles," *Textile Research Journal*, Vol. 60, p. 212, 1990.
5. Furter, R., Evennes Testing in Yarn Production, in "*Manual of Textile Technology, Part I and Part II*," The Textile Institute, Manchester, 1982.
6. Pourdeyhimi, B., Sobus, J., and Xu, B., "Evaluating Carpet Appearance Loss: Surface Intensity and Roughness," *Textile Research Journal*, Vol. 63, p. 523, 1993.
7. Xu, B., Pourdeyhimi, B., and Sobus, J., "Fibre Cross-Sectional Shape Analysis Using Image Processing Techniques," *Textile Research Journal*, Vol. 63, p. 717, 1993.
8. Hoseini Ravandi, S. A., and Toriumi, K., "Fourier Transform Analysis of Plain Weave Fabric Appearance," *Textile Research Journal*, Vol. 65, p. 676, 1995.
9. Gonzales, R. C., and Wintz, P., *Digital Image Processing*, Second Edition, p. 90, Addison-Wesley, 1987.
10. Bendat, Julius S., and Piersol, Allan G., *Random Data Analysis and Measurement Procedures*, Second Edition, p. 362, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1986.