

نقش سوم کا تدی برخوردگی تنشی آلیا ژزیرکالسوی - ۲
در محلول الکل متیلیک حاوی ۴/۰ درصد حجمی اسید کلریدریک

* محمدعلی گامزار

چکیده

در این تحقیق ، خوردگی و خوردگی تنشی آلیا ژزیرکالسوی - ۲ در محلول $CH_3OH/0.4\%HCl$ (موسوم به محلول پایه) بتنها ئی وبـا در صدهای مختلفی از سوم کا تدی نظریـا رسانیک ، پلاتین و سلنیوم مورد بررسی قرار گرفت . ملاحظه گردیدکه ، آرسنیک و غلظتهاـی نسبتا " زیاد سلنیوم (زیادتراز 100ppm) کا هش خوردگی و خوردگی تنشی را موجب می شوند . این امر ناشی از تشکیل فیلم غنی از عنصر مزبور بر روی سطوح نمونه تشخیص داده شد . همچنین ملاحظه گردیدکه 25ppm سلنیوم و غلظتهاـی کم پلاتین (نظریـا 25ppm) حساسیت نسبت به خوردگی تنشی را زیادتر می کنند ، علت این پدیده به نفوذ هیدروژن درنا حیه تحت تنش در جلوی ترک بین دانهای درحال پیشروی به داخل فلزنسبت داده شد . درحالی که 25ppm سلنیوم اثرقا بل ملاحظه ای برخوردگی از خودنشان نداد ، اضافه شدن همین مقدار پلاتین در محلول ، افزایش خوردگی را موجب گردید . بعلاوه ، افزایش غلظت پلاتین در محلول ، خوردگی را شدیدا " افزایش داد . در هر سرعت کشش ، افزایش حساسیت نسبت به خوردگی تنشی ، افزایش سرعت اشاعه ترک ، کاهش استحکام کششی و کاهش کرنش شکست را به مرآه داشت . تغییرات مزبور ناشی از افزایش وسعت تا حیه شکست تردکلیوواز درازاء کاهش وسعت منطقه شکست مکانیکی نرم دانسته شد . عامل اصلی به وجود آورنده شکست

* استادیا ردانشکده مهندسی مواد - دانشگاه صنعتی اصفهان

1- Zircaloy - 2

تردکلیواژ ، هیدروژن جذب شده ، در ضمن اتحال آندی ، درناحیه تحت تنفس ، شناخته گردید .

مقدمه

از جمله مصارف عمدہ آلیاژهای زیرکونیوم (موسم به زیرکالوی) در نیروگاهها و صنایع هسته‌ای ، بعنوان روکش برای محفظه‌های نگهدارنده سوخت‌های هسته‌ای می‌باشد . همچنین در راکتورهای هسته‌ای که توسط آب خنک می‌شوند ، بعنوان روکش و یا مواد اصلی سازنده محفظه‌هایی که فعل و انفعالات هسته‌ای در آنها انجام می‌گیرند بکار گرفته می‌شوند . این کاربرد ، عمدتاً " ناشی از خواص ویژه آلیاژهای زیرکالوی نظیر مقاومت خوب خوردگی ، استحکام مکانیکی (از جمله استحکام خزشی) کافی ، شکل پذیری ، قابلیت‌های حرارتی زیاد و از همه مهمتر ، سازگاری با سوخت‌های هسته‌ای ، سردهنگرهای وکنده کننده‌ها می‌باشد . مورداً خر ، مستقیماً " ناشی از خاصیت جذب نوترن بسیار کم این آلیاژها می‌باشد .

محیط‌هایی که موجب خوردگی تنفسی زیرکونیوم و آلیاژهای آن می‌گردند توسط Cox مورده جمع بندی قرار گرفته [۱] و [۲] و گزارش شده است که ، عامل اصلی خوردگی تنفسی آلیاژهای زیرکالوی ، جذب اجزاء فعال از محیط در نواحی تحت تنفس می‌باشد . از سوی دیگر ، *Elayaperuma1* و همکارانش [۳] و [۴] با تکیه بر نتایج حاصل از آزمایشات الکتروشیمیائی خودکه بر روی زیرکالوی - ۲ انجام داده نتیجه گرفته اند که ، در محیط CH_3OH/I_2 جذب اجزاء فعال در محلهای تحت تنفس و در محیط CH_3OH/HCl ، اتحال آندی تشید شده توسط تنفس عامل اصلی خوردگی تنفسی این آلیاژ می‌باشد . مطالعات خوردگی تنفسی زیرکالوی - ۲ در محلول CH_3OH/HCl که توسط *Majumdar* و همکاران او [۵] و [۶] انجام گرفته است نشان می‌دهد که ، سطوح مقطع شکست این نمونه‌ها شامل خوردگی بین دانه‌ای و شکست‌کلیواژی می‌باشد .


نتایج ارائه شده توسط Majumdar و همکاران او [۶] و [۷] و همچنین تحقیقات مشابه دیگر [۱۰] - [۸] بیانگر نقش احتمالی هیدروژن در شکست تردکلیو از عدم مشارکت آن در خوردگی بین دانه‌ای می‌باشد. هدف از این تحقیق عبارت است از: روشن و مشخص نمودن نقش و جایگاه هیدروژن اتمی در مکانیزم خوردگی تنشی آلیاژ زیرکالوی ۲. برای این منظور، از سوم کا تدى مختلف نظریه‌آرسنیگ، پلاتین و سلنیوم کمک گرفته شده است. گفته می‌شود [۱۱] و [۱۲] که، حضور این عنصر در محیط خورنده موجب می‌شود که، در ضمن انحلال آندی، هیدروژن اتمی بیشتری توسط فلز جذب شود.

روش آزمایش

در این تحقیق، سه نوع نمونه (شکل ۱) ساخته شده از ورقه‌های زیرکالوی ۲ به ضخامت $1/5$ میلیمتر و ترکیب شیمیائی زیرمورد استفاده قرار گرفت.

نوع عنصر :	قلع	آهن	کرم	نیکل	زیرکونیم
درصد وزنی :	$1/5$	$1/15$	$1/15$	$1/1$	$1/5$

نمونه‌های نوع ۱-الف برای اندازه‌گیری کاوش وزن و عمق نفوذ در خوردگی بین دانه‌ای، نمونه‌های نوع ۱-ب برای اندازه‌گیری خواص مکانیکی نظری استحکام کششی و کرنش شکست و نمونه‌های نوع ۱-ج برای اندازه‌گیری سرعت اشاعه ترک بکار گرفته شدند. ابعاد و مشخصات هر یک از نمونه‌ها در شکل ۱ مشخص شده‌اند. تما می‌نمونه‌ها در کوره خلا با دمای 800 درجه سانتیگراده مدت یک ساعت آنل شده، سپس تا 200 درجه سانتیگراد در کوره سرد و آنگاه تا دمای اتاق در هوا سرد شدند. خواص مکانیکی چنین نمونه‌هایی عبارت بودند از: استحکام کششی 400 نیوتون بر میلیمتر مربع، کرنش شکست 35 درصد و سختی 224 و یکرز، ساختار میکروسکوپی نمونه‌ها می‌مزبور شا مل دانه‌های ریز



شکل ۱: انواع نمونه‌های مورد استفاده، ابعاد مشخصات آنها.

(۲۰ تا ۲۵ میکرون) هم محور آلفا بود.


پس از عملیات آنیل، ابتدا نمونه‌ها در استون گریس زدائی شده و بعد در محلولی از ۵ درصد حجمی اسید فلوئیدریک در آب قطره اسیدشوئی، آنگاه با آب قطره و سپس بالکل شسته، خشک شده و تا زمان آزمایش در دیسیکا تورنگهداشت شدند. زمان اسیدشوئی حداقل ۶ ثانیه انتخاب شد و با استفاده از نیتروژن مایع، درجه حرارت محلول در حدود ۲۵ درجه سانتیگراد حفظ گردید.

از آزمایش غوطه ورسازی برای بررسی اثرات ترکیب شیمیائی

محلول وزمان برروی رفتار خوردگی آلیاژ زیرکاللوی - ۲ استفاده شد. برای این منظور، به تعداد موردنیاز از نمونه‌های نوع ۱ - الگ انتخاب و پس از آندازه‌گیری دقیق وزن و مساحت، در محلول موردنظر غوطه‌ورشند. پس از گذشت زمانهای از پیش تعیین شده، نمونه‌های مذبور از محلول خارج و مجدداً وزن شده، آنگاه توسط دستگاه کشش در هوا شکسته شدند. با استفاده از وزن‌های اولیه و شانویه و مساحت نمونه‌ها، کاهش وزن برای واحد سطح بر حسب نینوگرم برمیلیمتر مربع ($mm^2 ng$) محاسبه گردید و سطوح مقطع شکست توسط میکروسکوپ‌های نوری والکترونی موردنبررسی قرار گرفته، حداکثر عمق نفوذ خوردگی بین دانه‌ای مشخص گردید.

کلیه آزمایشات خوردگی تنشی توسط دستگاه کشش ساخته شده بر اساس طرح اولیه ارائه گشته توسط payer و همکاران او [۱۳] انجام گرفت. برای این منظور هر یک از نمونه‌های کشش (شکل ۱-ب) و یا تک شیار (شکل ۱-ج) که قرار بود آزمایش شوند، مطابق شکل ۲ در داخل یک ظرف شیشه‌ای استوانه‌ای قرار داده و محلول شیمیائی مورد نظر در داخل آن ریخته شد. همچنین، به منظور متمرکز کردن تاثیر محلول خورنده بر روی طول مفید نمونه‌های کشش و یا در انتهای شیار ایجاد شده بر روی نمونه‌های تک شیار، بجز طول مفید نمونه‌های کشش وفا صله‌ای در حدود ۲ میلیمتر در طرفین شیار موجو دبر روی نمونه‌های تک شیار، بقیه نواحی نمونه‌ها توسط لک ضد اسید پوشانیده شد.

استحکام کششی و کرنش شکست مستقیماً "توضیح نمودا رهای تنفس" - کرنش رسم شده محاسبه گردید. برای آندازه‌گیری سرعت پیشرفت ترک از خطوط موازی که در امتداد انتهای شیار نمونه‌های نوع ۱-ج به فواصل ۲ میلیمتر از یکدیگر ایجاد شده بود کمک گرفته شد. برای این منظور، اشعه ترک خوردگی تنشی که در انتهای شیار به وجود آمد و بود، همچنین چگونگی پیشرفت آن توسط تلسکوپ نوری دقیقاً "دبیل گردید. زمان لازم برای پیشرفت یک ترک منحصر به فرد رفای صله‌ای



شکل ۲: نحوه قراردادن نمونه‌های خورده‌گی تنشی در ظروف شیشه‌ای حاوی محلول مورد نظر

در حدود ۸ میلیمتر اندازه گرفته شد و بدینوسیله سرعت اشاعه ترک محاسبه گردید. بطورکلی، هریک از اعداد ارقام مربوط به نتایج ارائه شده در این تحقیق، میانگین نتایج به دست آمده از حداقل ۲ الی ۳ آزمایش می باشد.

محلول شیمیائی پایه که مورداستفاده قرار گرفت، عبارت بود از الکل متیلیک حاوی $5/4$ درصد حجمی اسیدکلریدریک غلیظ (۳۵ درصد وزنی) . این محلول براساس نتایج به دست آمده از آزمایشات قبلی [۷] و [۸] انتخاب گردید. محلولهای حاوی سموم کاتدی آرسنیک، پلاتین و سلنیوم با اضافه کردن به ترتیب ترکیبات آرسنیتسدیم، اسید کلروپلاتینیک و دی اکسید سلنیوم به محلول پایه تهییه گردید. بررسی و مطالعه سطوح مقطع شکست توسط میکروسکوپهای نوری و الکترونی انجام گفت.

نقش سوم کاتدی بروخوردگی ...

۳۹

نتایج

الف - اندازه‌گیری کا هش وزن

نتایج به دست آمده از اندازه‌گیری کا هش وزن به کمک آزمایشات غوطه‌ورسا زی در چهار دستگاه ای تا خلاصه شده است. در این رابطه، اثر زمان غوطه‌وری و نوع وغلظت سوم کاتدی آرسنیک، پلاتین و سلنیوم به ترتیب در چهار دستگاه ای تا همراه با نتایج مربوط به محلول پایه ارائه گردیده است.

جدول ۱: اثر زمان و غلظت آرسنیک در محلول پایه بر کا هش وزن -
شینوگرم بر میلی‌یکتر مربع (ng/mm^2)

زمان غوطه‌وری - ساعت						
	۲۴	۴۸	۷۲	۹۶	۱۲۰	
آرسنیک (%)	۰	۲۲۰	۴۵۰	۷۶۰	۱۰۰۰	۱۳۰۰
	۲۵	۱۷۰	۳۵۱	۵۲۷	۶۶۳	۸۱۶
	۱۰۰	۸۰	۱۴۴	۲۱۶	۲۵۶	۳۲۱
RPM	۵۰۰	۳۴	۴۰	۶۵	۷۱	۹۲
	۱۰۰۰	۱۳	۲۰	۳۲	۳۹	۴۱

همانگونه که ملاحظه می‌گردد، بطورکلی در رابطه با تامامی محلول‌های مورد آزمایش با گذشت زمان غوطه‌وری، کا هش وزن افزایش یافته است. معهدها، تاثیر زمان غوطه‌وری در محلول‌های مختلف متغیر است. از سوی دیگر ملاحظه می‌شود که تاثیر جزء اضافه شده به محلول و همچنین افزایش غلظت آن بر کا هش وزن شدیداً بستگی به نوع جزء اضافه شده دارد. اضافه شدن آرسنیک و افزایش غلظت آن در محلول پایه موجب افت کا هش وزن شده (جدول ۱) در حالی که، حضور

استقلال

جدول ۲: اشزمان و غلظت پلاتین در محلول پایه برکا هش وزن نینوگرم
 بر میلیمتر مربع (ng/mm^2)

غلظت پلاتین (ppm)	زمان غوطه وری - ساعت					
	۱	۲	۵	۱۰	۲۴	
۰	-	-	۱۳۵	۱۷۵	۲۲۰	
۲۵	۹	۲۰	۱۹۰	۲۹۰	۵۷۲	
۱۰۰	۱۷	۶۸	۳۷۰	۵۳۰	۹۸۰	
۵۰۰	۳۹	۱۱۷	۴۱۱	۷۶۰	۱۰۵۴	
۱۰۰۰	۵۵	۱۶۰	۴۷۵	۷۸۰	۱۰۹۰	

جدول ۳: اشزمان و غلظت سلنیوم در محلول پایه برکا هش وزن نینوگرم
 بر میلیمتر مربع (ng/mm^2)


غلظت سلنیوم (ppm)	زمان غوطه وری - ساعت					
	۲۴	۴۸	۷۲	۹۶	۱۲۰	
۰	۲۲۰	۴۵۰	۷۶۰	۱۰۰۰	۱۳۰۰	
۲۵	۲۳۵	۵۰۸	۸۵۰	۱۰۴۵	۱۲۴۰	
۵۰	۲۱۸	۴۷۰	۷۸۰	۹۸۰	۱۱۸	
۱۰۰	۲۲۴	۴۳۵	۷۷۸	۹۹۵	۱۰۹۵	
۲۰۰	۱۷۰	۳۶۷	۶۰۱	۷۴۵	۸۰۳	
۵۰۰	۹۰	۱۷۰	۳۴۵	۳۹۰	۴۰۲	
۱۰۰۰	۳۸	۵۴	۶۲	۷۰	۸۱	

پلاتین در محلول و افزايش غلظت آن کا هش وزن را زیادتر می کند (جدول ۲) . اضافه شدن مقادیر کم سلنیوم (ppm ۵۰-۲۵) اثربنده قابل توجهی بر کا هش وزن نداشت ، در حالی که افزايش غلظت آن بیشتر از حدود $100-200 ppm$ موجب افت شدید کا هش وزن می گردد . نکته قابل توجه در رابطه با نمونه های غوطه ور شده در محلول های حاوی سوم کا تدی آرسنیک ، پلاتین و سلنیوم ، رسوب آنها بر روی نمونه های مورداً زما يش می باشد . در محلول های حاوی غلظت با لائی از سیموم کا تدی مذبور ($500 ppm$) این رسوبات خیلی سریع تشکیل شده ، در حالی که در محلول های حاوی غلظت کم ($50 ppm$) تشکیل این رسوبات نیاز به زمان طولانی دارد . بعلاوه ، تشکیل رسوبات آرسنیک بمرا تب سریع ترو شدید تراز تشکیل رسوبات سلنیوم ملاحظه گردید . از سوی دیگر ، تشکیل رسوبات پلاتین همراه با خوردگی شدید و تجمع محصولات خوردگی بر روی سطوح نمونه ها مشاهده گردید .

ب - اندازه گیری خواص مکانیکی

نتایج به دست آمده از آزمایشات انجام گرفته به منظور بررسی اثرات نوع و غلظت جزو اضافه شده به محلول پایه بر استحکام کشش و کرنش شکست به ترتیب در شکل های ۳ و ۴ ارائه گردیده اند . آزمایشات مذبور بر روی نمونه های کشش نشان داده شده در شکل ۱ (نمونه نوع ۱ - ب) انجام گرفته اند . سرعت کشش مورداً استفاده برای این منظور $2 \times 10^{-3} m/s$ میکرون بر ثانیه انتخاب گردید . این امر با عنایت به نتایج به دست آمده از مطالعات قبلی [۲] و [۸] انجام پذیرفت . در شکل های مذبور ، نتایج به دست آمده از انجام آزمایشات کشش در هوا و محلول پایه نیز نشان داده شده اند .


همانگونه که ملاحظه می شود ، حضور آرسنیک در محلول پایه و اضافه شدن غلظت آن افزایش استحکام کششی و کرنش شکست را موجب می شود . در رابطه با $25 ppm$ آرسنیک (که حداقل مقدار اضافه شده



شکل ۳: تأثیر غلظت سموم کاسیدی اضافه شده به محلول پایه بر استحکام کشش، سرعت کشش: $3/3 \times 10^{-2}$ میکرون بر ثانیه

نقش سعوم کا تدی برخور دگی ...

۴۳



شکل ۴ : تاثیر غلظت سعوم کا تدی اضافه شده به محلول پایه برگرینش شکست.
سرعت کشش : 2×10^{-2} میکرون بر ثانیه


این جزء به محلول است) استحکام کشش از ۲۷۰ به ۳۰۰ نیوتن بر میلیمتر مربع و کرنش شکست از ۵/۵ به ۱۹ درصد افزایش یافته است. برخلاف آرسنیک، با اضافه شدن 25ppm پلاتین به محلول پایه، استحکام کششی از ۲۷۰ به ۱۷۰ نیوتن بر میلی متر مربع و کرنش شکست از ۵/۵ به ۲/۵ درصد کاهش می یابد. همچنین با اضافه شدن غلظت پلاتین در محلول، استحکام کششی و کرنش شکست مرتباً "کاهش می یابد. این کاهش با افزایش میزان پلاتین بیشتر از 500ppm چندان محسوس نمی باشد. برخلاف روند تقریباً "یکنواخت اثرا ت آرسنیک و پلاتین بر خواص مکانیکی، چگونگی تاثیر سلنیوم بر این خواص شدیداً" بستگی به غلظت آن در محلول دارد. همانگونه که مشاهده می گردد، مشاهده با پلاتین، اضافه شدن 25ppm سلنیوم به محلول موجب کاهش استحکام کششی و کرنش شکست می گردد (استحکام کشش از ۲۷۰ به ۱۳۷ نیوتن بر میلیمتر مربع و کرنش شکست از ۵/۵ به ۲ درصد افت می یابد). در حالی که اضافه شدن غلظت سلنیوم در محلول، استحکام کششی و کرنش شکست را مجدداً "افزایش داده به سمت مقادیر مربوط به محلول حاوی آرسنیک متمايل می نماید.

ج - سرعت پیشرفت ترک

نتایج حاصل از اندازه گیری سرعت اشعه ترک در محلول پایه و همچنین در حضور سمو مکاتدی آرسنیک، پلاتین و سلنیوم در شکل ۵ ارائه گردیده اند. برای این منظور از نمونه های شکل ۱ج و سرعت کشش $۳/۳ \times ۱۰^{-۲}$ میکرون بر ثانیه که براساس نتایج حاصل از تحقیقات قبلی [۷] و [۸] انتخاب گردید استفاده شده است. همانگونه که ملاحظه می شود، اضافه شدن آرسنیک به محلول پایه و افزایش غلظت آن، سرعت پیشرفت ترک را کاهش داده، در حالی که حضور پلاتین در محلول و افزایش غلظت آن، افزایش سرعت اشعه ترک را موجب گردیده است.

نقش سوم کا تدی برخوردگی

۴۸



شكل ۵: تاثیر غلظت سوم کا تدی اضافہ شده به محلول پا یہ بر سرعت اشعه ترک : سرعت کشش ، $A = 3 \times 10^{-3} \text{ میکرون برشا نیہ}$

بعنوان مثال ، با اضافہ شدن 25 ppm آرسنیک و یا پلاتین به محلول پا یہ ، سرعت اشعه ترک از حدود ۲/۳ برابر ترتیب به ۱/۲ و ۸ میلیمتر در

ساعت تغییرمی کند . کا هش و یا افزا یش سرعت پیشرفت ترک با اضافه شدن غلظت عناصر به ترتیب آرسنیک و پلاتین بیشتر از 500ppm چندان قابل ملاحظه نمی باشد . مشابه با خواص مکانیکی ، دراینجا نیز نقش سلنیوم در رابطه با سرعت اشعه ترک بستگی به غلظت آن در محلول دارد . همانند پلاتین با اضافه شدن 25ppm سلنیوم به محلول ، سرعت اشعه ترک افزایش می یابد (از $\frac{2}{3}$ به 2 میلیمتر در ساعت) . در حالی که افزایش بیشتر غلظت سلنیوم در محلول ، مشابه آرسنیک ، کا هش سرعت پیشرفت ترک را موجب خواهد شد .

۵- تاثیر سرعت کششی بر خواص مکانیکی

نتایج حاصل از آزمایشات انجام گرفته در رابطه با بررسی تاثیر سرعت کشش بر استحکام کششی و کرنش شکست در محلول پایه و همچنین محلول پایه حاوی 25ppm از سوم کاتدی مختلف به ترتیب در شکل های 6 و 7 ارائه گردیده اند .


هما نگونه که ملاحظه می گردد ، در تمام سرعتها کشش ، اضافه شدن 25ppm آرسنیک به محلول پایه موجب افزایش استحکام کششی و کرنش شکست می گردد . در حالی که ، حضور همین مقدار پلاتین و یا سلنیوم در محلول پایه استحکام کششی و کرنش شکست را در تمام سرعتها کشش کا هش می دهد . همچنین ملاحظه می گردد که ، در سرعتها کشش پائین ، سلنیوم در مقایسه با پلاتین تاثیر بیشتری بر کا هش استحکام کششی و کرنش شکست از خودنشان می دهد ، در حالی که ، در سرعتها کشش بالا ، تاثیر پلاتین تا حدودی شدیدتر می باشد .

۶- تاثیر سرعت کششی بر سرعت اشعه ترک

نتایج حاصل از اندازه گیری سرعت پیشرفت ترک تحت تاثیر سرعتها کشش مختلف در محلول پایه و محلول پایه حاوی 25ppm از سوم کاتدی مختلف در شکل 8 ارائه گردیده اند .


هما نگونه که ملاحظه می گردد ، در حالی که در سرعتها کشش متوسط وزیادا کثر سرعت اشعه ترک مربوط به محلول پایه حاوی

$25ppm$ پلاتین بوده، حداقل سرعت پیشرفت ترک در تمام سرعت‌های کشش مربوط به محلول پایه حاوی همین مقدار آرسنیک می‌باشد. در رابطه با سلنیوم، مشاهده می‌گرددکه، در سرعت‌های کشش با لاافزایش سرعت پیشرفت ترک ناشی از حضور $25ppm$ سلنیوم در محلول پایه چندان محسوس نمی‌باشد.



شکل ۶ : تاثیر سرعت کشش و نوع سهوم کاتدی (غلظت $25ppm$)
اضافه شده به محلول پایه بر استحکام کشش


معهذا ، با کا هش سرعت کشش ، نقش سلنیوم بر افزایش سرعت اشاعه ترک کا ملا" مشهودمی باشد : بطوری که ملاحظه می شود ، با کا هش سرعت کشش و نزدیک شدن به حد پاثیئنی سرعتهای کشش استفاده



شکل ۷ : تأثیر سرعت کشش و نوع سموم کاتنی (25 ppm) (غلظت 25 ppm)
اضافه شده به محلول پا یه بپرکرنش شکست .

شده آهنگ کا هش سرعت اشاعه ترک در محلول پا یه حاوی 25 ppm سلنیوم مرتبا" کم شده و در نهایت تقریبا" مستقر از سرعت کشش باقی می ماند . در حالی که ، آهنگ کا هش سرعت


اشاعه ترک در نمونه های آزمایش شده در محلول پایه حاوی 25 ppm پلاتین در سرعت های کشش خیلی کم (در حدود $0.01 \text{ میکرون بر ثانیه}$) افزایش می یابد . این امر موجب می شود که در سرعت های کشش خیلی کم سرعت اشاعه ترک در حضور 25 ppm سلنیوم بیشتر از سرعت پیشرفت ترک در حضور 25 ppm پلاتین باشد .



شکل ۸ : تأثیر سرعت کشش و نوع سموم کاتدی (غلظت 25 ppm)
اضافه شده به محلول پایه بر سرعت اشاعه ترک .

ی - بررسی ساختار میکروسکوپی سطوح مقطع شکست
۱ - نمونه‌های آزمایش غوطه‌وری

کلیه نمونه‌های مورد استفاده در آزمایش غوطه‌ورسازی پس از اندازه‌گیری کاوش وزن توسط دستگاه کشش شکسته و سطوح مقطع شکست آنها مورد بررسی و مطالعه میکروسکوپی قرارداده شدند. نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپی فوق بیانگر خوردگی بین دانه‌ای در نواحی خارجی یا لبه‌های نمونه‌ها و شکست مکانیکی نرم در بقیه قسمت‌های آنها می‌باشد. چگونگی توزیع خوردگی بین دانه‌ای و شکست مکانیکی نرم در سطح مقطع شکست این نمونه‌ها بطور شماتیک در شکل ۹ نشان داده شده است. همچنین، تصویر میکروسکوپی الکترونی از سطح مقطع شکست نمونه‌های مزبورشاً مل خوردگی بین دانه‌ای و شکست مکانیکی نرم، در شکل ۱۰ ارائه گردیده است.




شکل ۹ : نمایش شماتیک چگونگی توزیع خوردگی بین دانه‌ای مکانیکی نرم در سطح مقطع شکست نمونه‌های غوطه‌ورشده در محلول.



شکل ۱۰ : تصویر میکروسکوپی الکترونی از سطح مقطع شکست نمونه‌ای غوطه‌ورشده در محلول، شا مل خوردگی بین دانه‌ای در کناره‌ها و شکست مکانیکی نرم‌در بقیه نمونه .

حداکثر عمق نفوذ خوردگی بین دانه‌ای در کلیه نمونه‌ها اندازه گرفته شد . نتایج حاصل از این اندازه‌گیری که تا ثیر زمان غوطه‌وری و غلظت جزء اضافه شده به محلول بر حدا کثر عمق نفوذ خوردگی بین دانه‌ای را نشان می‌دهد ، همراه با نتایج مربوط به محلول پایه به ترتیب در شکل‌های ۱۱ و ۱۲ ارائه گردیده است .


همانگونه که از شکل ۱۱ ملاحظه می‌گردد ، بدون توجه به نوع محیط مورد استفاده با افزایش زمان غوطه‌وری حدا کثر عمق نفوذ خوردگی بین دانه‌ای افزایش می‌یابد . همچنین ، افزایش 25ppm آرسنیک به محلول پایه موجب کاهش حدا کثر عمق نفوذ خوردگی بین دانه‌ای می‌شود . از سوی دیگر حضور 25ppm پلاتین در محلول پایه ، حدا کثر



شکل ۱۱: تأثیر زمان غوطه وری بر داکترعمق نفوذ خودگی بین دانهای در محلول پایه و محلول پایه‌ها 25 ppm از سوم کاشتی مختلف.

عمق نفوذ خوردگی بین دانهای را افزایش می‌دهد. این افزایش در زمانهای کوتاه غوطه‌وری مشهودتر از زمانهای زیاد می‌باشد، درحالی که کاهش حداکثر عمق نفوذ خوردگی بین دانهای ناشی از اضافه شدن آرسنیک به محلول پایه در زمانهای زیاد مشهودتر خواهد بود. در رابطه با سلنیوم دیده می‌شود که، اضافه کردن 25 ppm سلنیوم به محلول پایه اثربخشان قابل ملاحظه‌ای بر حداکثر عمق نفوذ خوردگی بین دانهای نخواهد داشت. در عین حال ملاحظه می‌شود که، در زمانهای نسبتاً "طولانی" (بیشتر از ۸۰ ساعت) حضور 25 ppm سلنیوم در محلول، حداکثر عمق نفوذ خوردگی بین دانهای را تا حدودی کاهش می‌دهد.

اثر غلظت سوم کاتدی بر حداکثر عمق نفوذ خوردگی بین دانهای در شکل ۱۲ ارائه شده است. همانگونه که ملاحظه می‌گردد، حضور و افزایش غلظت آرسنیک موجب کاهش حداکثر عمق نفوذ خوردگی بین دانهای می‌شود. از سوی دیگر، اضافه شدن و افزایش غلظت پلاتین، افزایش شدید حداکثر عمق نفوذ خوردگی بین دانهای را بهمراه خواهد داشت. در رابطه با سلنیوم، دیده می‌شود که تا حدود 100 ppm سلنیوم اضافه شده به محلول، حداکثر عمق نفوذ خوردگی بین دانهای کاهش مختصراً از خودنشان می‌دهد. در حالی که با اضافه شدن غلظت سلنیوم بیشتر از 1000 ppm به سمت حداکثر عمق نفوذ خوردگی بین دانهای در محلول‌های حاوی آرسنیک (بیشتر از 1000 ppm) میل می‌کند. نکته قابل توجه در رابطه با نمونه‌های آزمایشات غوطه‌وری تشکیل فیلم و یا رسوبات غنی از سوم کاتدی موجود در محلول بر روی سطوح نمونه‌ها می‌باشد. تشکیل وضای خام فیلم مزبور، همچنین چسبندگی آن شدیداً بستگی به نوع و غلظت جزء اضافه شده به محلول و زمان غوطه‌وری دارد. بدین صورت که، در محلول‌های حاوی آرسنیک فیلم مزبوراً زیبی‌ترین چسبندگی برخوردار ربوده و حتی در غلظتها کم (25 ppm) وزمانهای کوتاه آزمایش (۲۴ ساعت) نیز مشاهده گردید. در محلول‌های حاوی پلاتین، فیلم مزبور که همراه با محصولات خوردگی و ذرات فلزی جدا شده




شکل ۱۲: تأثیر غلظت سوم کا تدبیر مختلف در محلول پایه بر حداکثر عمق
نشودخوردگی بین دانہا، زمان غوطه وری ۲۰ ساعت،

از سطح نمونه بوده (مخصوصا " در غلظتهاي زيا د) از چسبندگي کمـى برخوردار بوده ، بنحوی که جدا سازي قسمت عمده اي آزان از روی سطوح نمونه به سادگي امكان پذير بود . در محلولهاي حاوی سليوم ، فيلم مذبور فقط در غلظتهاي زيا د (بيشتر از $200ppm$) و يا زمانهاي طولاني (بيشتر از ۱۲۰ ساعت) تشکيل شد . بعلاوه ، ملاحظه گردید که امكان تشکيل رسوبات مذبور در غلظتهاي زيا دوزمانهاي کوتاه بمراتب بيشتر از زمانهاي طولاني ولی غلظتهاي کم می باشد . قسمت عمده رسوبات مذبور به سادگي از سطوح فلز جدا شده وارد محلول می شوند .


۲ - نمونه‌هاي خورددگي تنشی

بطورکلى ، سطوح مقطع شکست نمونه‌هاي آزمایش شده تحت شرایط خورددگي تنشی شامل سه ناحيه بصورت زير بودند : يك ناحيه بين دانه‌اي خارجي در لبه‌ها ، يك ناحيه شکست مکانيكي نرم (بصورت ميان دانه‌اي) در مرکزو يك ناحيه شکست ميان دانه‌اي تردد بصورت کليوا ژدر حداصل دوناخيه مذبور . چگونگي توزيع و موقعیت هر يك ازنواحي فوق بطور شماتيك در شکل ۱۳ نشان داده شده است . همچنین ، مثالی از ساختار ميكروسکوپي سطح مقطع شکست که شامل سه ناحيه مذبور باشد در شکل ۱۴ نشان داده شده است . وجود هر يك ازنواحي فوق بر روی سطح مقطع شکست و همچنین وسعت آن شديدا " بستگي به سرعت کشش و نوع محیط موردنما يش دارد . در رابطه با نقش سرعت کشش می توان گفت که ، بطور کلي در يك محیط مشخص که امكان خورددگي تنشی وجود داشته باشد ، هر چه سرعت کشش کا هش يابد ، از وسعت ناحيه شکست مکانيكي نرم (A_D) در مفروض نمونه کاسته شده و در عوض برو وسعت نواحي خورددگي بين دانه‌اي در لبه‌ها (A_I) و شکست تردد کليواز (A_C) افزوده می شود . شيان ذكر است که ، نسبت مساحت منطقه اشغال شده توسط شکست تردد کليواز به مساحت ناحيه خورددگي بين دانه‌اي ، يعني A_C/A_I نيزتاً بعیي از سرعت کشش می باشد . بدینصورت که ، با کا هش سرعت کشش نسبت A_C/A_I

افزايش می یا بدوبرعکس با افزايش سرعت کشش این نسبت کا هش خواهد یافت . بعنوان مثال ، در رابطه با محلول پایه ، برای سرعتهای کشش بیشتر از 3×10^{-1} میکرون بر ثانیه نسبت A_{II}/A_I به سمت صفر میل کرده درحالی که برای سرعتهای کششی کمتر از ۰/۱ میکرون بر ثانیه این نسبت حتی به بیشتر از ۲ تا ۳ خواهد رسید .



شکل ۱۳ : نمایی شما تیک چگونگی توزیع و موقعیت نواحی خوردگی بین دانه‌ای، شکست مکانیکی نرم و شکست تردکلیواژ بر روی سطوح مقطع شکست نمونه‌های آزمایش شده تحت شرایط خوردگی تنشی .



شکل ۱۴ : تصویر میکروسکوپی الکترونی از سطح مقطع شکست شامل سه ناحیه خوردگی بین دانه‌ای ، شکست تردکلیواژ و شکست نرم مکانیکی ، محلول مورد استفاده : محلول پایه سرعت کشش : $10 \times 3 / 3$ میکرون بر ثانیه

در رابطه با نقش محیط خورنده و یا سوم کا تدی موجود در محلول پایه بروزت هریک از نواحی شکست ، نتایج حاصل از مطالعه و بررسی سطوح مقطع شکست نمونه‌ها را می‌توان بصورت زیر خلاصه نمود . اضافه شدن آرنسنیک به محلول پایه ، کاهش وسعت نواحی خوردگی بین دانه‌ای و شکست تردکلیواژ و متعاقباً " افزایش وسعت منطقه شکست مکانیکی نرم رادرتمام سرعتهای کشش بهمراه دارد . همچنین ملاحظه گردیدکه در مقایسه با محلول پایه ، سرعت کششون که نسبت A_C/A_I به سمت صفر میل می‌کند بمراتب کمتر می‌باشد .

نتایج حاصل از بررسی سطوح مقطع شکست نمونه‌های آزمایش شده در غلظت‌های مختلف آرسنیک و سرعت کشش ثابت $2/3 \times 10^{-2}$ میکرون بر ثانیه نشان دادکه، با افزایش غلظت آرسنیک وسعت نواحی خوردگی بین دانه‌ای (A_I) و شکست تردکلیواژ (A_C) شدیداً افت کرده و بجا آن وسعت منطقه شکست مکانیکی نرم (A_D) افزایش یافته است. همچنین برروی سطوح وسط مقطع شکست نمونه‌هایی که برای مدت زمان طولانی در تراس با محلول پایه محتوی غلظت کم آرسنیک و یا برای مدت زمان کوتاه در تراس با محلول پایه حاوی غلظت زیاد آرسنیک بودند، رسوبات سیاه رنگی ملاحظه گردید (شکل ۱۵). این رسوبات که از قابلیت چسبندگی با لائی برروی نمونه‌ها برخوردار بود، و به سادگی امکان جدا سازی آنها از روی نمونه‌ها میسر نبود توسط *TEDAX* آنالیز شده و مشخص گردید که عمدتاً "ترکیبات غنی از آرسنیک می‌باشد. در رابطه با نقش پلاتین برروی ساختار میکروسکوپی سطوح مقطع شکست، بطورکلی می‌توان گفت که اضافه شدن این جزء به محلول پایه افزایش شدید خوردگی بین دانه‌ای را به مراد دارد. در سرعت‌های کشش متوسط و با لانظیر سرعت کششی بیشتر از $1/0$ میکرون بر ثانیه و غلظتها کم پلاتین نظر $25 ppm$ ، حضور پلاتین نه تنها وسعت ناحیه خوردگی بین دانه‌ای بلکه منطقه مربوط به شکست تردکلیواژ را نیز بطور قابل ملاحظه‌ای وسیع ترمی نماید. تحت شرایط فوق و در مقایسه با محلول پایه، ملاحظه گردید که برخلاف آرسنیک، سرعت کششی که با لاترازان نسبت A_I/A_C به سمت صفر میل می‌کند افزایش یافته است در غلظتها زیاد پلاتین، نظری بیشتر از $100 ppm$ و با سرعت‌های کشش کم نظری کمتر از $2/3 \times 10^{-2}$ میکرون بر ثانیه، سطح نمونه‌ها شدیداً خورده شده بنحوی که ذرات ریزفلزی همراه با رسوبات سیاه رنگ تشکیل شده برروی نمونه‌ها از سطح آنها جدا شده و بداخل محلول ریخته می‌شوند. تحت چنین شرایطی ملاحظه گردید که، وسعت ناحیه شکست تردکلیواژ مجدداً "کا هش یا فته است. همچنین، سطوح نمونه‌های


آزمایش شده در سرعتهای کشش کم و متوسط و یا غلظتهاي متوسط تا زیاد پلاتین ازرسوبا ت سیا ه رنگی پوشیده شده که به سیاهگی از سطح نمونه جدا می شوند. بعلاوه ، بر روی سطوح مقطع شکست نواحی نسبتاً وسیع که مشابه بالجن های خشک شده و ترک خورده بودند ملاحظه گردید (شکل ۱۶) مطالعاتی که توسط EDAX بر روی نواحی رسوبی (سطوح جانبی و سطح مقطع شکست) انجام گرفت ، وجود ترکیبات غنی از پلاتین را در این نواحی به اثبات رسانید.



شکل ۱۵ : تصویر میکروسکوپی الکترونی ازرسوبا ت ضخیم و غنی از آرسنیک که بر روی سطح نمونه خوردگی تنشی تشکیل شده و ترک خورده است.

محلول : محلول پایه حاوی $500ppm$ آرسنیک
 سرعت کشش : $3/3 \times 10^{-3}$ میکرون بر ثانیه

در خصوص نقش سلنیوم بر روی وسعت نواحی مختلف شکست در نمونه های آزمایش شده تحت شرایط خوردگی تنشی، شایان ذکر است که، این امر بستگی شدید به غلظت سلنیوم در محلول پایه دارد. بدین صورت که، اضافه شدن در حدود $25ppm$ سلنیوم به محلول پایه وسعت ناچیه شکست تردکلیوائز (A_C) را در تمام سرعتهای کشش افزایش و از آن شکست مکانیکی نرم (A_D) را کاهش می دهد. در حالی که در وسعت ناچیه خوردگی بین دانهای (A_I) چندان تغییرات قابل ملاحظه ای به وجود نمی آورد. معهداً، ملاحظه گردید که در مقایسه با محلول پایه، در سرعتهای کشش کم وسعت ناچیه خوردگی بین دانهای (A_I) تا حدودی کاهش یافته است.




شکل ۱۶ : تصویر میکروسکوپی الکترونی از رسوبات غنی از پلاتین تشکیل شده بر روی سطوح نمونه های خوردگی تنشی، محلول پایه حاوی $1000ppm$ پلاتین، سرعت کشش $10^{-3} \times 10^{-8}$ میکرون بر ثانیه.

بررسی و مطالعه دقیقتراخたار میکروسکوپی سطوح مقطع شکست نمونه‌ها ای آزمایش شده در سرعتهای کشش مختلف و در محلول پایه حاوی 25ppm سلنیوم، مشخص نمودکه، سرعت کششی که نسبت A_I/A_C به سمت صفر میل می‌کندر مقایسه با محلول پایه بیشتر می‌باشد. همچنین ملاحظه گردیدکه، اضافه شدن 25ppm سلنیوم به محلول پایه موجب افزایش سرعت کششی می‌شودکه در سرعتهای کششی کمتر از آن ناحیه شکست مکانیکی نرم در مرکز نمونه کاملاً از بین می‌رود.

افزایش غلظت سلنیوم نقشی مشابه با آرسنیک بر روی ساختار میکروسکوپی سطح مقطع شکست از خودنشان داد. بدین ترتیب که، در یک سرعت کشش ثابت نظیر $2/3 \times 10^{-3}$ میکرون بر ثانیه، با اضافه شدن غلظت سلنیوم وسعت ناحیه شکست مکانیکی نرم افزایش یافته در حالی که مناطق خورددگی بین دانه‌ای و شکست تردکلیواژ محدودتر می‌گردند.


بررسی و مطالعه دقیق سطوح و همچنین سطوح مقطع شکست نمونه‌ها نشان دادکه، در سرعتهای کشش خیلی کم و یا در غلظتها ای بالای سلنیوم، رسوبات قرمزنگ سلنیوم بصورت ذرات ریزپراکنده بر روی سطوح نمونه‌ها تشکیل می‌شود (شکل ۱۷). قسمت عمده این رسوبات به سادگی از روی سطوح نمونه‌ها جدا شده و وارد محلول می‌شوند. شدت و وسعت تشکیل رسوبات سلنیوم بر روی نمونه‌ها ای آزمایش شده در محلولهای رقیق و زمانهای طولانی کمتر از نمونه‌ها ای آزمایش شده در محلولهای غلیظ ولی زمانهای کوتاه ملاحظه گردید. به بیان دیگر، نقش غلظت سلنیوم در محلول پایه بر تشکیل رسوبات آن بمرا تسبیب بیشتر از نقش زمان غوطه‌وری در محلول تشخیص داده شد.



شکل ۱۷ : تصویر میکروسکوپی الکترونی از رسوبات سلنیوم
تشکیل شده بر روی سطوح نموده های غوطه وری .
 محلول : محلول پایه حاوی $100ppm$ سلنیوم .
 زمان غوطه وری : ۷۲ ساعت

بحث و نتیجه گیری
الف - محلول پایه

زیرکونیوم وآلیاژهای آن جزو گروه فلزات وآلیاژهای غیر
فعال و یا پاسیو^۱ می باشند . پاسیویته آنها ناشی از تشکیل فیلم
(پوسته) دی اکسید زیرکونیم (ZrO_2) بوده که با قرار گرفتن
زیرکونیوم در آتمسفر و یا محیطهای آبی بر روی آن تشکیل می شود .
 واکنش اصلی در این رابطه عبارت است از :



۱ Passive

در همین مورد، نمودا و $pH-E$ پوریه برای سیستم $Zr-H_2O$ نیز تشکیل فیلم غیرفعال اکسیدی را تایید می نماید. این فیلم در محدوده وسیعی از pH و پتانسیل برروی زیرکونیوم $\text{Al}_{13}\text{Ta}_5$ آن پایدار می باشد.

گفته شده است که، کاهش مقاومت خوردگی زیرکونیوم $\text{Al}_{13}\text{Ta}_5$ ای آن در محلولهای حاوی اسیدکلریدریک ناشی از حضور یونهای کلرید (Cl^-) در محلول می باشد [1]. نقش یونهای کلرید در رابطه با فیلم پاسیوتوسط $ScuIIY$ و $Adepoju$ [14] بطور دقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. گرچه تحقیقات مزبور صرفا " در ارتباط با $\text{Al}_{13}\text{Ta}_5$ تیتانیم می باشد، ولی اعتقاد بر این است که نقش یونهای کلرید در خوردگی تنفسی $\text{Al}_{13}\text{Ta}_5$ تیتانیم وزیرکالوی [1] و [11] یکسان می باشد. نقش یونهای کلرید احتماً " عبارت است از، کمک کردن به شکسته شدن فیلم سطحی در مرزدانه ها و بنا بر این آندساختن آنها در مقایسه با بقیه نمونه، بدین ترتیب اتحلال آندی درامتداد مرزدانه ها تشدید می شود. در رابطه با نمونه های زیرکالوی ۲- گوطه ور شده در محلول $CH_3OH/0.4\%HCl$ (بدون تنفس)، اعتقاد بر این است که، شکسته شدن فیلم پاسیو می تواند ناشی از وجود یونهای کلرید در محلول، در اثر تنفسهای باقیمانده و یا هردوباشد.

نتایج به دست آمده از آزمایشات انجام گرفته در محلول پایه نشان می دهند که، نمونه های بدون تنفس گوطه ورشده در محلول بصورت بین دانه ای خوردگی می شوند (شکل های ۱۱-۹). درواقع، با قرار گرفتن زیرکالوی ۲ در محلول $CH_3OH/0.4\%HCl$ ، فیلم پاسیو در مرزدانه ها توسط یک عامل شیمیائی، مکانیکی و یا هردوشکسته شده، آنگاه یک واکنش شیمیائی - الکتروشیمیائی بین محیط و فاز عاری از فیلم انجام گرفته که نتیجه آن خوردگی بین دانه ای خواهد بود.



مطالعات انجام گرفته بر روی آلیاژ زیرکالوی -۲ [۱] و [۲] مؤید بر حضور ترکیبات بین فلزی Zr-Fe-Cr و Zr-Fe-Ni در مرزدانه ها می باشد. همچنین گزارش شده است که حضور ترکیبات بین فلزی مزبور موجب می شوند که انحلال آندی زیرکالوی -۲ عمدتاً "در مرزدانه ها متتمرکز گردد. متتمرکز شدن انحلال آندی در مرزها ای غنی از ترکیبات بین فلزی ، به پیلهای گالوانیکی موضعی تشکیل شده بین زمینه آلفا و ترکیبات مزبور نسبت داده می شود.

نقش تنش برسرعت پیشرفت خوردگی بین دانهای به داخل فلز ، همچنین وسعت ناحیه خوردگی بین دانهای از اهمیت ویژه ای برخوردار است . گفته شده است که ، با اعمال تنش فیلم پاسیو باشد بیشتری در امتداد مرزدانه ها شکسته می شود [۱۵] و [۱۶] بدین ترتیب ، خوردگی در محلهای مزبور ، یعنی مرزدانه ها ، متتمرکز ترمی گردد. تحت شرایط فوق ، اگریک شرایط تعادل مناسبی بین سرعت انحلال آندی در مرز دانه ها و سرعت پاسیون شدن مجدد فلز (ناشی از واکنش های شیمیائی - الکتروشیمیائی بین محیط و نواحی عاری از فیلم) در نواحی مزبور وجود داشته باشد ، انحلال آندی تشید شده توسط تنش حاصل می شود . این امر موجب می شود که وسعت ناحیه خوردگی بین دانهای بر روی سطوح مقطع شکست نمونه های خوردگی تنشی در مقایسه با وسعت منطقه خوردگی بین دانهای در نمونه های غوطه وری (بدون تنش) که برای زمان یکسان در تماش با محلول بوده اند بیشتر باشد . مطالعات میکروسکوپی و مقایسه وسعت نواحی انحلال آندی بین دانهای در هر دو نوع نمونه (غوطه وری و خوردگی تنشی) نشان داد که اعمال تنش موجب افزایش عمق نفوذ خوردگی بین دانهای می شود . به بیان دیگر ، اعمال تنش موجب تشیدی انحلال آندی بین دانهای آلیاژ زیرکالوی -۲ می گردد . همچنین ملاحظه گردید که ، تاثیر تنش و یا سرعت کشش دارد . بدین دانهای شدیداً " بستگی به سرعت اعمال تنش و یا سرعت کشش دارد . بدین صورت که ، در سرعت های کشش بالا ، این اثر کم بوده و با کاهش سرعت

کشن افزایش می یابد. از سوی دیگر در سرعتهای کشن خیلی کم، "مجدداً" اثر تنش بر افزایش خوردنگی بین دانه‌ای کاهش خواهد یافت. نتاً یعنی حاصل ازانجا م آزمایشات خوردنگی تنشی در محلول پایه نشان می‌دهند که، نقش تنش نه تنها تشیدن‌نمودن انحلال آندی و افزایش وسعت منطقه خوردنگی بین دانه‌ای است، بلکه شرایط لازم برای به وجود آمدن شکست تردکلیوواژر انیزفراهم می‌کند. بدین ترتیب که، سطوح مقطع شکست نمونه‌های خوردنگی تنشی حاوی سه ناحیه می‌باشد. خوردنگی بین دانه‌ای در لبه‌ها، شکست نرم مکانیکی در مفرز نمونه و شکست تردکلیوواژر حدفاصل دونا حیه مزبور (شکل‌های ۱۴ و ۱۳). همچنین ملاحظه گردیده، با کاهش سرعت کشن وسعت ناحیه شکست تردکلیوواژ مرتبه "افزایش یافته و در عوض از وسعت منطقه شکست مکانیکی نرم در مفرز نمونه کاسته می‌شود. در سرعتهای کشن خیلی کم نظیر کمتر از $1/\text{ه}$ میکرون بر ثانیه سطح مقطع شکست نمونه‌های خوردنگی تنشی عملای شامل انحلال آندی بین دانه‌ای و شکست تردکلیوواژ می‌باشد. تحت شرایط فوق، شکست مکانیکی نرم منحصراً "محدود به تعداد معادل از نواحی پراکنده در سطح مقطع شکست می‌باشد.



در رابطه با اعلت شکست تردکلیوواژ نظرات مختلفی وجود دارد. برخی [۲] و [۱] معتقدند که این امر احتمالاً ناشی از جذب اجزاء فعال محیط د. محلهای تحت تنش و تعییر شکل پلاستیک یا فته است. در حالی که، گروهی [۱۰] و [۶] احتمال تردی هیدروژنی را مطرح می‌نمایند.

در محیط‌های هیدروژن دار نظیر محلولهای آبی و یا الکل متیلیک با شکسته شدن فیلم پاسیو در مرز دانه‌ها، واکنشهای آندی و کاتدی که انجام می‌گیرند به ترتیب عبارتند از:





واکنش کاتدی ، ۳ ، معمولاً " طی دو مرحله انجام می‌گیرد . بدین صورت که معمولاً " یک مرحله واسطه‌ای وجود دارد که طی آن هیدروژن اتمی حاصل ابتدا جذب سطحی شده و سپس درصدی از آن جذب عمقی می‌گردد . به صورت زیر :

مرحله ۱ یا مرحله واسطه‌ای



مرحله ۲



بطورکلی گفته شده است که ، در حدود ۳۰ الی ۵۰ درصد هیدروژن اتمی حاصل از مرحله ۱ ، توسط زیرکالوی جذب عمقی می‌گردد [۱۷] . این امر به دو صورت امکان‌پذیر است . یکی توسط دیفوژیون و دیگری با رسوب کردن بر روی نابجاییها و یا جدا تمسفر کاترل . در روش دوم نابجاییها متحرک هیدروژن رسوب یا فته بر روی خود را بمرا تسب سریعتر از سرعت پیش‌بینی شده توسط دیفوژیون به داخل فلز منتقل می‌کنند . هیدروژن جذب شده توسط زیرکالوی وارد شبه فلزی شده و تردی هیدروژنی را موجب می‌شود .

با عنایت به نتایج به دست آمده از تاثیر همزمان اعمال

تنشهاي کششی يك بحدی وشا رژهیدروژن به کمک جريان وپتانسيلهای کاتدی برروی آهن، توسط Beck وهمکاران او [۱۸] گزارش شده است که، اعمال تنش کششی غلظت هیدروژن اتمی جذب عمقی شده را افزایش می دهد . این امر به افزایش قطرهای خالی بین نشینی موجود در شبکه‌های کریستالی که اتمهای هیدروژن در داخل آنها قرار می‌گیرند نسبت داده شده است . به عبارت دیگر، Beck وهمکاران او معتقدند که افزایش غلظت هیدروژن اتمی جذب عمقی شده توسط فلزات تحت تنش کششی ، عمدتاً " ناشی از افزایش حد حلالیت هیدروژن در اثر اعمال تنش می باشد .

گرچه نقش دقیق هیدروژن در تردی هیدروژنی هنوز بطور کامل روشن نیست ولی عقیده براین است که، هیدروژن جذب شده توسط شبکه کریستالی فلزنا بجا شیهای فعال را تحت تاثیر قرار داده و قفل شدن آنها را موجب می گردد . همچنین گفته شده است که هیدروژن می تواند به ناحیه تغییر شکل پلاستیک یا فته در جلوی ترک در حال پیشروی نفوذ کرده و بر روی صفات لغزش تشکیل هیدریددهد . بدین ترتیب تنش برشی (۲) افزایش یا فته و درنتیجه نسبت تنش شکست کلیواژ (۴) به تنش برشی (۲) کاهش می یابد . نتیجه حاصل عبارت است از شروع واشاده شکست تردبرروی صفات کلیواژ . این نوع شکست، به شکست تردکلیواژ موسوم است . گزارش شده است که، سرعت پیشرفت ترکهای حاصل از شکست تردکلیواژ در زیر کالوی بین ۲۰ الی ۴۵ میکرون بر ثانیه می باشد [۱۹] . سرعت مزبور حداقل سه برابر سرعت اشاعه ترکهای بین دانه‌ای می باشد . گرچه گفته شده است که [۲۰] ، در فلزاتی که خورده‌گی تنشی آنها توان از شکست تردکلیواژ می باشد، ترکهای شروع شده می توانند تا خارج از ناحیه تردشانده توسط هیدروژن پیشرفت کنند ولی عقیده براین است که مسافت طی شده توسط ترک حاصل از شکست تردکلیواژ نه تنها مستقل از وسعت ناحیه غنی از هیدروژن نخواهد بود، بلکه در ارتباط مستقیم با آن می باشد .

ازا ینروگفته می شودکه، دریک سرعت کشش ثابت و یا تحت تنشی ثابت، افزایش هیدروژن جذب شده توسط فلزدر ضمن انحلال آندی بین دانه‌ای، افزایش سرعت پیشرفت ترک حاصل از خوردگی تنشی را موجب می شود. این پدیده همراه است با کاهش استحکام کششی و کرنش شکست.

ب - محلولهای پایه حاوی سموم کاتدی

در رابطه با نقش ترکیب شیمیائی محلول و حضور اجزاء اکتیو و پاسیوکننده بر حسب سیت فلزنسبت به خوردگی تنشی گفته شده است که [۲۱]، نسبت عوازل اکتیوبه پاسیوکننده "R" در ناحیه انتهاهی ترک تحت تنشی فاکتور تعیین کننده برای ایجاد واشه خوردگی تنشی می باشد. بطورکلی، همواره نسبتی از اجزاء اکتیوبه پاسیوکننده "R" وجود داردکه، در نسبتها بیشتر از آن شکست تردناشی از خوردگی تنشی امکان پذیر می باشد. اضافه شدن اجزاء اکتیو و پاسیوکننده به محلول می تواند نسبت R را به سمت شرایط به ترتیب اکتیو و یا پاسیو تغییر دهد. در نتیجه حساسیت فلزنسبت به خوردگی تنشی به ترتیب افزایش و یا کاهش یا بد.

برای سیستم های فلز- محلول نظریه‌ای را که تیتانیم و زیرکالوی در محلولهای متانولیک و یا آبی که گفته می شود هیدروژن نقش مهمی را در رابطه با خوردگی تنشی بازی می کند [۶] و [۷] و [۱۴] و [۲۰] و [۲۲]، زمان پاسیو شدن مجدد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا، جذب و نفوذ هیدروژن به داخل فلز در همین پریود زمانی انجام می گیرد. بنا براین، جذب و نفوذ هیدروژن به داخل فلز و در نتیجه حصول غلظت مشخصی از آن در جلوی ترک خوردگی بین دانه‌ای در حال پیشروی به منظور تردی موضعی بستگی به سرعت تشکیل فیلم پاسیو دارد. سرعت تشکیل فیلم پاسیو، مستقیماً "بستگی به حضور و غلظت اجزاء اکتیو و پاسیوکننده در محلول خواهد شد. اضافه شدن اجزاء اکتیو و پاسیوکننده به محلول موجب تاخیر در تشکیل فیلم پاسیو و یا افزایش سرعت ورود هیدروژن به داخل فلز می شود. بدین ترتیب، حساسیت فلزنسبت

به خوردگی تنشی را افزایش می دهند . این امر تازمانی امکان پذیر است که سرعت پیشرفت خوردگی بین دانه ای ناشی از انحلال آندی (یا انحلال آندی تشدید شده توسط تنش) به داخل فلز بیشتر از سرعت انتقال هیدروژن به داخل فلز تبادل دارد . از سوی دیگر حضور اجرا جزاً پاسیو کننده در محلول، موجب تسريع تشکیل فیلم پاسیو و یا کاهش سرعت ورود هیدروژن به داخل فلز شده و بدین ترتیب حسا سیت فلز به خوردگی تنشی را کاهش می دهد .

۱- محلول پایه حاوی آرسنیک ($CH_3OH/0.4\%HCl+As$) نتایج به دست آمده از آزمایشات خوردگی و خوردگی تنشی انجام گرفته در محلول پایه و محلول پایه حاوی غلظتها مختلط آرسنیک نشان می دهد که ، حضور آرسنیک در محلول موجب کاهش خوردگی و همچنین خوردگی تنشی زیرکالوی ۲-۲ می گردد . بعلاوه افزایش غلظت آرسنیک در محلول ، کاهش بیشتر خوردگی و خوردگی تنشی را بهمراه خواهد داشت . کاهش خوردگی با افت کاهش وزن (جدول ۱) و کاهش حد اکثر عمق نفوذ خوردگی بین دانه ای (شکلهاي ۱۱ و ۱۲) مشخص گردید . کاهش حسا سیت نسبت به خوردگی تنشی با افزایش وسعت منطقه شکست مکانیکی نرم و کاهش وسعت نواحی شکست تردکلیواژ و بین دانه ای معین گردید . این امر موجب کاهش سرعت اشاعه ترک (شکلهاي ۸ و ۵) و افزایش استحکام کشش (شکلهاي ۶ و ۳) و کرنش شکست (شکلهاي ۷ و ۴) گردید .

گرچه آرسنیک جزو گروه عناصری است که بعنوان سموم کا تدی شناخته شده است و انتظار می رود که در موادی که تردی هیدروژنی عامل شکست باشد ، حسا سیت نسبت به خوردگی تنشی را تشدید کنند ولی همانگونه که ملاحظه می شود ، در رابطه با زیرکالوی ۲ در محلول الکلی اسید کلرید ریک تا ثیر معکوس از خودنشان داده است . همانگونه که در بررسی میکروسکوپی سطوح وسطوح مقطع شکست اشاره شد ، بر روی نمونه های در تماسن با محلول پایه حاوی آرسنیک فیلم نسبتاً ضخیم چسبنده و غنی از آرسنیک مشاهده شد (شکل ۱۵) . احتمال تشکیل

این فیلم وضخامت آن با افزایش غلظت آرسنیک در محلول و یا افزایش زمان افزایش یافت. اعتقاد بر این است که فیلم مزبور بعنوان مانعی بر ر روی سطوح نمونه عمل کرده که از درتماس قرار گرفتن آن با محلول جلوگیری بعمل می آورد. بنابراین واکنشهای خوردنگی متوقف شده، خوردنگی و همچنین خوردنگی تنشی کا هش می یابد.

نشان داده شده است که [۲۳]، حضور آرسنیک بصورت آرسنیت سدیم در محلول اسید سولفوریک نفوذ هیدروژن به داخل فولادهای ساد کربنی را در حوالی پتانسیل خوردنگی کا هش می دهد. این امر ناشی از احیاء آرسنیت سدیم به اتمهای آرسنیک و رسوب آنها بر روی سطح فلز شناخته شده است. بدین ترتیب، آرسنیک (و یا آرسنیت سدیم) در شرایط مزبور بعنوان ممانعت کننده برای واکنش احیاء هیدروژن عمل می کند. عملکرد ترکیبات آرسنیکی بعنوان ممانعت کننده برای واکنشهای آزاد شدن وجذب هیدروژن و درنتیجه کا هش انحلال آندی فلز توسط محققین دیگری نیز [۲۴] نشان داده شده است. علت این امر به جذب سطحی اجزائی از محیط نظیر اتمهای عنصر آرسنیک بر روی سطح فلز و یا تشکیل ترکیبات غنی از آرسنیک بر روی سطح فلز و درنتیجه افزایش پتانسیل اضافی لازم برای آزاد شدن و جذب هیدروژن نسبت داده شده است.

۲ - محلول پایه حاوی پلاتین ($CH_3OH/0.4\%HCl+Pt$)
 بطور کلی، حضور پلاتین در محلول پایه افزایش خوردنگی و افزایش حساسیت نسبت به شکست تحت تاثیر همزمان تنش و خوردنگی را موجب می گردد. افزایش خوردنگی با افزایش کا هش وزن (جدول ۲) و افزایش حد اکثر عمق نفوذ خوردنگی بین دانهای (شکلهای ۱۱ و ۱۲) مشخص گردید. از آنجایی که دانسیته جریان تبادلی احیاء هیدروژن بر روی پلاتین زیاد می باشد ($i_{OH^+H_2} = 10^{-3} amp/cm^2$) در محلول $1N HCl$ افزایش سرعت خوردنگی زیرکا لوی ۲ در حضور پلاتین در محلول انتظار می رود. همچنین پتانسیل اضافی احیاء هیدروژن بر روی پلاتین کم

بوده و از این رو، احیاء و دشا رژیشن یونهای هیدروژن بر روی نمونه‌های زیرکالوی ۲-۲ که سطوح آن توسط اتمهای پلاتین پوشیده شده است به سادگی امکان پذیر می‌باشد. این امر نیز موجب افزایش احلال آندی و درنتیجه افزایش کاهش وزن وحدات کثربعدم نفوذخوردگی بین دانه‌ای خواهد شد. افزایش حساسیت نسبت به شکست تحت تاثیر همزمان تنفس و خوردگی با افزایش سرعت اشاعه ترک (شکل‌های ۸۵ و ۸۶) و کاهش استحکام کششی (شکل‌های ۳۶ و ۳۷) و کرنش شکست (شکل‌های ۷۴ و ۷۵) همراه بود. نقش پلاتین بر ساختمان میکروسکوپی سطح مقطع شکست مستقیماً در ارتباط با غلظت پلاتین در محلول و سرعت کشش بکار گرفته شده می‌باشد. بدین صورت که در غلظتها کم (نظیر 25ppm) و سرعتها کشش متوسط تا زیاد (بیشتر از $1/\text{ه}$ میکرون بر ثانیه) وسعت نواحی خوردگی بین دانه‌ای و شکست تردکلیواژ افزایش یافته و در عوض ناحیه شکست مکانیکی نرم محدودتر می‌شود. از سوی دیگر، در غلظتها کشش متوسط وزیا دپلاتین (بیشتر از 500ppm) و یا سرعتها کم (در محدوده $0/\text{ه}$ میکرون بر ثانیه) از وسعت ناحیه شکست مکانیکی نرم در مفرز نمونه کاسته شده است، در حالی که شکست تردکلیواژ تغییرات قابل ملاحظه‌ای از خودنشان نداده است. بعلاوه ملاحظه گردید که در شرایط فوق، ضخامت نسبتاً قابل توجهی از نمونه تحت تاثیر خوردگی بین دانه‌ای قرار گرفته است.

آنچه در رابطه با چگونگی رفتار خوردگی تنفسی زیرکالوی ۲-۲ در محلول پایه حاوی پلاتین بنظر می‌رسد این است که، تحت شرایط فوق هم واکنش احلال آندی تسريع شده و هم جذب و نفوذ هیدروژن به داخل فلز افزایش یافته است. منتهی، افزایش نسبی هر کدام بستگی به پارامترهای مختلفی دارد که از آن جمله می‌توان، غلظت پلاتین در محلول و سرعت کشش را نام برد. بدین ترتیب که، در غلظتها کم (نظیر 25ppm) و سرعتها کشش متوسط تا زیاد (بیشتر از $1/\text{ه}$ میکرون بر ثانیه) وسعت نفوذ هیدروژن به داخل فلز بیشتر از سرعت پیشرفت

ترکهای بین دانهای بوده وازانرو، امکان تشکیل منطقه غنی از هیدروژن درناحیه تغییرشکل پلاستیک یا فته میسرمی باشد. تحت شرایط فوق، حضور پلاتین در محلول افزایش وسعت ناحیه شکست تردکلیواژ را موجب می‌گردد. از سوی دیگر، در غلظتها متوسط وزیاد پلاتین (بیشتر از 500ppm) و یا سرعتها کشکم (در محدوده $0\text{--}5\%$ میکرون بر ثانیه) سرعت پیشرفت خوردگی بین دانهای بیشتر از سرعت نفوذ هیدروژن به داخل فلزبوده وازانرو مکان حصول منطقه غنی از هیدروژن در جلوی ترک درحال پیشروی به داخل فلزوینا براین ایجاد شرایط لازم برای شکست تردکلیواژ فراهم نمی‌گردد. تحت شرایط فوق، قسمت عمده‌ای از فلز تحت تاثیر انحلال آندی بین دانهای قرار گرفته و با کا هش سطح مقطع، تنش اعمال شده بر روی نمونه از تنفس شکست زیاد تر شده و در نتیجه نمونه بصورت مکانیکی شکسته می‌شود.

اعتقاد براین است که، نقش پلاتین در محلول پایه برخوردگی تنفسی زیرکالوی - ۲ مشابه با اثرات اعمال جریان و یا پتانسیل های آندی می‌باشد. با عنایت به نتایج به دست آمده از اثرات پتانسیلهای آندی و کاتدی اعمال شده بر روی خوردگی تنفسی $\text{Al}_{1-x}\text{Zr}_{x}\text{C}$ - ۲ در محلول پایه $[2][9]$ گفته شده است که، حصول شکست تردکلیواژ مستلزم داشتن غلظت مشخصی از هیدروژن در ناحیه تغییرشکل پلاستیک یا فته در جلوی ترک بین دانهای درحال پیشروی به داخل فلزی باشد. اعمال پتانسیل و یا جریانهای آندی، هم واکنش انحلال آندی بین دانهای و هم نفوذ هیدروژن به داخل فلز را افزایش می‌دهد. معهدها، در پتانسیلهای جریانهای آندی کم، هیدروژن در مقایسه با انحلال γ ، بین دانهای با سرعت بیشتری به داخل فلزنفوذکرده وازانرو، جود آمدن ناحیه‌ای غنی از هیدروژن در جلوی ترک بین دانهای γ ل پیشروی به داخل فلز فراهم شده و شرایط مناسب برای ایجاد شکست تردکلیواژ به وجود می‌آید. بر عکس، در پتانسیلهای جریانهای آندی زیاد، قبل از اینکه هیدروژن فرصت نفوذ کردن به داخل فلز را داشته باشد،

خوردگی بین دانه‌ای ناحیه تغییرشکل پلاستیک یا فته توسط تنفس را پیموده و سطح مقطع نمونه را آنقدر کاهش داده که شکست مکانیکی نرم موجب می‌شود.

۳- محلول پایه حاوی سلنیوم ($\text{CH}_3\text{OH}/0.4\% \text{HCl}+\text{Se}$) اضافه شدن سلنیوم به محلول پایه اثراتی کاملاً متفاوت با اثرات آرسنیک و پلاتین برخوردگی خوردگی تنفسی زیرکالوی - ۲ را موجب گردید. بدین صورت که در حالی که اضافه شدن 25 ppm سلنیوم به محلول پایه اثرات قابل ملاحظه‌ای برخوردگی که شامل کاهش وزن (جدول ۳) و حداکثر عمق نفوذخوردگی بین دانه‌ای است (شکل ۱۱)، به وجود نیاز نداشت، خوردگی تنفسی با افزایش سرعت اشاعه ترک (شکل ۸) کاهش استحکامکشی (شکل ۶) و کاهش کرنش شکست (شکل ۷) همراه بود. بعلاوه، تحت شرایط فوق، وسعت ناحیه شکست تردکلیواژدیداً "افزایش یا فته و درازا" آن وسعت منطقه شکست مکانیکی نرم از خود کاهش نشان داد. در این حالت، ناحیه خوردگی بین دانه‌ای تغییرات چندان محسوسی از خود نشان نداد. انتقاد برای این است که، افزایش حساسیت زیرکالوی - ۲ به خوردگی تنفسی در محلول پایه حاوی 25 ppm سلنیوم احتمالاً ناشی از ایجادیک ناحیه غنی از هیدروژن در جلوی ترک بین دانه‌ای درحال پیشروی به داخل فلز و در منطقه تحت تنفس می‌باشد. در حمایت از این ادعای توان به تحقیقات Shreir [۲۵] و Radhakrishnan [۲۶] اشاره کرد. آنها با عنایت به نتایج به دست آمده از تحقیقات خودگزارش کرده‌اند که، حضور سلنیوم موجب افزایش سرعت نفوذ هیدروژن به داخل فولاد در ضمن اسیدشوئی آن می‌گردد. همچنین گزارش شده است که [۲۶]، اضافه شدن سلنیوم به محلول $\text{CH}_3\text{OH}/1\% \text{HCl}$ سطح مقطع شکست آلیاژتیتانیم می‌گردد.

افزايش غلظت سلنیوم ($100ppm$ ويا بيشتر) در محلول پايه اثـرى مشا به با آرسنیک به وجود می‌آورد. بدین ترتیب که، کاهش خوردنگی (جدول ۳ اوشکل ۱۲) و خوردنگی تنشی (شکل‌های ۳ تا ۵) را موجب می‌گردد. به بیان دیگر، غلظتهاي زیاد سلنیوم در محلول نقش پا سیوکنده و یا حفاظت‌کننده را بازی می‌کند. با توجه به مطالعات میکروسکوپی انجام گرفته بر روی سطوح وسطوح مقطع شکست نمونه‌هاي خوردنگی و خوردنگی تنشی آزمایش شده در محلولهاي حاوی غلظتهاي زیاد سلنیوم بنظر می‌رسد که اين امرناشی از تشكيل يك لایه یا فیلم غنی از عنصر سلنیوم بر روی سطوح نمونه ها باشد. فیلم مزبور می‌تواند بعنوان مانع عمل کرده و از رسیدن ویا در تماس قرار گرفتن محلول با سطح فلز ممـا نـعـت بـعـمل آورـد. بدین ترتیب خوردنگی و خوردنگی تنشی کاهش می‌یابد. اثرات مشابهی نیز در رابطه با نقش سلنیوم بر نفوذ هیدروژن در فولاد معمولی در محلول H_2SO_4 ۰.۱٪ گزارش شده [۲۵] است. بدین صورت که، حداً کثـرـنـفـوـذـهـیدـرـوـژـن سـلـنـیـوم درـیـک لـیـترـمـحلـول اـسـیدـسـولـفـورـیـک ۱/۰ نـرـمـاـل بـودـه وـبـا اـفـزاـيشـغـلـظـتـسـلـنـیـوم ، نـفـوـذـهـیدـرـوـژـنـ نـیـزـکـاهـشـ یـاـ فـتـهـ اـسـتـ.

مراجع

۹. محمدعلی گلعادار، کنگره ملی خوردگی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷

1. Cox, B., *Rev. Coating and Corrosion*, Vol.1, 1975.
2. Cox, B., *Atomic Energy of Canada Limited, Report No. 3551.*
3. Cox, B., *Corrosion*, Vol. 28, 1972.
4. De, P.K., Elayaperumal, K., and Balachandra, J., *Trans. of SAEST 5, 15, 1970.*
5. Elayaperumal, K., De, P.K., and Balachandra, J., *Corrosion science*, Vol. 11, 1971.
6. Majumdar, P., and Scully, J.C., *Corrosion Science*, Vol. 19, 1979.
7. Majumdar, P., Golozar, M.A., and Scully, J.C., *Third inter. Conf. on Effect of Hydrogen on Behaviour of Mat., Jackson Lake Lodge, Wyoming, August 1980.*
8. Golozar, M.A., *Ph.D. Thesis, Dept. of Metallurgy, Leeds Univ., England, 1981.*

10. Golozar, M.A., *To be Published in the Journal of Engineering.*
11. Radhakrishnan, T.P., and Shreir, L.L., *Elec, Chem. Acta*, 11, 1966.
12. McCright, *Effects of Environmental Species and Metallurgical Structure on the Hydrogen Entry Into Steel, Stress Corrosion Cracking and Hydrogen Embrittlement of Iron Base Alloys*, NACE 5, Ed. Staehle, R.W.
13. Payer, H.H., Berry, W.E. and Boyd, W.K., *Stress Corrosion- New Approaches*, ASTM, STP, 610 Ed. Craige, Jr., H.L. 1975.
14. Scully, J.C., Adepoju, T.A., *Corrosion Science vol, 17*, 1977.
15. Perkins, R.N., *Br. Corr. J.*, 7, 15, 1972 .
16. Scully. J.C." *Mechanisms of Environment Sensitive Cracking of Materials*", Int. Conf. Univ. of Surrey, 4-7 April, 1977.
17. Greenfield, P., "Zirconium in Nuclear Technology", Published by Mills & Boon Limited, London, 1972.

18. Beck. W., Bockris, J. McBreen, J. and Nonin. Li, Proc, Royal, Soc., London, 1966.
19. Cox. B., Corr. No. 4, 29, 1973.
20. Scully, J.C. and Powell, D.T., Corr. Sci., 10, 1970.
21. Scully, J.C. Ed." The Theory of Stress Corrosion Cracking in Alloys", NATO. Brussels, 1971.
22. Scully, J.C. and Adepoju, T.A. Ref, 16. P. 496.
23. McCright, R.D. and Staehle, R.W., J. Elec, Soc., 121, 1974.
24. Hudson, R.M. and Stragand, G.L., Corrosion, 18, 1962.
25. Radhakrishman, T.P., Shreir, L.L., Elec. Chem. Acta, 11, 1966.
26. Holms, P., Research Report, Department of Metallurgy, Leeds Univ., England, 1980.