

تحلیل غیرخطی کمانش نانو تیر کامپوزیتی با درنظر گرفتن نقص هندسی اولیه با استفاده از روش اجزاء محدود

مهدی محمدی مهر^{*} و سجاد علی میرزاچی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان

(دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ - دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳)

چکیده - در این پژوهش، تحلیل کمانش غیرخطی نانو تیر کامپوزیتی مدرج تابعی تقویت شده با توزیع های مختلف نانو لوله نیترید بور براساس تصوری الاستیستیه غیر محلی به روش اجزاء محدود بررسی می شود. نانو تیر کامپوزیتی تحت بارگذاری های الکتروترمو مکانیکی و نقص هندسی اولیه درنظر گرفته می شود. نانولوله های نیترید بور در راستای ضخامت تیر به صورت یکنواخت و مدرج تابعی با چیدمان کاہشی - افزایشی توزیع شده اند و از مدل مخلوط توسعه یافته، برای تخمین خواص نانو تیر کامپوزیتی استفاده شده است. محیط الاستیک اطراف نانو تیر کامپوزیتی هشتمند به صورت بستر الاستیک مدل سازی شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش انرژی و تئوری غیر موضعی الاستیستیه استخراج شده و بار کمانش بحرانی برای نانو تیر کامپوزیتی با شرایط مرزی مختلف شامل دو طرف تکیه گاه ساده یا دو طرف تکیه گاه گیردار به روش اجزاء محدود بدست می آیند. نتایج نشان می دهد با افزایش پارامتر نقص هندسی، سقی نانو تیر کامپوزیتی افزایش یافته، در نتیجه پایداری سازه افزایش می یابد. استحکام چیدمان کاہشی - افزایشی، بیشتر از توزیع یکنواخت است. همچنین با اعمال پارامترهای میدان الکتریکی و بستر الاستیک بار کمانش بحرانی نانو تیر کامپوزیتی افزایش می یابد.

واژه های کلیدی: تحلیل غیرخطی کمانش، نقص هندسی اولیه، توزیع های مختلف نانولوله نیترید - بور، بستر الاستیک، تئوری غیر محلی الاستیستیه، روش اجزاء محدود.

Nonlinear Buckling Analysis of Nano-composite Beam with Initial Geometrical Imperfection using Finite Element Method

M. Mohammadimehr^{*} and S. Alimirzaei

Department of Mechanical Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran

Abstract: In this research, the nonlinear buckling analysis of Functionally Graded (FG) nano-composite beam reinforced by various distributions of Boron Nitrid Nanotube (BNNT) is investigated under electro-thermodynamical loading with considering

*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: mmohammadimehr@kashanu.ac.ir

initial geometrical imperfection. The analysis is performed based on nonlocal elasticity theory and using the Finite Element Method (FEM). Various distributions of BNNT along the beam's thickness are considered as uniform and decreasing-increasing functionally graded; and the extended mixture model is used to estimate the properties of nano-composite beam. The elastic medium around the smart nano-composite beam is modeled as elastic foundation. The governing equations of equilibrium are derived using energy method and nonlocal elasticity theory; and the critical buckling load is obtained for various boundary conditions such as simply-simply supported (S-S) and clamped-clamped (C-C) using the FEM. The results indicate that with an increase in the geometrical imperfection parameter, the stiffness of nano-composite beam increases and consequently the stability of the system increases. The effect of FG-X distribution type is more than uniform distributions. Also, the critical buckling load of nano-composite beam increases with an increase in the electric field and elastic foundation.

Keywords: Nonlinear buckling analysis, Initial geometrical imperfection, Various distributions of BNNTs, Elastic foundation, Nonlocal elasticity theory, Finite element method.

فهرست علامت

ماتریس سختی کاهش یافته برای مؤلفه‌های پتانسیل الکتریکی و درجات آزادی	$[k_{qd}]$	دراجهای ماتریس سختی الاستیک	c_{ij}
ماتریس سختی کاهش یافته برای مؤلفه‌های درجات آزادی و پتانسیل الکتریکی	$[k_{qd}]$	بردار جابه‌جایی الکتریکی	$\{D\}$
ماتریس سختی کاهش یافته برای مؤلفه‌های درجات آزادی	$[k_{dd}]$	مدول الاستیسیته	E
ماتریس توابع شکل	$[\bar{N}(x)]$	میدان الکتریکی	$\{E\}$
نیروی محوری	P_M	اثر مقیاس کوچک	e_a
بردار درجات آزادی	$\{\bar{q}\}$	ضرایب پیزوالکتریک	$[e]^T$
افزایش دما	T	بردار نیروی خارجی	$\{f\}$
ماتریس شب سختی	[T]	مدول برشی	G
بردار کرنش	{ε}	ماتریس کمانش	[G]
ضرایب تنش حرارتی	λ	میدان جابه‌جایی برای گره‌های یک المان	$[G]^{-1}$
دامنه نقص هندسی	μ	مدول فنری وینکلر	k_w
ضریب پواسون	ν	مدول برشی پاسترناک	k_g
بردار تنش	{σ}	ماتریس سختی خطی	$[k]^{Linear}$
ثابت‌های دی الکتریک	ε	ماتریس سختی غیرخطی	$[k]^{Nonlinear}$
مؤلفه‌های میدان‌های جابه‌جایی مکانیکی و الکتریکی سیستم	u_j, w_j, ψ_j و φ_j	ماتریس سختی کاهش یافته برای مؤلفه‌های پتانسیل	$[k_{\varphi\varphi}]$
		الکتریکی	

نقص می‌تواند بر رفتار سازه مقابله با راههای واردہ تا حد زیادی تأثیرگذار باشد. اکثر سازه‌ها در معرض عیوبی قرار می‌گیرند که از جمله این عیوب می‌توان به عیوب هندسی اشاره کرد. این عیوب در ساخت نانولوله‌ها از جمله نانولوله‌های نیترید-بور مشاهده شده است. این نانولوله‌ها به دلیل خصوصیات مکانیکی،

۱- مقدمه

همه سیستم‌ها از جمله سیستم‌های مکانیکی، در عمل بدليل فرایند ساخت و آسیب‌های واردہ در مراحل حمل و نقل و نصب فاقد یک هندسه کامل و بی‌نقص هستند. در واقع نقص‌هایی در سطح مقطع و طول سازه‌ها وجود دارد. حضور

کوچک باعث کاهش بار کمانش بحرانی سیستم می‌شود. محمدی مهر و همکاران [۷] به بررسی کمانش غیرخطی میکرو ورقهای ایزوتropیک و ارتوتروپیک با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده و به کارگیری روش مربع‌سازی دیفرانسیلی پرداختند. تأثیرات ضریب مقیاس کوچک، مدول الاستیستیه، اثرات سطحی، ضرایب ماتریس و همچنین شرایط مرزی مختلف روی کمانش غیرخطی سیستم مورد مطالعه قرار گرفت. کمیجانی و همکاران [۸] به تحلیل غیرخطی پایداری حرارتی و ارتعاشات ناشی از حرارت در تیرهای تقویت شده واقع بر بستر الاستیک پرداختند. کمانش نانوتیر واقع بر بستر الاستیک با درنظر گرفتن نقص هندسی اولیه توسط محمدی و همکاران [۹] مورد مطالعه قرار گرفت. آنها نتیجه گرفتند که با افزایش ثابت‌های مربوط به بستر الاستیک بار کمانش بحرانی افزایش یافته و پایداری سیستم بیشتر می‌شود. تحلیل کمانش و ارتعاشات ورقهای ساندویچی هسته‌دار و تقویت شده با نانولوله‌های کربنی با استفاده از روش مربع‌سازی دیفرانسیلی تعمیم یافته (GDQM) توسط محمدی مهر و شاهدی [۱۰] انجام گرفت. تأثیرات اثر درصد حجمی نانولوله‌ها، تغییرات دما، نسبت طول به ضخامت و همچنین شرایط مرزی مختلف روی بار کمانش بحرانی و فرکانس طبیعی سیستم مورد مطالعه گرفت. تحلیل ارتعاشات آزاد ورق دو لایه تقویت شده با توزیع‌های مختلف نانولوله کربنی براساس تئوری تغییر شکل برشی سینوسی با استفاده از روش بدون شبکه توسط محمدی مهر و همکاران [۱۱] انجام گرفت. تأثیرات اثر توزیع‌های مختلف نانولوله، بستر الاستیک، نیروهای واندروالس، ثابت میرایی و همچنین شرایط مرزی مختلف روی فرکانس طبیعی سیستم مورد مطالعه گرفت. در کار دیگری آنها [۱۲] تحلیل خمس، کمانش و ارتعاشات میکرو ورق تقویت شده تحت اثرات دمایی و رطوبتی را با استفاده از روش مربع‌سازی دیفرانسیلی را مورد مطالعه قرار دادند. تحلیل ارتعاشات غیرخطی نانولوله‌های تک جداره با درنظر گرفتن نقص هندسی اولیه تحت بارگذاری هارمونیک توسط وانگ و همکاران [۱۳]

الکتریکی و حرارتی جزء نانوساختارهای هوشمند محسوب می‌شوند. از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه تحلیل‌های الکترو-ترمو-مکانیکی نانوساختارها، توابع مدرج، مواد هوشمند و عیوب هندسی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: وانگ و همکاران [۱] انتشار موج غیرخطی در نانولوله‌های تک جداره براساس تئوری غیرمحلی الاستیستیه را مورد بررسی قرار دادند. سپس آنها اثرات عیوب هندسی، تغییر دما و میدان مغناطیسی بر فرکانس قطع بررسی کردند. نتایج عددی آنها نشان داد که سهم اثرات مقیاس کوچک در تغییر شکل برشی و اینرسی چرخشی می‌تواند به کاهش در فرکانس منجر شود. لیو و همکاران [۲] به تجزیه و تحلیل مکانیکی کامپوزیت‌های تقویت شده با نانولوله‌های کربنی (CNTRC) و کامپوزیت‌های (FG-CNTRC) مدرج تابعی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی (FG-CNTRC) پرداختند. تأثیر پارامتر مقیاس کوچک طول بر کمانش و ارتعاشات ورق دو لایه نانو کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله نیتیرید-بور با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده توسط محمدی مهر و همکاران [۳] انجام گرفت. آنها نشان دادند که با افزایش نسبت طول به ضخامت بار کمانش بحرانی و فرکانس طبیعی بدون بعد افزایش پیدا یافته و همچنین با افزایش نسبت طول به عرض ورق، بار کمانش بحرانی و فرکانس طبیعی سازه کاهش می‌یابد. کمانش ورقهای کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی تک جداره با استفاده از روش‌های تحلیلی و المان محدود توسط قربانور آرانی و همکاران [۴] بررسی شد. تأثیرات نانولوله کربنی، شرایط مرزی مختلف و ضریب رعنایی روی بار کمانش بحرانی ورقهای کامپوزیتی مورد مطالعه قرار گرفت. لای [۵] به بررسی کمانش حرارتی تیر سه بعدی با درنظر گرفتن نقص هندسی، تحت توزیع دماهای مختلف پرداخت. نتایج وی نشان داد که توزیع دما، درصد حجمی الیاف، نقص هندسی و زاویه الیاف روی رفتار کمانشی تیر کامپوزیتی تأثیرگذار است. تحلیل کمانش و خمس نانوتیر تقویت شده با استفاده از روش تحلیلی توسط سیمسک و یورچی [۶] انجام شد. آنها نشان دادند که اعمال ضریب مقیاس

با درنظر گرفتن نقص هندسی اولیه با استفاده از روش اجزاء محدود است که مزایا و تفاوت‌های تحقیق حاضر با سایر تحقیق‌ها به شرح ذیل بیان می‌شود:

- ۱- تحلیل غیرخطی نانوتیر کامپوزیتی انجام شده و جملات غیرخطی در روابط لحظه شده است.
- ۲- اثر نقص هندسی اولیه که در واقع توزیع ذاتی در سیستم‌ها است، روی بار کمانش بحرانی بررسی شده است.
- ۳- برای حل معادلات از روش المان محدود استفاده شده و در این روش به دلیل استفاده از فرمول‌بندی انتگرالی و استفاده از توابع وزنی پیوسته دقت حل بیشتر از برخی دیگر از روش‌های عددی است. همچنین به دلیل آسان بودن فهم روش و به کارگیری این روش در نرم‌افزارهای اجزاء محدود نویسنده‌گان را تشویق به استفاده از این روش کرد، لذا برنامه‌نویسی این معادلات غیرخطی در نرم‌افزار مطلب و اعتبارسنجی آن به روش اجزاء محدود انجام شد.
- ۴- از توابع شکل مرتبه بالا برای حل معادلات استفاده شده است.
- ۵- تأثیر پارامترهای مختلف شامل نقص هندسی اولیه، توزیع مختلف نانولوله، ضریب غیرموضعی الاستیسیته، بستر الاستیک، نسبت طول به ضخامت و شرایط مرزی مختلف بر بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲- مدل‌سازی ریاضی


در این تحقیق، کمانش غیرخطی نانوتیر کامپوزیتی تقویت شده با توزیع‌های مختلف نانولوله نیترید-بور با درنظر گرفتن نقص هندسی اولیه بررسی می‌شود. محیط الاستیک بستر الاستیک پاسترناک مدل‌سازی شده است. شکل (۱) شماتیک کلی نانوتیر کامپوزیتی مدرج تابعی تقویت شده با توزیع‌های مختلف نانولوله نیترید-بور با درنظر گرفتن نقص هندسی نشان می‌دهد.

۲-۱- معادلات حاکم بر نانوتیر کامپوزیتی

روابط تنش-کرنش برای یک سازه پیزوالکترونیکی تحت بارهای ترکیبی به صورت زیر نوشته می‌شود [۲۱ و ۲۲]:

انجام شد. تأثیرات پارامتر غیرمحلی و ثابت موج بر پاسخ دینامیکی مورد بررسی قرار گرفت. انجم شاع و همکاران [۱۴] به تحلیل صفحات گرافن واقع بر بستر الاستیک با استفاده از روش المان محدود پرداختند. اثرات بستر الاستیک، نیروی واندروالس بین صفحات، مودهای مختلف، مدل‌های مختلف نانولوله‌های کربنی و شرایط مرزی مختلف بر بار کمانش بحرانی صفحات مورد بررسی قرار گرفت. ردی [۱۵] به معرفی تحلیل‌های غیرخطی تیر، ورق و پوسته با استفاده از روش اجزاء محدود پرداخت. آثار تجمع نانولوله و تنفس سطحی بر روی کمانش دو محوره نانو ورق مرکب تقویتی شده با نانولوله‌های کربنی توسط قربانپورآرانی و همکاران [۱۶] مورد مطالعه قرار گرفت. آنها نشان دادند که بار کمانش دو محوری با افزایش پارامتر غیرمحلی کاهش می‌یابد. مورمو و پردهان [۱۷] به تحلیل کمانش نانولوله‌های کربنی تک جداره براساس تئوری غیرمحلی الاستیسیته با استفاده از روش DQM پرداختند. آنها تأثیر پارامترهای ضریب غیرمحلی، ثابت‌های وینکلر و پاسترناک بر بار کمانش بحرانی مورد مطالعه قرار دادند. آمایلی و همکاران [۱۸] به بررسی اثرات نقص هندسی بر پایداری غیرخطی پوسته استوانه‌ای حاوی جریان سیال پرداختند. محمدی‌مهر و علی‌میرزائی [۱۹] به تحلیل غیرخطی خمش و ارتعاشات تیر نانوکامپوزیتی با درنظر گرفتن نقص هندسی اولیه با استفاده از روش اجزاء محدود پرداختند. تأثیرات توزیع‌های مختلف نانولوله، پارامتر نقص هندسی، ضرایب مغناطیس، ضریب رعنایی، ضرایب وینکلر و پاسترناک، شرایط مرزی مختلف و درصد حجمی مختلف الیاف روی فرکانس طیعی و خمش تیر نانو کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفت. عبداللهی و همکاران [۲۰] به بررسی کمانش ورق‌های برشی مرتبه بالا با درنظر گرفتن بارهای الکترونیکی پرداختند. اثرات بارهای الکترونیکی، بارگذاری مختلف، ضریب رعنایی و ضخامت بر بار کمانش بحرانی سیستم مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل غیرخطی کمانش نانوتیر کامپوزیتی تقویت شده با توزیع‌های مختلف نانولوله نیترید بور



شکل ۱- شماتی کلی نانوتیر کامپوزیتی مدرج تابعی تقویت شده با توزیع‌های مختلف نانولوئه نیترید-بور با درنظر گرفتن نقص هندسی اولیه

در هر نقطه به کرنش در آن نقطه وابسته است. در ابعاد کوچک تنش در نقطه متناسب با تنش در تمام نقاط جسم است. این پدیده اثر مقیاس کوچک نامیده شده و پارامتر e_a نشان‌دهنده این اثر است. روابط تنش-کرنش صفحه‌ای نانوتیر کامپوزیتی تقویت شده با توزیع‌های مختلف نانولوئه نیترید-بور براساس تئوری الاستیسیته غیرموضعی ارینگن به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\begin{aligned} \{\sigma\} &= [c]\{\epsilon\} - [e]^T\{E\} - \{\lambda\}T \\ \{D\} &= [e]\{\epsilon\} + [\epsilon]^T\{E\} + \{\lambda\}T \end{aligned} \quad (1)$$

$\{\sigma\}$, $\{\epsilon\}$, $\{D\}$, $\{E\}$ و $\{\lambda\}$ به ترتیب نشان‌دهنده تنش، کرنش، بردار جابه‌جایی الکتریکی، میدان الکتریکی و ضرایب تنش حرارتی هستند. همچنین T افزایش دما و $[c]$, $[\epsilon]$ و $[e]^T$ به ترتیب نشان‌دهنده سختی الاستیک، ضرایب پیزوالکتریک و ثابت دی‌الکتریک هستند. در تئوری محلی مکانیک محیط پیوسته در مقیاس ماکرو، تنش

$$\left(1 - (e_a)^T \nabla^T\right) \begin{pmatrix} \sigma_{xx}^{nl} \\ \sigma_{yy}^{nl} \\ \sigma_{zz}^{nl} \\ \sigma_{yz}^{nl} \\ \sigma_{xz}^{nl} \\ \sigma_{xy}^{nl} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & \ddots & \ddots & \ddots \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & \ddots & \ddots & \ddots \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & \ddots & \ddots & \ddots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & c_{44} & \ddots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & c_{55} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & c_{66} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ \epsilon_{zz} \\ \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{xy} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \alpha_x \\ \vdots \\ \vdots \\ \alpha_x \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} \Delta T - \begin{bmatrix} e_{11} & \dots & \dots \\ e_{12} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots \\ e_{14} & \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ \vdots \\ \vdots \\ E_x \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (2)$$

میدان الکتریکی در رابطه فوق به صورت زیر تعریف می‌شود

: ۲۱ و ۲۲

$$E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \quad (5)$$

طبق تئوری تیر تیموشنکو جابه‌جایی‌ها در راستای محور x و

به صورت (۶) تعریف می‌شوند [۲۳]

$$\begin{aligned} u_1(x, z) &= u(x) + z\psi(x), \\ u_2(x, z) &= 0, \\ u_3(x, z) &= w(x) \end{aligned} \quad (6)$$

در صورت وجود نقص هندسی اولیه، که اصولاً ناشی از


فرایند ساخت است، معمولاً این نقص متناسب با تغییر شکل عرضی تیر درنظر گرفته می‌شود. با درنظر گرفتن این پارامتر

مؤلفه‌های سختی رابطه بالا به صورت زیر تعریف می‌شوند:


$$\begin{aligned} c_{11} &= c_{22} = c_{33} = \frac{E_{11}(z)}{1 - v_{12}^2(z)} \\ c_{12} &= c_{13} = c_{23} = \frac{v_{12}(z)E_{11}(z)}{1 - v_{12}^2(z)} \\ c_{44} &= c_{55} = c_{66} = G_{12}(z) \end{aligned} \quad (3)$$

رابطه جابه‌جایی الکتریکی براساس معادلات اساسی یک ماده پیزو الکتریک به صورت زیر تعریف می‌شود [۶ و ۲۴]:

$$D_x - (e_a)^T \frac{\partial^2 D_x}{\partial x^2} = \left[e_{11} \left(\left\{ \frac{\partial u}{\partial x} + z \frac{\partial \psi}{\partial x} + (\mu + \frac{1}{2}) \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 \right\} - \alpha_x \Delta T \right) + e_{11} E_x \right] \quad (4)$$



شکل ۲- نانو کامپوزیت مدرج تابعی با توزیع یکنواخت



شکل ۳- نانو کامپوزیت مدرج تابعی با توزیع کاهشی- افزایشی

۲-۳- توزیع کاهشی- افزایشی (SFG or FG-X)

در صورتی که مطابق شکل (۳) نانولوله‌ها به صورت کاهشی- افزایشی در راستای ضخامت توزیع شوند آنگاه می‌توان نوشت [۱۹]:

$$v_{BNNT} = \frac{1}{2} \left(\frac{|z|}{h} \right) v_{BNNT}^* \quad (10)$$

همچنین با استفاده از روابط میکرومکانیک می‌توان چگالی، مدول الاستیستیه، ضرایب انساط گرمایی و ضریب پواسون را برای نانو کامپوزیت به صورت زیر تعریف کرد [۲۳]:

$$\begin{aligned} E_{11} &= \eta_1 v_{BNNT} E_{11}^{BNNT} + v_m E_m \\ \eta_3 &= \frac{v_{BNNT}}{G_{12}^{BNNT}} + \frac{v_m}{G_m} \\ v &= v_{BNNT} v_{BNNT} + v_m v_m \\ \rho &= v_{BNNT} \rho_{BNNT} + v_m \rho_m \end{aligned} \quad (11)$$

η_1 و η_3 ضرایب بازدهی نانولوله و بدون واحد هستند، همچنین v_{BNNT} و v_m به ترتیب نشان‌دهنده کسر حجمی نانولوله و زمینه و بدون واحد هستند. G_{12}^{BNNT} ، G_m و G_{12} به ترتیب مدول برشی نانولوله نیترید بور، مدول برشی زمینه و مدول برشی نانوکامپوزیت هستند. همچنین، E_{11} مدول الاستیک

درصدی از مودهای مختلف به فرم غیرخطی به مدل اولیه اضافه می‌شود. روابط کرنش- جابه‌جایی تیر تیموشنسکو با درنظر گرفتن نقص هندسی اولیه به صورت (۷) تعریف می‌شود [۱۳، ۵ و ۹]:

$$\begin{aligned} \epsilon_{xx} &= \frac{\partial u}{\partial x} + z \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial w_0}{\partial x} \\ \epsilon_{xz} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \psi \right), \quad \gamma_{xz} = 2\epsilon_{xz} \end{aligned} \quad (7)$$

w تغییر شکل عرضی تیر و w_0 پارامتر تعیین کننده وجود نقص هندسی است که به صورت یک فرم شبیه به تغییر شکل عرضی تیر با یک دامنه خاص درنظر گرفته شده و به صورت زیر تعریف می‌شود [۱۳، ۵ و ۲۵]:

$$w_0 = \mu w \quad (8-\text{الف})$$

در رابطه فوق μ دامنه نقص هندسی اولیه است.

با جایگذاری رابطه (۸-الف) در رابطه (۷) چنین نتیجه می‌شود:

$$\begin{aligned} \epsilon_{xx} &= \frac{\partial u}{\partial x} + z \frac{\partial \psi}{\partial x} + \left(\frac{1}{2} + \frac{\mu}{2} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 \\ \epsilon_{xz} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \psi \right), \quad \gamma_{xz} = 2\epsilon_{xz} \end{aligned} \quad (8-\text{ب})$$

۲-۲- تخمین خواص نانوکامپوزیت

فرض کنید ذرات نانولوله نیترید- بور به صورت مدرج تابعی باعث تقویت زمینه شوند. در صورتی که v_{BNNT} کسر حجمی نانولوله نیترید- بور و v_m کسر حجمی زمینه باشد آنگاه $v_{BNNT} + v_m = 1$. در این تحقیق فرض شده است ذرات نانو با دو چیدمان مختلف شامل توزیع یکنواخت و مدرج تابعی زمینه را در راستای ضخامت تقویت می‌کنند. در ادامه به دو توزیع یکنواخت و کاهشی- افزایشی پرداخته می‌شود.

۲-۳- توزیع یکنواخت تک جهته (UD)

مطابق شکل (۲) در صورتی که ذرات نانولوله نیترید- بور به طور یکنواخت در راستای ضخامت توزیع شوند به این چیدمان توزیع یکنواخت گویند که به صورت زیر بیان می‌شود:

$$v_{BNNT} = v_{BNNT}^* \quad (9)$$

* v_{BNNT} نشان‌دهنده درصد حجمی نانولوله نیترید بور است.

زیر به دست می آیند:

$$\begin{aligned} N_x - (e_a)^r \nabla^r N_x &= A'' \frac{\partial u}{\partial x} + A' \frac{\partial \psi}{\partial x} + A'' \left(\frac{1}{2} + \frac{\mu}{2} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 \\ M_x - (e_a)^r \nabla^r M_x &= A'' \frac{\partial u}{\partial x} + A'' \frac{\partial \psi}{\partial x} + A'' \left(\frac{1}{2} + \frac{\mu}{2} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 \\ Q_x - (e_a)^r \nabla^r Q_x &= B'' \frac{\partial w}{\partial x} + \psi \end{aligned} \quad (17)$$

با استفاده از اصل حساب تغییرات، تغییرات انرژی کرنشی با درنظر گرفتن تئوری غیر محلی الاستیسیته به صورت رابطه (18) بیان می شود:

$$\delta U^s = \int_0^L \left\{ N_x \delta \frac{\partial u}{\partial x} + Q_x \delta \frac{\partial w}{\partial x} + Q_x \delta \psi + M_x \delta \frac{\partial \psi}{\partial x} + \left(\mu + \frac{1}{2} \right) N_x \frac{\partial w}{\partial x} \delta \frac{\partial w}{\partial x} + D_x \delta \frac{\partial \phi}{\partial x} \right\} dx \quad (18)$$

درنهایت با ترکیب روابط (17) و (18) مربوط به نیروی محوری و ممان های خمثی با رابطه مربوط به انرژی پتانسیل کرنشی رابطه زیر حاصل می شود:

$$\begin{aligned} \delta U^s = \int_0^L & \left\{ \frac{\partial \delta u}{\partial x} \left\{ A'' \frac{\partial u}{\partial x} + A' \frac{\partial \psi}{\partial x} + A'' \left(\mu + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 - (A T'') \Delta T + m \frac{\partial \phi}{\partial x} \right\} + \frac{\partial \delta u}{\partial x} (e_a)^r \nabla^r N_x + \right. \\ & \frac{\partial \delta w}{\partial x} \left\{ k_s B'' \left[\psi + \frac{\partial w}{\partial x} \right] \right\} + \delta \psi \left\{ k_s B'' \left[\psi + \frac{\partial w}{\partial x} \right] \right\} + \frac{\partial \delta w}{\partial x} (e_a)^r \nabla^r Q_x + \\ & \frac{\partial \delta \psi}{\partial x} \left\{ A' \frac{\partial u}{\partial x} + A'' \frac{\partial \psi}{\partial x} + A'' \left(\mu + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 - (A T'') \Delta T + m \frac{\partial \phi}{\partial x} \right\} + \frac{\partial \delta \psi}{\partial x} (e_a)^r \nabla^r M_x + \\ & \frac{\partial \delta w}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} \left(\mu + \frac{1}{2} \right) \left\{ A'' \frac{\partial u}{\partial x} + \right. \\ & \left. A'' \frac{\partial \psi}{\partial x} + A'' \left(\mu + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 - (A T'') \Delta T + m \frac{\partial \phi}{\partial x} \right\} + \\ & \frac{\partial \delta w}{\partial x} \left(\mu + \frac{1}{2} \right) (e_a)^r \nabla^r \left(\frac{\partial w}{\partial x} N_x \right) + \\ & \frac{\partial \delta \phi}{\partial x} \left\{ m \frac{\partial u}{\partial x} + m \frac{\partial \psi}{\partial x} + m \left(\mu + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 - m \Delta T - m \frac{\partial \phi}{\partial x} \right\} + (e_a)^r \nabla^r D_x \end{aligned} \quad (19)$$

همچنین کار خارجی نیروهای اعمال شده بر نانوتیر کامپوزیت تقویت شده با نانولوله های نیترید-بور، شامل انرژی پتانسیل

نانولوله، ν ضریب پواسون نانوکامپوزیت، ρ چگالی نانو کامپوزیت، α_{11}^{BNNT} و α_m به ترتیب ضرایب انبساط نانولوله و زمینه هستند.

۳- استخراج معادلات حاکم با استفاده از روش انرژی انرژی کلی سیستم از مجموع انرژی های پتانسیل و کار ناشی از نیروهای خارجی تشکیل می شود:

$$\Pi = U^s + W_{Ext} \quad (12)$$

که U^s و W_{Ext} به ترتیب نشانده نده انرژی کرنشی و کار ناشی از نیروهای خارجی است و Π بیانگر انرژی پتانسیل کل است. اصل حداقل انرژی پتانسیل بیان می کند که تغییرات انرژی پتانسیل کل $\delta \Pi$ باید برابر صفر باشد، لذا چنین نتیجه می شود:

$$\delta \Pi = 0 \Rightarrow \delta U^s + \delta W_{Ext} = 0 \quad (13)$$

انرژی پتانسیل کرنشی برای نانوتیر کامپوزیت تقویت شده با نانولوله های نیترید-بور برابر است با:

$$U^s = \frac{1}{2} \int_A \int \left\{ (\sigma_{xx} \varepsilon_{xx} + \tau_{xz} \gamma_{xz} - D_x E_x) \right\} dAdx \quad (14)$$

که با جایگذاری رابطه (7) در رابطه (14) چنین نتیجه می شود:

$$U^s = \frac{1}{2} \int_A \int \left\{ \sigma_{xx} \left[\frac{\partial u}{\partial x} + z \frac{\partial \psi}{\partial x} + \left(\mu + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 \right] + \sigma_{xz} \left[\frac{\partial w}{\partial x} + \psi \right] - D_x E_x \right\} dAdx \quad (15)-الف$$

$$U^s = \frac{1}{2} \int_A \int \left\{ N_x \frac{\partial u}{\partial x} + Q_x \frac{\partial w}{\partial x} + Q_x \psi + M_x \frac{\partial \psi}{\partial x} + \left(\mu + \frac{1}{2} \right) N_x \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + D_x \frac{\partial \phi}{\partial x} \right\} dx \quad (15)-ب$$

که نیروی محوری (N_x)، نیروی برشی (Q_x) و گشتاور خمثی (M_x) در نانوتیر کامپوزیت تقویت شده با نانولوله های نیترید-بور با رابطه (16) تعریف می شود:

$$N_x = \int_A \sigma_{xx} dA, \quad M_x = \int_A z \sigma_{xx} dA, \quad Q_x = k_s \int_A \sigma_{xz} dA \quad (16)$$

که k_s ضریب تصحیح برشی است. با جایگذاری روابط (2) و (7) در رابطه (16)، نیروی محوری، نیروی برشی و گشتاور خمثی غیر محلی به صورت

$$\int_0^L A'' \frac{\partial \delta\psi}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} dx + \int_0^L k_s B' \delta\psi \frac{\partial w}{\partial x} dx + \\ \int_0^L k_s B' \delta\psi \psi dx + \int_0^L A' \frac{\partial \delta\psi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \\ \int_0^L m \frac{\partial \delta\psi}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \int_0^L A' (\mu + \frac{1}{r}) \frac{\partial \delta\psi}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} dx - \\ \int_0^L (AT') \frac{\partial \delta\psi}{\partial x} \Delta T dx = 0 \quad (ج-21)$$

$$\int_0^L m \frac{\partial \delta\varphi}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} dx + \int_0^L m \frac{\partial \delta\varphi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} dx - \\ \int_0^L m \frac{\partial \delta\varphi}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \int_0^L (\mu + \frac{1}{r}) m \frac{\partial \delta\varphi}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} dx - \\ \int_0^L m \frac{\partial \delta\varphi}{\partial x} \Delta T dx = 0 \quad (د-21)$$

ثابت‌های ذکر شده در روابط فوق به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$A_{11}^i = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} z^i c_{11} dz, \quad i = 0, 1, 2,$$

$$B_{11}^i = D_{11}^i = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} z^i G dz, \quad i = 0, 1, 2,$$

$$AT_{11}^i = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} z^i c_{11} \alpha dz, \quad i = 0, 1,$$

$$BT_{11}^i = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} z^i G \alpha dz, \quad i = 0, 1,$$

$$CT_{11}^i = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} z^i G \alpha_z dz, \quad i = 0, 1,$$

$$\{m_0, m_1\} = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} (\cdot, z) e_{11} dz,$$

$$m_r = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} e_{11} dz \quad (ج-22)$$

در روابط فوق h معرف ارتفاع تیر کامپوزیتی است.

ناشی از بستر الاستیک و پتانسیل ناشی از نیروی محوری است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$W_{Elastic} = - \int_0^L (F_{Elastic\ Medium} w) dx = \\ - \int_0^L \left(-k_w w + k_g \frac{\partial w}{\partial x} \right) w dx \quad (الف)$$

$$W_{Axialforce} = - \frac{1}{2} \int_0^L P_M \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 dx \quad (ب-20)$$

در روابط فوق k_w ثابت فنری نوع وینکل، k_g ثابت برشی نوع پاسترنک و P_M مقدار نیروی محوری است. با اعمال اصل حساب تغییرات بر روابط فوق داریم:


$$\delta W_{Elastic} = -b \int_0^L \left(-k_w w + k_g \frac{\partial w}{\partial x} \right) \delta w dx \quad (ج-20)$$

$$\delta W_{Axialforce} = - \int_0^L P_M \left(\frac{\partial \delta w}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right) dx \quad (د-20)$$

با به کارگیری روش انرژی و روش ارائه شده در مقاله ردی [۲۶]، تغییرات انرژی برای نانوتیر کامپوزیتی تقویت شده با توزیع‌های مختلف نانولوئه نیترید-بور با درنظر گرفتن نقص هندسی اولیه به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\int_0^L A'' \frac{\partial \delta u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} dx + \int_0^L A'' (\mu + \frac{1}{r}) \frac{\partial \delta u}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} dx + \\ \int_0^L A' \frac{\partial \delta u}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \int_0^L m \frac{\partial \delta u}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \\ \int_0^L (AT') \frac{\partial \delta u}{\partial x} \Delta T dx = 0 \quad (الف-21)$$

$$b \int_0^L k_w \delta w dx - b \int_0^L k_g \delta w \frac{\partial w}{\partial x} dx + \\ \int_0^L k_s B' \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} dx + \int_0^L k_s B' \frac{\partial w}{\partial x} \psi dx + \\ \int_0^L (\mu + \frac{1}{r}) A'' \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} dx + \\ \int_0^L (\mu + \frac{1}{r}) A'' \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} dx + \\ \int_0^L (\mu + \frac{1}{r}) A'' \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} dx + \\ \int_0^L (\mu + \frac{1}{r}) m \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} dx - \\ \int_0^L (-(e.a) \nabla) b P_M \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} dx - \\ \int_0^L (\mu + \frac{1}{r}) (AT') \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} \Delta T dx = 0 \quad (ب-21)$$



شکل ۴- المان نانوتیر تیموشنکو با درجات آزادی در هر گره

الکتریکی هر المان و نیز $N_{\psi j}$, $N_{w j}$, $N_{u j}$ معرف توابع شکل مربوطه است که در ادامه به نحوه بدست آوردن این توابع پرداخته می‌شود. توابع درون یاب میدان‌های مذکور برای فرمول‌بندی اجزاء محدود به صورت زیر ارائه می‌شود [۲۴]:

$$\begin{aligned} u(x) &= c_1 + c_4 x + c_7 x^3 \\ w(x) &= c_4 + c_5 x + c_6 x^3 + c_7 x^5 \\ \psi_x(x) &= c_8 + c_9 x + c_{10} x^3 \\ \varphi(x) &= c_{11} + c_{12} x \end{aligned} \quad (24)$$

این معادلات دارای دوازده ثابت هستند.

با جایگذاری رابطه (۲۴) در معادلات حاکم سیستم چهار ثابت

بر حسب هشت ثابت دیگر به صورت رابطه (۲۵) بدست می‌آید:

$$\begin{aligned} c_7 &= \left(\frac{-A_{11}'}{A_{11}} \right) c_{10}, \quad c_6 = -\frac{1}{2} c_9, \quad c_8 = -\frac{1}{3} c_{10} \\ c_9 &= \frac{\left(-2(A_{11}')^2 + 2A_{11}''A_{11}' \right) c_{10} - A_{11}''B_{11}'k_s c_5}{A_{11}''B_{11}'k_s} \end{aligned} \quad (25)$$

با جایگذاری ثابت‌های بدست آمده در رابطه (۲۴)، رابطه (۲۶) به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} u &= c_1 + c_4 x + \left(-\frac{A_{11}'}{A_{11}} c_{10} \right) x^3 \\ w &= c_4 + c_5 x + \left(-\frac{1}{2} c_9 \right) x^3 + \left(-\frac{1}{3} c_{10} \right) x^5 \\ \psi_x &= -c_5 + c_9 x + \left(\frac{-2(A_{11}')^2 + 2A_{11}''A_{11}'}{A_{11}''B_{11}'k_s} + x^3 \right) c_{10} \\ \varphi &= c_{11} + c_{12} x \end{aligned} \quad (26)$$

درنهایت میدان‌های جابه‌جایی و الکتریکی اجزاء محدود برای یک المان تیر به فرم ماتریسی به صورت رابطه (۲۷) بدست می‌آید:

۱-۳- روش حل و شرایط مرزی

در این تحقیق، برای حل معادلات حاکم بر نانوتیر کامپوزیتی مدرج تابعی تقویت شده با نانولوله نیترید-بور تحت بارهای الکتروترمو مکانیکی با درنظر گرفتن نقص هندسی اولیه از روش اجزاء محدود استفاده شده است. طبق این روش توابع مربوط به متغیرهای مسئله به گونه‌ای باید بدست آیند که شرایط مرزی و معادلات حاکم بر نانوتیر کامپوزیتی را برآورده کنند.

۱-۱-۳- فرمول‌بندی توابع شکل

در این قسمت به استخراج توابع شکل با استفاده از توابع درون یاب و حل مسئله با استفاده از این توابع پرداخته شده و درنهایت فرم ماتریسی معادلات حاکم بر سیستم استخراج می‌شود. شکل (۴) المان نانوتیر تیموشنکو با فرض جابه‌جایی محوری درنظر گرفته که این المان دارای دو گره بوده و هر گره آن دارای ۳ درجه آزادی (u, w, ψ) و یک شرط مرزی میدان الکتریکی (φ) است.

طبق روش اجزاء محدود میدان جابه‌جایی محوری، عرضی، دورانی و میدان جابه‌جایی حاصل از میدان الکتریکی نانوتیر کامپوزیتی تقویت شده با توزیع‌های مختلف نانولوله‌های نیترید-بور به صورت زیر تعریف می‌شود [۱۵]:

$$\begin{aligned} u(x) &= \sum_{j=1}^4 N_{uj} u_j, \quad w(x) = \sum_{j=1}^4 N_{wj} w_j, \\ \psi(x) &= \sum_{j=1}^4 N_{\psi j} \psi_j, \quad \varphi(x) = \sum_{j=1}^4 N_{\varphi j} \varphi_j \end{aligned} \quad (23)$$

u_j , w_j و φ_j معرف مقادیر گره‌ای میدان جابه‌جایی و میدان

با در نظر گرفتن هر دو گره المان می توان نوشت:

$$[G]_{\alpha \times \alpha} = \begin{bmatrix} [N(\cdot)]_{\alpha \times \alpha} \\ [N(l_e)]_{\alpha \times \alpha} \end{bmatrix}_{\alpha \times \alpha} \quad (28)$$

درنهایت برای مقادیر گره‌های و با توجه به رابطه (۲۷-الف)، رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\{\bar{q}\} = [G]\{a\} \Rightarrow \{a\} = [G]^{-1}\{\bar{q}\} \quad (29)$$

با جایگذاری رابطه (۲۹) در معادله (۲۷-الف) روابط (۳۰) حاصل می‌شوند:

$$\{q\} = \begin{Bmatrix} u(x) \\ w(x) \\ \psi(x) \\ \phi(x) \end{Bmatrix} = [N(x)]\{a\} = [N(x)][G]^{-1}\{\bar{q}\} = [\bar{N}(x)]\{\bar{q}\} \quad (30-\text{الف})$$

$$\bar{N}(x) = \begin{bmatrix} N_1 & N_2 & N_3 & \dots & N_4 & N_5 & N_6 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ N_u(x) \\ N_w(x) \\ N_\psi(x) \\ N_\phi(x) \end{bmatrix} \quad (30-\text{ب})$$

که در رابطه فوق $\bar{N}(x)$ توابع شکل مربوط به درجات آزادی سیستم است، که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$N_1 = 1 - \frac{x}{l_e}, \quad N_2 = -(\hat{c}_1)x + \left(\frac{\hat{c}_1}{l_e} \right)x^2,$$

$$N_3 = (\hat{c}_1 l_e)x - (\hat{c}_1)x^2, \quad N_4 = \frac{x}{l_e},$$

$$N_5 = (\hat{c}_1)x - \left(\frac{\hat{c}_1}{l_e} \right)x^2,$$

$$N_6 = (\hat{c}_1 l_e)x - (\hat{c}_1)x^2,$$

$$N_7 = 1 - \left(\frac{\hat{c}_2}{l_e} \right)x - (\hat{c}_2)x^2 + \left(\frac{\hat{c}_2}{l_e} \right)x^3,$$

$$N_8 = (\hat{c}_2)x + \left(\frac{\hat{c}_2}{l_e} \right)x^2 - \left(\frac{\hat{c}_2}{l_e} \right)x^3,$$

$$N_9 = -\left(\frac{1}{\hat{c}_2} \hat{c}_2 \right)x + \left(\frac{\hat{c}_2}{l_e} \right)x^2 - (\hat{c}_2)x^3,$$

$$N_{10} = (\hat{c}_2)x - \left(\frac{\hat{c}_2}{l_e} \right)x^2,$$

$$N_{11} = 1 + \left(\frac{\hat{c}_3}{l_e} \right)x + (\hat{c}_3)x^2,$$

$$N_{12} = -(\hat{c}_3)x + \left(\frac{\hat{c}_3}{l_e} \right)x^2,$$

$$N_{13} = -(\hat{c}_3)x + \left(\frac{\hat{c}_3}{l_e} \right)x^2,$$

$$\{q\} = \begin{Bmatrix} u \\ w \\ \psi \\ \phi \end{Bmatrix} = [N(x)]\{a\}, \quad \{a\} = \{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_{11}, c_{12}\}^T$$

(۲۷-الف)

در رابطه فوق $[N(x)]$ ماتریس حاوی توابع x و $\{a\}$ بردار ثابت‌های است. در واقع $[N(x)]$ ماتریس حاوی توابع x است که برای کل المان با گره‌های ابتدایی و انتهایی تعریف می‌شود.

$$[N(x)] = \begin{bmatrix} 1 & x & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ N_u(x) \\ N_w(x) \\ N_\psi(x) \\ N_\phi(x) \end{bmatrix}_{4 \times 8} \quad (27-\text{ب})$$

حال طبق رابطه (۲۷-ب) و با ارزیابی ماتریس $[N(x)]$ در محل گره‌های ابتدایی و انتهایی، روابط (۲۸) حاصل می‌شود:

$$[N(\cdot)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ -2(A_{11}^1)^2 + 2A_{11}^0 A_{11}^2 & \frac{-2(A_{11}^1)^2 + 2A_{11}^0 A_{11}^2}{A_{11}^0 B_{11}^0 k_s} & \frac{-2(A_{11}^1)^2 + 2A_{11}^0 A_{11}^2}{A_{11}^0 B_{11}^0 k_s} & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{4 \times 8} \quad (28-\text{الف})$$

بهطور مشابه با ارزیابی ماتریس ارائه شده در رابطه (۲۷-ب) در گره $x=l_e$ روابط زیر حاصل می‌شود:

$$[N(l_e)] = \begin{bmatrix} 1 & l_e & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ -l_e^2 & \frac{-l_e^2}{A_{11}^0} & \frac{-l_e^2}{A_{11}^0} & \dots \\ 0 & 0 & 0 & -1 & l_e & \frac{-2(A_{11}^1)^2 + 2A_{11}^0 A_{11}^2}{A_{11}^0 B_{11}^0 k_s} + l_e^2 & \frac{-2(A_{11}^1)^2 + 2A_{11}^0 A_{11}^2}{A_{11}^0 B_{11}^0 k_s} + l_e^2 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{4 \times 8} \quad (28-\text{ب})$$

ماتریس سختی، مؤلفه‌های خطی

$$\left\{ \begin{array}{l} K_{ij}^{11} = \int_0^L A_{11} \frac{dN_{ui}}{dx} \frac{dN_{uj}}{dx} dx \\ K_{ij}^{1r} = \int_0^L A_{11} \frac{dN_{ui}}{dx} \frac{dN_{\psi j}}{dx} dx \\ K_{ij}^{r1} = \int_0^L m_r \frac{dN_{ui}}{dx} \frac{dN_{\phi j}}{dx} dx \end{array} \right. \quad (الف - ۳۴)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} K_{ij}^{rr} = \int_0^L k_s B_{11} \frac{dN_{wi}}{dx} \frac{dN_{wj}}{dx} dx + \\ b \int_0^L k_w N_{wi} N_{wj} dx - b \int_0^L k_g N_{wi} \frac{dN_{wj}}{dx} dx \\ K_{ij}^{rr} = \int_0^L k_s B_{11} \frac{\partial N_{wi}}{\partial x} N_{\psi j} dx \end{array} \right. \quad (ب - ۳۴)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} K_{ij}^{rr} = \int_0^L A_{11} \frac{dN_{\psi i}}{dx} \frac{dN_{uj}}{dx} dx \\ K_{ij}^{rr} = \int_0^L k_s B_{11} N_{\psi i} \frac{\partial N_{wj}}{\partial x} dx \\ K_{ij}^{rr} = \int_0^L k_s B_{11} N_{\psi i} N_{\psi j} dx + \\ \int_0^L A_{11} \frac{dN_{\psi i}}{dx} \frac{dN_{\psi j}}{dx} dx \\ K_{ij}^{rr} = \int_0^L m_r \frac{dN_{\psi i}}{dx} \frac{dN_{\phi j}}{dx} dx \end{array} \right. \quad (ج - ۳۴)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} K_{ij}^{rr} = \int_0^L m_r \frac{dN_{\phi i}}{dx} \frac{dN_{uj}}{dx} dx \\ K_{ij}^{rr} = \int_0^L m_r \frac{dN_{\phi i}}{dx} \frac{dN_{\psi j}}{dx} dx \\ K_{ij}^{rr} = - \int_0^L m_r \frac{\partial N_{\phi i}}{\partial x} \frac{\partial N_{\phi j}}{\partial x} dx \end{array} \right. \quad (د - ۳۴)$$

مؤلفه‌های غیرخطی

$$\left\{ \begin{array}{l} K_{ij}^{rr} = \int_0^L (\mu + \frac{1}{r}) A_{11} \frac{dN_{ui}}{dx} \frac{dN_{wj}}{dx} \frac{(dw)}{dx} dx \\ K_{ij}^{rr} = r \int_0^L (\mu + \frac{1}{r}) A_{11} \frac{dN_{wi}}{dx} \frac{dN_{uj}}{dx} \frac{(\partial w)}{\partial x} dx \\ K_{ij}^{rr} = r \int_0^L (\mu + \frac{1}{r}) A_{11} \frac{dN_{wi}}{dx} \frac{dN_{wj}}{dx} \frac{(dw)}{dx} dx \\ K_{ij}^{rr} = r \int_0^L (\mu + \frac{1}{r}) A_{11} \frac{dN_{wi}}{dx} \frac{dN_{\psi j}}{dx} \frac{(dw)}{dx} dx, \\ K_{ij}^{rr} = \int_0^L (\mu + \frac{1}{r}) A_{11} \frac{dN_{\psi i}}{dx} \frac{dN_{wj}}{dx} \frac{(dw)}{dx} dx \\ K_{ij}^{rr} = r \int_0^L (\mu + \frac{1}{r}) m_r \frac{dN_{wi}}{dx} \frac{dN_{\phi j}}{dx} \frac{(dw)}{dx} dx \\ K_{ij}^{rr} = r \int_0^L (\mu + \frac{1}{r}) m_r \frac{dN_{\phi i}}{dx} \frac{dN_{wj}}{dx} \frac{(dw)}{dx} dx \end{array} \right. \quad (۳۵)$$

$$\begin{aligned} N_{14} &= - \left(\frac{\hat{c}_\Lambda}{l_e} \right) x + \left(\frac{\hat{c}_r}{l_e} \right) x^r, \\ N_{15} &= \left(1 - \frac{x}{l_e} \right) \left(\frac{1}{r} + \frac{z}{h} \right), \\ N_{16} &= \left(\frac{x}{l_e} \right) \left(\frac{1}{r} - \frac{z}{h} \right) \end{aligned} \quad (۳۱)$$

در رابطه (۳۱) ثابت‌ها به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\begin{aligned} \hat{c}_1 &= \frac{A_{11} B_{11} k_s}{\left(k_s l_e^r B_{11} A_{11} + 12 A_{11} A_{11} - 12 (A_{11})^r \right)} \\ \hat{c}_r &= \frac{\left(12 A_{11} A_{11} - 12 (A_{11})^r \right)}{\left(k_s l_e^r B_{11} A_{11} + 12 A_{11} A_{11} - 12 (A_{11})^r \right)} \\ \hat{c}_r &= \frac{k_s B_{11} A_{11}}{\left(k_s l_e^r B_{11} A_{11} + 12 A_{11} A_{11} - 12 (A_{11})^r \right)} \\ \hat{c}_r &= \frac{\left(k_s l_e^r B_{11} A_{11} + 2 A_{11} A_{11} - 2 (A_{11})^r \right)}{\left(k_s l_e^r B_{11} A_{11} + 12 A_{11} A_{11} - 12 (A_{11})^r \right)} \\ \hat{c}_5 &= \frac{\left(k_s l_e^r B_{11} A_{11} - 2 A_{11} A_{11} + 2 (A_{11})^r \right)}{\left(k_s l_e^r B_{11} A_{11} + 12 A_{11} A_{11} - 12 (A_{11})^r \right)} \\ \hat{c}_5 &= \frac{\left(k_s l_e^r B_{11} A_{11} + 2 A_{11} A_{11} - 2 (A_{11})^r \right)}{\left(k_s l_e^r B_{11} A_{11} + 12 A_{11} A_{11} - 12 (A_{11})^r \right)} \\ \hat{c}_v &= \frac{\left(-4 k_s l_e^r B_{11} A_{11} - 12 A_{11} A_{11} + 12 (A_{11})^r \right)}{\left(k_s l_e^r B_{11} A_{11} + 12 A_{11} A_{11} - 12 (A_{11})^r \right)} \\ \hat{c}_v &= \frac{\left(4 k_s l_e^r B_{11} A_{11} - 12 A_{11} A_{11} + 12 (A_{11})^r \right)}{\left(k_s l_e^r B_{11} A_{11} + 12 A_{11} A_{11} - 12 (A_{11})^r \right)} \\ \hat{c}_\Lambda &= \frac{\left(k_s l_e^r B_{11} A_{11} + 12 A_{11} A_{11} - 12 (A_{11})^r \right)}{\left(k_s l_e^r B_{11} A_{11} + 12 A_{11} A_{11} - 12 (A_{11})^r \right)} \end{aligned} \quad (۳۲)$$

با جایگذاری رابطه (۳۲) و نیز درنظر گرفتن $\delta u(x) = N_{ui}(x)$

$\delta \varphi(x) = N_{\varphi i}(x)$ و $\delta \psi(x) = N_{\psi i}(x)$ ، $\delta w(x) = N_{wi}(x)$

در معادلات حاکم بر مسئله (روابط (۲۱))، معادلات تعادل

سیستم به صورت رابطه (۳۳) به دست می‌آیند [۱۵]:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^m K_{ij}^{11} u_j + \sum_{j=1}^n K_{ij}^{1r} w_j + \sum_{j=1}^p K_{ij}^{r1} \psi_j - F_i^i = 0 \\ \sum_{j=1}^m K_{ij}^{rr} u_j + \sum_{j=1}^n K_{ij}^{rr} w_j + \sum_{j=1}^p K_{ij}^{rr} \psi_j + \sum_{j=1}^n G_{ij}^{rr} w_j - F_r^i = 0 \\ \sum_{j=1}^m K_{ij}^{rr} u_j + \sum_{j=1}^n K_{ij}^{rr} w_j + \sum_{j=1}^p K_{ij}^{rr} \psi_j - F_r^r = 0 \end{cases} \quad (۳۳)$$

در روابط فوق ضرایب میدان جابه‌جایی بدین صورت تعریف می‌شوند:

جدول ۱- مشخصات هندسی نانوتیر کامپوزیتی

h	L	b
$17/6 \text{ nm}$	$20h$	$2h$

با جایگذاری رابطه (۴۰) در معادله (۳۹) و سادهسازی روابط،

رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$[K_m]\{\bar{q}_d\} + [G_{dd}]\{\bar{q}_d\} = \{F_m\} \quad (41)$$

که $[K_m]$ و $\{F_m\}$ به ترتیب ماتریس سختی و بردار نیرویی اصلاح شده هستند که به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$[K_m] = [K_{dd}] - [K_{d\varphi}][K_{\varphi\varphi}]^{-1}[K_{\varphi d}] \quad (42)$$

$$\{F_m\} = \{f_d\} - [K_{d\varphi}][K_{\varphi\varphi}]^{-1}\{f_\varphi\}$$

به دلیل وجود ترم‌های غیرخطی برای رسیدن به همگرایی از روش تکرار نیوتن-رافسون استفاده می‌شود. در این روش مراحل زیر برای رسیدن به همگرایی استفاده می‌شود:

- حذف ترم‌های خطی و محاسبه پارامترهای خطی سیستم.
- محاسبه پارامترهای غیرخطی با استفاده از مقادیر خطی بدست آمده از بند ۱.
- تکرار نتایج تا رسیدن به همگرایی.

۴- بحث و تفسیر نتایج

در این بخش، به تحلیل غیرخطی کمانش الکتروترموmekanیکی نانوتیر کامپوزیتی تقویت شده با توزیع‌های مختلف نانولوله نیترید-بور با درنظر گرفتن نقص هندسی اولیه براساس تئوری الاستیسیته غیر محلی با استفاده از روش المان محدود پرداخته می‌شود. تأثیر نقص هندسی اولیه، توزیع مختلف نانولوله نیترید-بور، بستر الاستیک، ضریب غیر محلی، ضریب رعنایی و میدان الکتریکی بر بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مشخصات هندسی و مکانیکی نانوتیر کامپوزیتی در جداول‌های (۱) و (۲) آمده است.

ماتریس کمانش

$$G_{ww}^l = P_M \int_0^{le} \frac{dN_{wi}}{dx} \frac{dN_{wj}}{dx} dx$$

$$G_{ww}^{nl} = -P_M (e.a)^\top \int_0^{le} \frac{d^T N_{wi}}{dx^T} \frac{d^T N_{wj}}{dx^T} dx$$

$$G_{\psi w}^{nl} = -P_M (e.a)^\top \int_0^{le} \frac{dN_{\psi i}}{dx} \frac{dN_{\psi j}}{dx} dx$$

$$G_{w\psi}^{nl} = -P_M (e.a)^\top \int_0^{le} \frac{d^T N_{\psi i}}{dx^T} \frac{dN_{\psi j}}{dx} dx$$

(36)

فرم ماتریسی رابطه (۳۳) به صورت زیر ارائه می‌شود:

$$[k]\{\bar{q}\} + [G]\{\bar{q}\} = \{f\} \quad (37)$$

که در آن $[k]$ ، $[G]$ و $\{f\}$ به ترتیب ماتریس‌های سختی، کمانش و بردار نیروی خارجی هستند. ماتریس سختی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$[k] = [k]^{\text{Linear}} + [k]^{\text{Nonlinear}} \quad (38)$$

$\{\bar{q}\}$ شامل دو بخش یکی مربوط به درجات آزادی جابه‌جاگی $\{\bar{q}_d\}$ و دیگری $\{\bar{q}_\varphi\}$ مؤلفه مربوط به پتانسیل الکتریکی است، بردار $\{f\}$ نیز به همین صورت قابل تفکیک است. بر این اساس شکل ماتریسی معادلات حاکم به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\begin{bmatrix} [K_{dd}] & [K_{d\varphi}] \\ [K_{\varphi d}] & [K_{\varphi\varphi}] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \{\bar{q}_d\} \\ \{\bar{q}_\varphi\} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} [G_{dd}] & [0] \\ [0] & [0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \{\bar{q}_d\} \\ \{\bar{q}_\varphi\} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \{f_d\} \\ \{f_\varphi\} \end{bmatrix} \quad (39)$$

همان‌طور که از رابطه (۳۹) مشهود است عبارات مربوط به نیروی محوری برای پتانسیل الکتریکی برابر با صفر است. از سطر دوم رابطه (۳۹)، $\{\bar{q}_\varphi\}$ به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$[K_{\varphi d}]\{\bar{q}_d\} + [K_{\varphi\varphi}]\{\bar{q}_\varphi\} = \{f_\varphi\} \Rightarrow \{\bar{q}_\varphi\} = [K_{\varphi\varphi}]^{-1}(\{f_\varphi\} - [K_{\varphi d}]\{\bar{q}_d\}) \quad (40)$$

جدول ۲- مشخصات مکانیکی نانوتیر کامپوزیتی

کمیت	مقدار	کمیت	مقدار	کمیت	مقدار
V_{BNNT}^*	۰/۱۷	E_{BNNT} , GPa	۱/۸	E_m , GPa	۳/۵۹
ρ_m , $\frac{kg}{m^3}$	۱۲۲۰۰	P_{BNNT} , $\frac{kg}{m^3}$	۲۳۰۰	v_m	۰/۳۴
v_{BNNT}	۰/۳۴	η_1	۰/۱۴۲	η_2	۱/۶۲۶
k_w , $\frac{N}{m^3}$	۱۰۱۲	k_g , $\frac{N}{m}$	۱۰-۵	e , $\frac{C}{m^3}$	۰/۹۵

جدول ۳- مشخصات مکانیکی نانوتیر کامپوزیتی

پارامتر	مقدار عددی	پارامتر	مقدار عددی	پارامتر	مقدار عددی	پارامتر
E_m , GPa	۶۰۰	E_{CNT} , GPa	۰/۱۲	V_{CNT}^*	۲/۵	
v_m	۱۴۰۰	ρ_{CNT} , $\frac{kg}{m^3}$	۱۹۰۰	ρ_m , $\frac{kg}{m^3}$	۰/۳	
η_2	۱/۲۸۳۳	η_1	۰/۱۹	V_{CNT}	۱/۰۵۵۶	
k_g , $\frac{N}{m}$	۱۰۱۲	k_w , $\frac{N}{m^3}$	۱۷/۲	$G_{\gamma\gamma}^{CNT}$, GPa	۱۰-۵	

جدول ۴- بار کمانش بحرانی بدون بعد، بدون درنظر گرفتن اثرات پارامتر مقیاس کوچک [۲۳]

FG-X	UD	$V_{CNT}^* = ۰/۱۲$	$\frac{L}{h} = ۱۵$
در صد خطای مرجع [۲۳]	در صد خطای مرجع [۲۳]	تحقيق حاضر	
۲/۰۲	۰/۲۴۵۹۳	۰/۲۴۱۰۶	۱/۱۴
		۰/۲۱۳۹۵	۰/۲۱۱۵۳
			C-C

محدود محاسبه شده و با نتایج به دست آمده توسط یاس و صمدی [۲۳] مقایسه می شود. نتایج حاصل از تحقیق حاضر با نتایج ارائه شده توسط یاس و صمدی [۲۳] تطابق خوبی دارند.

همچنین برای اعتبارسنجی و صحت نتایج حاصل از تحقیق، بار کمانش بحرانی بدون بعد با درنظر گرفتن اثرات مقیاس کوچک در غیاب اثرات پیزوالکتریک برای حالت ایزوتروپیک در جدول (۵) آورده شده است نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج به دست آمده توسط سیمسک و یورکو [۶] تطابق بسیار خوبی دارند. همچنین در جدول (۶) بار کمانش بحرانی بدون

بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی بدون بعد به صورت زیر تعریف می شود:

$$\bar{P}_M = \frac{P_M}{A_{110}}, \quad A_{110} = b \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} E_m dz \quad (43)$$

مشخصات مکانیکی نانوتیر کامپوزیتی استفاده شده برای مقایسه نتایج و اعتبارسنجی در جدول (۳) آمده است. در جدول (۴)، بار کمانش بحرانی بدون بعد نانوتیر کامپوزیتی در غیاب اثرات مقیاس کوچک برای دو نوع توزیع مختلف نانولوله و شرایط مرزی دوسر گیردار به روش اجزاء

جدول ۵- بار کمانش بحرانی بدون بعد با درنظر گرفتن اثرات پارامتر مقیاس کوچک در غیاب اثرات پیزوالکتریک برای حالت ایزوتropیک [۲۵]

L/h=۲۰	درصد خطأ	تحقيق حاضر	مرجع [۶]	L/h=۱۰	درصد خطأ	تحقيق حاضر	مرجع [۶]	L/h
۰/۹۵۸۹	۹/۴۷۹۶	۹/۵۷۰۵	۰/۰۴۴	۸/۷۵۴۳	۸/۷۵۸۲	۰	$e_a = ۱nm$ $E_1 = ۱TPa$ $\nu = ۰/۳$ $k_s = \frac{۵}{۶}$	

جدول ۶- بار کمانش بحرانی بدون بعد با درنظر گرفتن اثرات پارامتر مقیاس کوچک و اثرات پیزوالکتریک [۲۷ و ۲۸]

S-S	C-C	$\frac{L}{h} = ۱۶, \frac{e_a}{L} = ۰/۱$
تحقيق حاضر	تحقيق حاضر	مرجع [۲۸] مرجع [۲۷] مرجع [۲۷]

جدول ۷- بار کمانش بحرانی بدون بعد بهازای پارامتر نقص هندسی مختلف و شرط مرزی دو سرگیردار

$\mu = ۰/۳$	$\mu = ۰/۲$	$\mu = ۰/۱$	$\mu = ۰$	$\frac{L}{h} = ۱۰$ $e_a = ۲nm$
$۹/۳۵۱۰ \times ۱۰^{-۷}$	$۹/۳۱۸۴ \times ۱۰^{-۷}$	$۹/۲۸۹۸ \times ۱۰^{-۷}$	$۹/۲۶۵۳ \times ۱۰^{-۷}$	


افزایش تعداد المان‌ها مقدار بار کمانش بحرانی سیستم افزایش پیدا کرده و درنهایت به یک نقطه همگرا می‌شود. همان‌طوری که از شکل مشاهده می‌شود، تعداد المان‌های لازم برای همگرایی سیستم مورد نظر برابر با ۳۵ المان است.

در شکل (۶) اثر تغییرات بار کمانش بحرانی بهازای شرایط مرزی تکیه‌گاه گیردار و تکیه‌گاه ساده برای توزیع‌های UD و e_a = ۰/۵ nm براساس تئوری غیر محلی الاستیسیته نشان داده شده است. با توجه به این شکل با افزایش نسبت طول به ضخامت، بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی کاهش می‌یابد. همچنین در بین توزیع‌های مختلف نانولوله نیترید-بور توزیع SFG بیشترین مقدار بار کمانش بحرانی را بهازای شرط مرزی تکیه‌گاه گیردار به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین سفتی در این حالت بیشتر از حالت‌های دیگر بوده و پایداری سیستم افزایش پیدا می‌کند.


بعد با درنظر گرفتن اثرات پارامتر مقیاس کوچک و پیزوالکتریک به طور همزمان برای شرایط مرزی مختلف محاسبه شده و با نتایج حاصل از مراجع [۲۸ و ۲۷] مقایسه شده است. اختلاف مشاهده شده در نتایج به دلیل اختلاف در پتانسیل الکتریکی در نظر گرفته شده است ولی در عین حال نتایج حاصل از تحقیق حاضر با نتایج بدست آمده توسط مراجع [۲۷ و ۲۸] تطابق خوبی دارد.

جدول (۷) مقدار بار کمانش بحرانی را بهازای پارامتر نقص هندسی مختلف برای شرط مرزی دو سرگیردار و L/h = ۱۰, e_a = ۲ nm نشان می‌دهد. همان‌طوری که از جدول مشاهده می‌شود با افزایش دامنه نقص هندسی بار کمانش بحرانی افزایش پیدا می‌کند.

در شکل (۵) همگرایی روش اجزاء محدود برای نانوتیر کامپوزیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطابق این شکل با




شکل ۵- بررسی همگرایی روش اجزاء محدود برای بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی



شکل ۶- تأثیر شرایط مرزی مختلف بهازای توزیع مختلف نانولوله نیترید- بور بر بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی

ضرایب غیر محلی مختلف و چیدمان UD نانولوله نیترید- بور را نشان می دهد. در این منحنی ها مشاهده می شود که بهازای

شکل (۷) منحنی های بار کمانش بحرانی غیر محلی به بار کمانش بحرانی محلی بر حسب افزایش طول به ضخامت بهازای



شکل ۷- اثر تغییرات ضریب غیر محلی بهازی تغییرات نسبت طول به ضخامت بر بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی


در صد حجمی مختلف نانولوله‌ها را نشان می‌دهد. در منحنی‌ها مشاهده می‌شود بار کمانش بحرانی با افزایش در صد حجمی نانولوله‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث افزایش سفتی نانوتیر کامپوزیتی و افزایش پایداری سیستم می‌شود.

شکل (۱۰) نمودار بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی بر حسب نسبت طول به ضخامت در دو حالت مختلف درنظر گرفتن نانولوله‌ها به صورت کربنی و نیترید-بور را نشان می‌دهد. در صورتی که میدان الکتریکی بر یک سازه اعمال شود برای آنکه عکس العمل‌ها در مقابل بارهای اعمالی قابل مشاهده باشد باید از موادی با جنس خاص استفاده شود. نانولوله‌های نیترید-بور از جمله این مواد هستند (وقتی که میدان الکتریکی بر یک سازه اعمال شود از نانولوله‌های کربنی به خاطر آن که قادر نیستند در مقابل بارهای الکتریکی از خود عکس العمل نشان دهد نمی‌توان استفاده کرد). در منحنی‌های فوق مشاهده می‌شود که درنظر گرفتن میدان الکتریکی و به تبع آن استفاده از نانولوله‌های نیترید-بور باعث افزایش سفتی سیستم و در نتیجه


یک ضریب غیر محلی ثابت، با افزایش نسبت طول به ضخامت نسبت بار کمانش بحرانی غیر محلی به بار کمانش بحرانی محلی کاهش یافته و با افزایش پارامتر غیر محلی بهازی یک طول ثابت این نسبت کاهش پیدا می‌کند. دلیل آن این است که با افزایش پارامتر غیر محلی تغییر مکان‌های سازه افزایش یافته که به معنای کاهش سفتی و در نتیجه کاهش بار کمانش بحرانی سیستم است.

شکل (۸) تأثیر بستر الاستیک را بر بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی برای توزیع UD نانولوله نیترید-بور در حالی که $e_0a = 0 / 5 \text{ nm}$ نشان می‌دهد. واضح است که با درنظر گرفتن ثابت‌های وینکلر و پاسترناك سفتی نانوتیر کامپوزیتی افزایش یافته و در نتیجه بار کمانش بحرانی افزایش می‌یابد. در واقع بستر الاستیک نشان‌دهنده خاصیت کشسانی محیط اطراف نانوتیر بوده و با درنظر گرفتن آن، پایداری سیستم افزایش می‌یابد.

شکل (۹)، منحنی‌های بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی تقویت شده با توزیع UD نانولوله‌های نیترید-بور برای



شکل ۹- تأثیر درصد حجمی نانولوله نیترید-بور به ازای تغییرات نسبت طول به ضخامت بر بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی



شکل ۱۰- تأثیر انواع مختلف نانولوله به ازای تغییرات نسبت طول به ضخامت بر بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی

۵- بحث و نتیجه‌گیری

افزایش پایداری نانوتیر کامپوزیتی می‌شود و سفتی هم رابطه مستقیمی با بار کمانش بحرانی سیستم دارد.

در این تحقیق تحلیل کمانش غیرخطی نانوتیر کامپوزیتی تقویت

- بحرانی می شود.
- ۵- بار کمانش بحرانی در تکیه گاه گیردار بیشتر از تکیه گاه ساده است. علت آن این است که در تکیه گاه گیردار تیر سفت تر شده در نتیجه بار کمانش بحرانی آن افزایش یافته و درنهایت پایداری سیستم افزایش می یابد.
- ۶- استفاده از نانولوله های نیترید- بور و درنظر گرفتن میدان الکتریکی باعث افزایش سفتی سیستم و در نتیجه افزایش بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی می شود و به واسطه آن پایداری سیستم افزایش پیدا می کند.
- ۷- با افزایش درصد حجمی نانولوله ها بار کمانش بحرانی نانوتیر کامپوزیتی افزایش می یابد. در نتیجه سفتی نانوتیر کامپوزیتی افزایش یافته و باعث افزایش پایداری سیستم می شود.
- ۸- با افزایش پارامتر غیر محلی تغییر مکان های سازه افزایش یافته که به معنای کاهش سفتی و یا کاهش بار کمانش بحرانی سیستم است.

تشکر و قدردانی

از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و از معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان طی قراردادی به شماره ۴۶۳۸۵۵/۹ به خاطر حمایت مالی تشکر و قدردانی می شود.

شده با توزیع های مختلف نانولوله نیترید- بور با درنظر گرفتن نقص هندسی اولیه واقع بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری غیر محلی ارینگن مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا میدان جابه جایی و تغییر مکان نانوتیر کامپوزیتی به دست آمد. سپس روابط کرنش- تغییر مکان با استفاده از میدان جابه جایی حاصل، استخراج شد. درنهایت برای حل معادلات حاکم بر نانوتیر کامپوزیتی از روش اجزاء محدود استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد:

۱- تعداد المان های لازم برای همگرایی سیستم مورد نظر ۳۵ المان است.

۲- اثرات پارامتر مقیاس کوچک ماده روی سفتی نانوتیر کامپوزیتی بیشتر از اثرات توزیع های مختلف نانولوله نیترید- بور است.

۳- برای توزیع های مختلف نانولوله های تک دیواره نیترید- بور در نانوتیر کامپوزیتی، توزیع های FG-X و UD به ترتیب بزرگترین و کوچکترین بار کمانش بحرانی را دارند. لازم به ذکر است که توزیع FG-X، در نواحی بالا و پایین تیر بیشتر از بقیه نواحی است، لذا سفتی تیر نسبت به حالت دیگر افزایش بیشتری داشته و بار کمانش افزایش می یابد.

۴- بار کمانش بحرانی با ضرایب وینکلر و پاسترناک رابطه مستقیم دارد و هر چه طول تیر افزایش یابد، اثرات ضرایب بر نانوتیر افزایش پیدا کرده و باعث افزایش بار کمانش

واژه نامه

functionally graded-x

مراجع

- Wang, B., Zichen., D., Huaijiang., O., and Jiaxi., Z., "Wave Propagation Analysis in Nonlinear Curved Single-Walled Carbon Nanotubes Based on Nonlocal Elasticity Theory", *Physica E*, Vol. 66, pp. 283-292, 2015.
- Liew, K. M., Lei, Z. X., and Zhan, L.W., "Mechanical Analysis of Functionally Graded Carbon Nanotube Reinforced Composites: A Review", *Composite Structures*, Vol. 120, pp. 90-97, 2015.
- Mohammadimehr, M., Mohandes, M., and Moradi, M., "Size Dependent Effect on the Buckling and Vibration Analysis of Double-Bonded Nanocomposite Piezoelectric Plate Reinforced by Boron Nitride Nanotube Based on Modified Couple Stress Theory", *Journal of Vibration and Control*, Vol. 22, No. 7, pp. 1790-1807, 2016.
- Ghorbanpour Arani, A., Maghamikia, S. H.,

- Mohammadimehr, M., and Arefmanesh, A., "Buckling Analysis of Laminated Composite Rectangular Plates Reinforced by SWCNTs using Analytical and Finite Element Method", *Journal of Mechanical Science and Technology*, Vol. 25, pp. 809-820, 2011.
5. Li, Z. M., "Thermal Postbuckling Behavior of 3D Braided Beams with Initial Geometric Imperfection under Different Type Temperature Distribution", *Composite Structures*, Vol. 108, pp. 924-936, 2014.
 6. Simsek, M., and Yurtcu, H. H., "Analytical Solutions for Bending and Buckling of Functionally Graded Nanobeams Based on the Nonlocal Timoshenko Beam Theory", *Composite Structures*, Vol. 97, pp. 378-386, 2013.
 7. Mohammadimehr, M., Mohammadimehr, M. A., and Dashti, P., "Size-Dependent Effect on Biaxial and Shear Nonlinear Buckling Analysis of Nonlocal Isotropic and Orthotropic Micro-Plate Based on Surface Stress and Modified Couple Stress Theories using Differential Quadrature Method", *Applied Mathematics and Mechanics*, Vol. 37, pp. 529-554, 2016.
 8. Komijani, M., Esfahani, S. E., Reddy, J. N., Liu, Y. P., and Eslami, M. R., "Nonlinear Thermal Stability and Vibration of Pre/Post-Buckled Temperature and Microstructure- Dependent FGM Beams Resting on Elastic Foundation", *Composite Structures*, Vol. 112, No. 1, pp. 292-307, 2014.
 9. Mohammadi, H., Mahzoon, M., and Mohammadi, M., "Postbuckling Instability of Nonlinear Nanobeam with Geometric Imperfection Embedded in Elastic Foundation", *Journal of Computational and Nonlinear Dynamics*, Vol. 76, No. 4, pp. 2005-2016, 2014.
 10. Mohammadimehr, M., and Shahedi, S., "High-Order Buckling and Free Vibration Analysis of Two Types Sandwich Beam Including AL or PVC-Foam Flexible Core and CNTs Reinforced Nanocomposite Face Sheets using GDQM", *Composites Part B: Engineering* Available online 29 September 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.09.040>.
 11. Mohammadimehr, M., Rousta Navi, B., and Ghorbanpour Arani, A. "Free Vibration of Viscoelastic Double-Bonded Polymeric Nanocomposite Plates Reinforced by FG-SWCNTs using MSGT, Sinusoidal Shear Deformation Theory and Meshless Method", *Composite Structures*, Vol. 131, pp. 654-671, 2015.
 12. Mohammadimehr, M., Salemi, M., and Rousta Navi, B., "Bending, Buckling, and Free Vibration Analysis of MSGT Microcomposite Reddy Plate Reinforced by FG-SWCNTs with Temperature-Dependent material Properties under Hydro-Thermo-Mechanical Loadings using DQM", *Composite Structures*, Vol. 138, pp. 361-380, 2016.
 13. Wang, B., Deng, Z. C., and Zhang, K., "Nonlinear Vibration of Embedded Single-Walled Carbon Nanotube with Geometrical Imperfection under Harmonic Load Based on Nonlocal Timoshenko Beam Theory", *Applied Mathematics and Mechanics. English Edition*, Vol. 34, No. 3, pp. 269-280, 2013.
 14. Anjomshoa, A., Shahidi, A. R., Hassani, B., and Jomehzadeh, E., "Finite Element Buckling Analysis of Multi-Layered Graphemesheets on Elastic Substrate Based on Nonlocal Elasticity Theory", *Applied Mathematical Modelling*, Vol. 38, pp. 5934-5955, 2014.
 15. Reddy, J. N., *An Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2004.
 16. Ghorbanpour Arani, A., Rousta Navia, B., and Mohammadimehr M., "Surface Stress and Agglomeration Effects on Nonlocal Biaxial Buckling Polymeric Nanocomposite Plate Reinforced by CNT using Various Approaches", *Accepted in Advanced Composite Material*, DOI: 10.1080/09243046.2015.1052189, 2015.
 17. Murmu, T., and Pradhan, S. C., "Buckling Analysis of a Single-Walled Carbon Nanotube Embedded in an Elastic Medium Based on Nonlocal Elasticity and Timoshenko Beam Theory and Using DQM", *Physica E*, Vol. 41, pp. 1232-1239, 2009.
 18. Amabilia, M., Karagiozis, K., and Padoussisa, M. P., "Effect of Geometric Imperfections on Non-Linear Stability of Circular Cylindrical Shells Conveying fluid", *International Journal of Nonlinear Mecch*, Vol. 44, pp. 276-289, 2009.
 19. Mohammadimehr, M. and Alimirzaei, S., "Nonlinear Static and Vibration Analysis of Euler-Bernoulli Composite Beam Model Reinforced by FG-SWCNT with Initial Geometrical Imperfection using FEM", *Structural Engineering and Mechanics*, Vol. 59, pp. 431-454, 2016.
 20. Abdollahi, M., Saidi, A. R., and Mohammadi, M., "Buckling Analysis of Thick Functionally Graded Piezoelectric Plates Based on the Higher-Order Shear and Normal Deformable Theory", *Acta Mechanica*, Vol. 226, pp. 2497-2510, 2015.
 21. Cady, W. G., *Piezoelectricity; an Introduction to the Theory and Applications of Electromechanical Phenomena in Crystals*, McGraw-Hill, New York, 1946.
 22. Moon, W. H., and Hwang, H. J., "Molecular Mechanics of Structural Properties of Boron-Nitride Nanotubes", *Physica E*, Vol. 23, pp. 26-30, 2004.
 23. Yas, M. H., and Samadi, N., "Free Vibrations and Buckling Analysis of Carbon Nanotube-Reinforced Composite Timoshenko Beams on Elastic Foundation", *Journal of Pressure Vessels and Piping*, Vol. 98, pp. 119-128, 2012.
 24. Chakraborty, A., Mahapatra, D. R., and Gopalakrishnan, S., "Finite Element Analysis of

- Free Vibration and Wave Propagationin Asymmetric Composite Beam with Structural Discontinuities”, *Composite Structures*, Vol. 55, pp. 23-36, 2002.
25. Rafiee, M., He, X. Q., and Liew, K. M., “Non-Linear Dynamic Stability of Piezoelectric Functionally Graded Carbon Nanotube Reinforced Composite Plates with Initial Geometric Imperfection”, *International Journal of Non-linear Mechanics*, Vol. 59, pp. 37-51, 2014.
26. Reddy, J. N., “Nonlocal Theories for Bending, Buckling and Vibration of Beams”, *International Journal of Engineering Science*, Vol. 45, pp. 288-307, 2007.
27. Ansari, R., Faraji Oskouie, M., Gholami, R. and Sadeghi, F., “Thermo-Electro-Mechanical Vibration of Postbuckled Piezoelectric Timoshenko Nanobeams Based on the Nonlocal Elasticity Theory”, *Composites Part B*, Vol. 89, pp. 316-327, 2016.
28. Liu, C., Ke, L. L., Wang, Y., Yang, J., and Kitipornchai, S., “Buckling and Post-buckling of Size-Dependent Piezoelectric TimoShenko Nanobeams Subject to Thermoelectro-Mechanical Loadings”, *International Journal of Structural Stability and Dynamics*, Vol. 14, p. 1350067, 2014.