

## جذب کادمیم از محلول‌های آبی به وسیله کانی مونت‌موریلونیت طبیعی و مونت‌موریلونیت اصلاح شده با پلی‌اکریل‌آمید

ساره فراحی<sup>\*</sup>، محسن حمیدپور<sup>\*</sup>، حسین شیرانی، حسین دشتی و محمد حشمتی<sup>۱</sup>

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۵/۱۶)

### چکیده

این تحقیق بهمنظور بررسی اثر مونت‌موریلونیت طبیعی و اصلاح شده با پلی‌اکریل‌آمید بر جذب کادمیم از محلول‌های آبی انجام شد. تمامی آزمایش‌های هم‌دماهای جذب در  $0/1 \pm 5/5$  pH در الکتروولیت زمینه نیترات کلسیم و در ۷ سطح غلظت کادمیم ۱/۵ تا ۱۰ میلی‌گرم در لیتر) انجام گرفت. مطالعات جذب وابسته به pH در محدوده pH بین ۴ تا ۸/۵ انجام شد. غلظت کادمیم به کار رفته در آزمایش‌های جذب وابسته به pH، ۱۰ میلی‌گرم در لیتر بود. پس از رسم نمودار هم‌دماهای جذب، مدل‌های فروندلیچ، لانگمویر و کوبله-کوریگان بر داده‌ها برآش داده شدند. هم‌دماهای جذب کادمیم تحت تأثیر پلی‌اکریل‌آمید قرار گرفتند. مدل‌های فروندلیچ، لانگمویر و کوبله-کوریگان جذب کادمیم را در تمامی سیستم‌های مورد بررسی، به خوبی توصیف کردند؛ ولی مدل کوبله-کوریگان با بیشترین ضریب تیین ( $R^2$ ) و کمترین خطأ (SEE) بهترین برآش را بر داده‌ها داشت. مقادیر ضریب A همدما کوبله-کوریگان به ترتیب ۰/۴ و ۰/۹۴ در سوسپانسون‌های حاوی مونت‌موریلونیت طبیعی و اصلاح شده بودکه نشان دهنده افزایش تمايل کادمیم برای جذب روی سطوح مونت‌موریلونیت در حضور لیگاند پلی‌اکریل‌آمید می‌باشد. حداکثر ظرفیت جذب کانیها ( $q_{max}$ ) تعیین شده به وسیله مدل لانگمویر برای کانی‌های مونت‌موریلونیت طبیعی و اصلاح شده به ترتیب ۰/۶ و ۰/۷ میلی‌گرم بر گرم بود. نتایج مطالعات جذب وابسته به pH نشان داد که با افزایش pH، میزان جذب کادمیم به وسیله مونت‌موریلونیت طبیعی افزایش یافت، در حالی که توسط مونت‌موریلونیت اصلاح شده کاهش یافت.

واژه‌های کلیدی: مونت‌موریلونیت، پلی‌اکریل‌آمید، کادمیم، هم‌دمای جذب

۱. گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان  
\* مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: mohsen\_hamidpour@yahoo.com

**مقدمه**

فرسایش خاک و تصفیه آب آشامیدنی استفاده می‌شود. هم‌چنین، این ماده برای حفظ ماده برای حذف سرب، کادمیم و مس از محلول‌های آبی نیز به کار می‌رود (۱۱).

پتانسیل کانی مونت‌موریلوئنیت در جذب سطحی فلزات سنگین از خاک و آب‌های آلوده در مطالعات مختلف ثابت شده است (۱۰). آبولینو و همکاران (۲) برهم‌کنش یون‌های فلزی را با کانی‌های مونت‌موریلوئنیت و ورمیکولیت مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که رفتار دو رس، تابعی از pH و قدرت یونی بود. مطالعات حمیدپور و همکاران (۱۰) نشان داده است که مونت‌موریلوئنیت، توانایی خوبی برای جذب کادمیم و سرب از آب‌های آلوده دارد.

با وجود این که تحقیقات متعددی در مورد جذب فلزات سنگین بر روی کانی‌های سیلیکاتی لایه‌ای و اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، الومینیم و منگنز انجام پذیرفته، اطلاعات چندانی درباره‌ی جذب کادمیم به وسیله‌ی مونت‌موریلوئنیت اصلاح شده با پلی‌اکریل آمید وجود ندارد. لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های جذبی کانی‌های مونت‌موریلوئنیت طبیعی و اصلاح شده با پلی‌اکریل آمید برای کادمیم انجام گرفت.

**مواد و روش‌ها**

نمونه‌ی کانی مورد استفاده در این تحقیق از معدن مهرگان (انارک اصفهان) تهیه شد. نمونه‌ی کانی به وسیله‌ی آسیاب سنگ شکن پودر و از الک با مش ۲۷۰ (۰/۰۵ میلی‌متر) عبور داده شد. جداسازی ناخالصی‌های شن در نمونه‌ها به روش ثقلی انجام گرفت (۱).

برای اصلاح کانی در یک بالن ۵۰۰ میلی‌لیتری عاری از جو هوا، ۳۰ گرم از رس مورد نظر ریخته شد و به آن ۳۰۰ میلی‌لیتر متانول خشک اضافه شد. ۵ گرم از مونومر اکریل آمید به بالن اضافه و آن‌گاه به مدت ۱۰ دقیقه بهم زده شد. سپس به آرامی ۰/۵ گرم از آغازگر بنزوئیل پروکساید افروده گردید و به آهستگی دمای ظرف واکش افزایش داده شد تا به دمای

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های زیست‌محیطی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، پالایش خاک‌ها و آب‌های آلوده به عناصر سنگین می‌باشد. تا کنون روش‌های مختلفی برای پالایش آب، خاک، فاضلاب‌های صنعتی، رسوبات و پسماندهای آلوده به فلزات سنگین ابداع شده است (۱۶). یکی از روش‌های کارا، اقتصادی و مؤثر برای پالایش محیط‌های آلوده به عناصر سنگین، روش تبادل- جذب یونی است (۴). کانی‌های رسی به دلیل داشتن ویژگی‌هایی مانند بار لایه‌ای زیاد، سطح ویژه بالا، ظرفیت انساط و انقباض و کلوئیدی بودن آن‌ها توجه بسیاری از محققین را به عنوان جاذب عناصر سنگین به خود جلب نموده‌اند (۶).

یکی از کانی‌های مورد استفاده در تثبیت شیمیایی عناصر سنگین، کانی مونت‌موریلوئنیت می‌باشد. مونت‌موریلوئنیت یک کانی رسی سیلیکاتی ورقه‌ای از گروه اسماکتیت‌ها است. ذرات این کانی، بشقابی شکل و با میانگین قطری نزدیک به یک میکرومتر هستند. این کانی در صنایع مختلفی مانند پتروشیمی، نفت، سدسازی، آرایشی، پزشکی و داروسازی کاربرد دارد. مونت‌موریلوئنیت به دلیل فعالیت کلوئیدی زیاد، ویژگی‌های سطحی مانند نقطه بار صفر (ZPC) پایین، تراکم بار سطحی زیاد، گروه‌های عامل سطحی فراوان، در جذب فلزات سنگین از آب و تثبیت آنها در خاک پتانسیل زیادی دارد (۴).

از لیگاندهای مختلفی برای اصلاح کانی‌های رسی به منظور افزایش ظرفیت جذب آنها استفاده می‌شود. یکی از لیگاندهایی که توانایی جذب عناصر سنگین را دارد، پلی‌اکریل آمید می‌باشد. پلی‌اکریل آمید با نام آیوپاک پلی-۲-پروپنامید یا پلی-۱-کربامویل اتیلن پلیمری (-CH<sub>2</sub>-CHCONH<sub>2</sub>-) است که از زیر واحدهای اکریل آمید تشکیل شده است. این پلیمر دارای ساختار زنجیره خطی ساده و یا دو ردیفه که از N و N' متیلن‌بیس‌اکریل آمید سنتز شده است. این ماده‌ی آلی در تصفیه خانه‌های فاضلاب، کاغذسازی، افزایش تهווیه و کاهش

### آزمایش هم‌دهماهای جذب

مطالعات هم‌دهماهای جذب در الکتروولیت زمینه ۱٪ مولار نیترات کلسیم و در دمای آزمایشگاه ( $25\pm 2^\circ\text{C}$ ) درجه سلسیوس) انجام گرفت. بدین منظور مقادیر معینی کادمیم از محلول ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر کادمیم به ظروف پلی اتیلنی سانتریفیوژ حاوی سوسپانسیون رس اضافه گردید به طوری که غلظت اولیه کادمیم از ۱/۵ تا ۱۰ میلی گرم در لیتر متغیر بود (غلظت‌های به کار رفته عبارت بودند از: ۱/۵، ۳/۵، ۶، ۴/۵، ۷/۵، و ۱۰ میلی گرم در لیتر با دو تکرار). برای هر سطح غلظت کادمیم بکار رفته یک نمونه شاهد (بدون حضور کانی) نیز در نظر گرفته شد. pH سوسپانسیون‌ها به وسیله مقادیر ناچیزی از محلول ۱٪ مولار اسید نیتریک بر اساس منحنی‌های تیتراسیون پیش‌آزمایش‌ها، تنظیم گردید، به طوری که pH نهایی همه نمونه‌ها  $0.1 \pm 0.5$  بود. سوسپانسیون‌ها به مدت ۲۴ ساعت در دمای آزمایشگاه تکان داده شدند و پس از سانتریفیوژ (با سرعت دورانی  $2000$  دور در  $10$  دقیقه) بخش زلال رویی از بخش جامد جدا گردید.  $5$  میلی لیتر از عصاره تعادلی موجود در هر ظرف، به وسیله پیپتور برداشته شد و با اضافه کردن  $100$  میکرولیتر اسید نیتریک غلیظ در یخچال نگهداری گردید. غلظت کادمیم در محلول‌های تعادلی به وسیله دستگاه طیفسنج اتمی مدل GBC-Avanta-PM اندازه‌گیری شد ( $10$ ٪).

### محاسبات

میزان کادمیم جذب شده به وسیله کانی مونت‌موریلوفنیت طبیعی و اصلاح شده با پلی‌اکریل‌آمید در هر نمونه با توجه به غلظت‌های اولیه و تعادلی کادمیم بر اساس رابطه زیر محاسبه گردید:

$$q_e = \frac{(C_i - C_e)V}{M} \quad [1]$$

که در این رابطه،  $q_e$  میزان کادمیم جذب شده توسط کانی‌ها (میلی گرم بر گرم)،  $C_i$  و  $C_e$  غلظت‌های اولیه و تعادلی کادمیم (میلی گرم بر لیتر) و  $M$  جرم کانی (گرم) است.

رفلaks رسید. آن‌گاه به مدت ۲ ساعت در دمای رفلaks باقی ماند. پس از سرد کردن مخلوط واکنش، با استفاده از قیف بوخرن سوسپانسیون صاف گردید. رسوب روی صافی  $3$  مرتبه با استون شستشو داده شد، آن‌گاه در دمای  $60^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد در درون آون خشک گردید (۱).

الگوی پراش پرتو ایکس به وسیله دستگاه پراش سنج پرتو ایکس (B8 advance) با لامپ مسی، در ولتاژ  $40$  کیلو ولت و شدت جریان  $30$  میلی‌آمپر انجام گردید. تجزیه عنصری نمونه با استفاده از دستگاه تجزیه عنصری اندازه‌گیری گردید. هم‌چنین سطح ویژه خارجی کانی به روش سیرس (CEC) به روش استات سدیم (۵) اندازه‌گیری شد.

### جذب وابسته به pH

همه مطالعات جذب وابسته به pH در الکتروولیت زمینه ۱٪ مولار نیترات کلسیم و در دمای آزمایشگاه ( $25\pm 2^\circ\text{C}$ ) انجام گرفت. غلظت تعلیق‌های مونت‌موریلوفنیت در کلیه سیستم‌های مورد مطالعه  $10$  گرم در لیتر بود.

آزمایش‌های جذب وابسته به pH، در محدوده pH بین  $4$  تا  $8/5$  انجام گردید. به هر یک از ظروف حاوی سوسپانسیون رس، مقدار معینی کادمیم از محلول ذخیره‌ای  $1000$  میلی گرم در لیتر کادمیم به وسیله پیپتور دستی دیجیتال قابل تنظیم افزوده شد، به طوری که غلظت کادمیم در تمامی نمونه‌های این آزمایش  $10$  میلی گرم در لیتر بود. برای تنظیم pH از  $\text{HNO}_3$  و  $\text{NaOH}$   $1/10$  نرمال استفاده شد. نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت به وسیله شیکر تکان داده شدند.

بر اساس بررسی‌های سیستیکی، این مدت زمان برای رسیدن واکنش‌های جذب کادمیم به حالت شبیه تعادل کافی بود. بعد از اتمام این مدت، pH نهایی تعلیق‌ها اندازه‌گیری شد و محلول تعادلی آنها به وسیله سانتریفیوژ (با سرعت دورانی  $2000$  دور در  $10$  دقیقه) از بخش جامد جدا گردید. سپس غلظت کادمیم در کلیه محلول‌ها به وسیله دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد.

بر گرم) می‌باشد. ثابت  $K_L$  (لیتر بر گرم)، بیانگر تمايل به تشکیل کمپلکس سطحی (قدرت پیوند) بوده که هرچه  $K_L$  بزرگتر باشد، این تمايل بیشتر است.

### معادله کوبله- کوریگان

این مدل سه پارامتری، ترکیبی از مدل‌های لانگمویر و فروندلیچ می‌باشد و اخیراً در مطالعات جذب فلزات سنگین به وسیله‌ی جذب‌کننده‌ها مورد استفاده وسیعی قرار گرفته است (۱۰). این مدل به صورت زیر بیان می‌شود (۱۲):

$$q_e = \frac{AC_e^\beta}{1+BC_e^\beta} \quad [۴]$$

که در آن A و B ضرایب مربوط به شدت جذب می‌باشد.

### نتایج و بحث

#### کانی مورد مطالعه

ظرفیت تبادل کاتیونی مونت‌موریلوفنیت طبیعی مورد استفاده در این تحقیق ۷۶ سانتی‌مول بار بر کیلوگرم و سطح ویژه خارجی آن ۲۷/۵ مترمربع بر گرم اندازه‌گیری شد. کانی مونت‌موریلوفنیت اصلاح شده نیز دارای ظرفیت تبادل کاتیونی ۸۲ سانتی‌مول بار بر کیلوگرم و سطح ویژه آن ۲۳ مترمربع بر گرم بود. الگوی پراش پرتو ایکس نمونه‌های مونت‌موریلوفنیت طبیعی و مونت‌موریلوفنیت اصلاح شده در شکل ۱ آمده است. پیک رده اول کانی مونت‌موریلوفنیت طبیعی و اصلاح شده به ترتیب در ۲ تنای ۱۲/۵۴ و ۱۲/۳۶ آنگستروم می‌باشد که نشان‌دهنده نفوذ نکردن لیگاند پلی‌اکریل آمید بین لایه‌های رس است. افزایش شدت پیک رده اول کانی اصلاح شده، به دلیل آمورف بودن لیگاند و مؤید قرار گرفتن پلی‌اکریل آمید در سطح رس می‌باشد.

این لیگاند احتمالاً به وسیله مکانیسم‌های پیوند هیدروژنی بین اکسیژن‌های صفحه قاعده رس و گروه آمید پلی‌اکریل آمید و پیوند هیدروژنی بین گروه‌های آلومینیوم و

برازش هم‌دماهای فروندلیچ، لانگمویر و کوبله- کوریگان با استفاده از روش رگرسیون غیرخطی به کمک نرم‌افزار Fit Data و مقایسه‌ی مدل‌ها در توصیف داده‌های جذب بر اساس ضرایب تبیین ( $R^2$ ) و خطای استاندارد برآورد (SSE) انجام شد.

#### تئوری هم‌دماهای مورد استفاده

هم‌دماهای جذب، روابطی هستند که کمیت یک یون یا مولکول جذب‌شونده روی فاز جامد را به عنوان تابعی از غلظت آن یون در محلول تعادلی در دمای ثابت نشان می‌دهند (۱۴). معادلات متعددی برای بیان ریاضی رابطه بین مقدار یک یون در فاز جامد و غلظت آن در محلول تعادلی مورد استفاده قرار گرفته است که معروف‌ترین آنها هم‌دماهای لانگمویر و فروندلیچ می‌باشند. در این تحقیق علاوه‌بر این هم‌دماها، از مدل کوبله- کوریگان نیز استفاده شد.

#### معادله فروندلیچ

شكل کلی معادله تجربی فروندلیچ عبارت است از (۹):

$$q_e = K_F C_e^n \quad [۲]$$

که در آن  $q_e$  مقدار عنصر جذب شده (میلی‌گرم بر گرم)،  $C_e$  غلظت عنصر در حال تعادل (میلی‌گرم بر لیتر) و  $K_F$  و  $n$  ضرایب مدل می‌باشند.


#### معادله لانگمویر

معادله‌ی لانگمویر در اصل برای جذب سطحی گازها توسط جامدات مورد استفاده قرار گرفته بود (۲۰).

شکل کاربردی معادله‌ی لانگمویر به صورت زیر است (۱۳):

$$q_e = \frac{q_{\max} K_L C_e}{1 + K_L C_e} \quad [۳]$$

که در آن  $q_{\max}$  حداقل مقدار جذب (میلی‌گرم بر گرم) و  $C_e$  مقدار جذب شده در تعادل با غلظت  $C_e$  (میلی‌گرم




شکل ۱. الگوی پراش پرتو ایکس نمونه‌های مونت‌موریلونیت طبیعی و مونت‌موریلونیت اصلاح شده  
(m: مونت‌موریلونیت، q: کوارتز)

سوسپانسیونی لازم است. تشکیل گونه‌های فلزی آبپوشی شده و هیدروکسی کمپلکس‌ها، وابسته به pH محلول و غلظت اولیه یون‌های فلزی است. این مکانیسم می‌تواند در جذب کاتیون‌های فلزی به وسیله تغییرات تبادل یونی در جذب گونه‌های هیدروکسی کمپلکس‌ها مؤثر باشد (۳ و ۱۹). نتایج گونه‌بندی شبیه‌سازی شده به وسیله برنامه Visual Minteq نشان داد که در محدوده pH موردنظر آزمایش، گونه  $Cd^{+2}$  نشان داد که در محدوده pH موجود در محلول بود و حدود ۹۹٪ مهم‌ترین گونه کادمیم را گونه  $Cd^{+2}$  تشکیل می‌دهد. کمتر بودن درصد از کادمیم را گونه  $Cd^{+2}$  تشکیل می‌دهد. به دلیل رقابت پروتون با گونه  $Cd^{+2}$  برای جذب روی مکان‌های جذبی کانی طبیعی است. همچنان، ممکن است که


سیلانول لبه‌های رس با گروه آمید پلی‌اکریل آمید، به سطوح خارجی رس پیوند شده است.

#### اثر pH بر جذب کادمیم روی کانی

اثر pH بر کارایی جذب کادمیم توسط کانی مونت‌موریلونیت طبیعی و مونت‌موریلونیت اصلاح شده در شکل ۳ ارائه شده است. با افزایش pH، میزان جذب کادمیم به وسیله مونت‌موریلونیت طبیعی افزایش یافت ولی جذب کادمیم توسط مونت‌موریلونیت اصلاح شده با افزایش pH کاهش پیدا کرد. به منظور تفسیر اثر pH بر رفتار جذبی کادمیم به وسیله مونت‌موریلونیت طبیعی و مونت‌موریلونیت اصلاح شده، اطلاعاتی از گونه‌بندی کادمیم در محلول و pH نهایی




شکل ۲. مکانیسم پیوند پلی اکریل آمید با کانی مونتموریلونیت طبیعی و جذب کادمیم به وسیله رس اصلاح شده



شکل ۳. اثر pH بر کارایی جذب کادمیم توسط مونتموریلونیت طبیعی و مونتموریلونیت اصلاح شده


افزایش جذب کادمیم شد.



گروه‌های عامل هیدروکسیل سطوح کانی‌ها، در حضور آب و در محیط‌های اسیدی، موجب تشکیل برخی کمپلکس‌های آبی گردد (۱۷).




نتایج این بخش از تحقیق با یافته‌های حمیدپور و همکاران (۱۰) بر روی جذب کادمیم بوسیله مونتموریلونیت طبیعی ایران (بتونیت) هم خوانی دارد. نتایج این محققین نتایج نشان



این بار سطحی مثبت از جذب کادمیم در pH‌های اسیدی جلوگیری می‌کند. با افزایش pH از ۴ تا ۷، بار منفی وابسته به pH سطوح مونتموریلونیت افزایش و در نتیجه منجر به

می‌باشد (۱۵).

[۴]



نتایج این بخش از تحقیق با یافته‌های مانجو و همکاران (۱۵) مطابقت دارد. این پژوهشگران کاهش جذب کادمیم به وسیله اکسیدهای آهن اصلاح شده با پلی‌اکریل‌آمید را با افزایش pH سوسپانسیون از ۴ تا ۸ گزارش کردند.

با مقایسه جذب کننده‌ها، کانی اصلاح شده در pH های اسیدی، مقدار بیشتری کادمیم نسبت به کانی طبیعی جذب کرد. این موضوع ممکن است به علت کلاته شدن بخشی از کادمیم محلول به وسیله گروه‌های عامل  $\text{CONH}_2$ -پلی‌اکریل‌آمید جذب سطحی شده توسط رس و تشکیل کمپلکس‌های سطحی سه‌گانه‌ی فلز- لیگاند- رس باشد (شکل ۲). بنابراین، با توجه به این که اغلب pH زه‌آب‌های معادن و آب‌های آلوده، اسیدی می‌باشد، کانی مونت‌موریلوبنیت اصلاح شده، می‌تواند در پالایش این نوع آب‌ها مورد استفاده قرار گیرد.


### هم‌دهای جذب کادمیم

شکل‌های ۵ و ۶ هم‌دمای جذب سطحی کادمیم روی مونت‌موریلوبنیت طبیعی و اصلاح شده را نشان می‌دهند. مطابق تقسیم‌بندی گیلز، هم‌دهای جذب کادمیم در مونت‌موریلوبنیت طبیعی و مونت‌موریلوبنیت اصلاح شده، هر دو در کلاس S از نظر نوع شکل قرار می‌گیرند. در این نوع هم‌دمای، با افزایش غلظت ماده جذب سطحی شونده، در ابتدا شب افزایش می‌یابد، ولی در نهایت با پر شدن مکان‌های جذب سطحی کننده خالی کاهش یافته و به صفر می‌رسد. این نوع هم‌دمای نشان می‌دهد که سطح در غلظت‌های کم تمايل کمی به جذب ماده جذب سطحی شونده دارد و این تمايل در غلظت‌های بیشتر افزایش می‌یابد. ثابت‌ها، ضرایب تبیین و خطاهای استاندارد برآورده حاصل از برآذش مدل‌های فرون‌دلیچ، لانگمویر و


داد که جذب کادمیم با افزایش pH افزایش یافت. آبولینو و همکاران (۲) نیز با بررسی برهم‌کنش مونت‌موریلوبنیت با عناصر سنگین در pH های متفاوت، دریافتند که در pH های بیش‌تر از ۵/۵، جذب عناصری چون  $\text{Mn}^{2+}$ ,  $\text{Ni}^{2+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Cd}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$  و  $\text{Pb}^{2+}$  روی مونت‌موریلوبنیت افزایش می‌یابد تا این‌که در pH معادل ۸ به صدر رصد جذب (اشغال تمام سایت‌ها) می‌رسد. در بررسی‌های بهاتاچاریا و گوپتا (۴) جذب عناصر آهن، نیکل و کبالت روی مونت‌موریلوبنیت با افزایش pH افزایش یافت. یافته‌های استام (۲۱) نشان داد که جذب لبه‌ای اغلب جاذب‌ها از قبیل رس‌ها یا اکسیدهای فلزی، در pH های بالاتری نسبت به جاذب‌های آلی انجام می‌گیرد. در پژوهش دیگری از پلی‌اکریل‌آمید در شرایط رقابتی و غیر رقابتی برای حذف مس، سرب و کادمیم استفاده شد و نتایج نشان داد که جذب فلزات سنگین با افزایش pH خاک، افزایش یافت (۱۱). این نتیجه با یافته‌های تحقیق حاضر مطابقت نداشت.

با افزایش pH، از ۵ تا ۵/۶، میزان کادمیم جذب شده توسط کانی اصلاح شده، به طور معنی‌داری تحت تأثیر pH محیط قرار نگرفت، ولی با رسیدن pH محلول به ۸، میزان کادمیم جذب شده توسط کانی اصلاح شده به طور معنی‌داری کاهش یافت. به منظور بررسی دلیل کاهش جذب سطحی کادمیم به وسیله اصلاح شده، نقطه بار صفر کانی تعیین شد (شکل ۴). اصلاح کانی با اکریل‌آمید موجب تغییر نقطه بار صفر کانی (pHpzc) شد. نقطه بار صفر کانی مونت‌موریلوبنیت طبیعی کمتر از ۲/۵ بود. به عبارت دیگر، کانی مونت‌موریلوبنیت طبیعی در محدوده وسیعی از pH های محیط دارای بار منفی بیشتر و در نتیجه قدرت جذب کاتیون‌های فلزی می‌باشد. ولی نقطه بار صفر کانی اصلاح شده با پلی‌اکریل‌آمید بیشتر از ۷ بود. این موضوع نشان‌دهنده این است که کانی اصلاح شده، در محدوده کمتری از pH های محیط دارای بار خالص منفی و در نتیجه قدرت جذب کاتیون‌های فلزی می‌باشد.


دلیل کاهش جذب کادمیم در pH برابر ۸ احتمالاً تشکیل گونه‌های هیدروکسی کمپلکس‌های کادمیم مطابق واکنش زیر



شکل ۴. تغییرات چگالی بار کانی با تغییر pH



شکل ۵. همدمای جذب سطحی کادمیم روی کانی مونتموریلونیت طبیعی به همراه مدل کوبله-کوریگان برآذش یافته بر آنها



شکل ۶. همدمای جذب سطحی کادمیم روی کانی مونتموریلونیت اصلاح شده به همراه مدل کوبله-کوریگان برآذش یافته بر آنها

جدول ۱. ثابت‌ها، ضرایب تبیین و خطاهای استاندارد برآورده حاصل از برازش مدل‌های فروندلیچ، لانگمویر و کوبله-کوریگان بر داده‌های جذب کادمیم

مدل	مونت‌موریلوفنیت طبیعی	مونت‌موریلوفنیت اصلاح شده	مونت‌موریلوفنیت طبیعی
فروندلیچ			
$K_F$	۰/۱۵	۰/۱۸	
$n$	۱/۲۱	۱/۲۹	
$R^2$	۰/۹۶	۰/۹۷	
SEE	۰/۰۶۴	۰/۰۵	
لانگمویر			
$q_{max} (\text{mg g}^{-1})$	۰/۶	۰/۷	
$k_L (\text{L g}^{-1})$	۰/۱۱	۰/۱۴	
$R^2$	۰/۹	۰/۹۴	
SEE	۰/۱۴	$5/67 \times 10^{-2}$	
کوبله-کوریگان			
$A(\text{Mg}^{1-b} \text{ g}^{-1} \text{ L}^b)^b$	۰/۴	۰/۹۴	
$B(\text{L}^b \text{ mg}^{-b})$	۱/۲۱	۱/۲۹	
$\beta$	۰/۲۵	۱/۱۳	
$R^2$	۰/۹۹	۰/۹۹	
SEE	$1/07 \times 10^{-2}$	$1/68 \times 10^{-3}$	

حداکثر ظرفیت جذب کانی‌های تعیین شده به وسیله مدل لانگمویر برای مونت‌موریلوفنیت طبیعی و مونت‌موریلوفنیت اصلاح شده به ترتیب  $0/6$  و  $0/7$  میلی‌گرم بر گرم بود و ثابت تمایل جذب ( $K_L$ ) نیز برای این کانی‌ها به ترتیب  $0/11$  و  $0/14$  تعیین گردید که این نتایج نیز نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بیشتر و تمایل بیشتر کانی مونت‌موریلوفنیت اصلاح شده در مقایسه با کانی طبیعی برای جذب کادمیم می‌باشد.

هر سه مدل، جذب کادمیم را توسط کانی مونت‌موریلوفنیت به خوبی توصیف کردند، ولی مدل کوبله-کوریگان با کمترین انحراف از داده‌ها و بیشترین ضریب تبیین ( $R^2$ ) نسبت به دو مدل دیگر، بهترین برازش را بر داده‌های جذبی داشت. حمیدپور و همکاران (۱۰) نیز گزارش کردند که مدل کوبله-کوریگان بهترین برازش را بر داده‌های جذب کادمیم و سرب

کوبله-کوریگان بر داده‌های جذب کادمیم در مونت‌موریلوفنیت طبیعی و اصلاح شده در جدول ۱ ارائه گردیده است. ضریب  $n$  مدل فروندلیچ که به عنوان معیاری از شدت جذب است، برای مونت‌موریلوفنیت طبیعی و مونت‌موریلوفنیت اصلاح شده به ترتیب  $1/2$  و  $1/3$  تعیین گردید. انحراف  $n$  از واحد، نشان‌دهنده‌ی جذب غیرخطی روی سطوح غیرهمگن می‌باشد (۸). به عبارت دیگر، با افزایش پوشش سطحی بر روی کانی، انرژی جذب به صورت نمایی کاهش می‌یابد. ثابت  $K_F$  که معیاری از قدرت جذب است، برای مونت‌موریلوفنیت اصلاح شده از کانی مونت‌موریلوفنیت طبیعی بیشتر بود. بزرگ‌تر بودن این ضریب، بیانگر این است که مونت‌موریلوفنیت اصلاح شده در مقایسه با مونت‌موریلوفنیت طبیعی، با شدت بیشتری کادمیم را جذب می‌نماید.

مونت‌موریلوفنیت طبیعی به دلیل افزایش بار منفی وابسته به pH روحی بتونیت داشته است. افزایش یافت، در حالی که در مونت‌موریلوفنیت اصلاح شده با افزایش pH، میزان جذب کادمیم کاهش یافت. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که مونت‌موریلوفنیت اصلاح شده، جذب کننده خوبی برای حذف کادمیم از زه‌آب‌های اسیدی معادن می‌باشد.

### نتیجه‌گیری

تمایل، شدت و حداقل ظرفیت جذب کادمیم در مونت‌موریلوفنیت اصلاح شده بیشتر از مونت‌موریلوفنیت طبیعی بود. با افزایش pH، میزان جذب کادمیم توسط کانی

### منابع مورد استفاده

1. رنجبر کریمی، ر. ۱۳۸۱. بررسی واکنش‌های جدید ۲-کوتومتیل-کینولین‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه اصفهان.
2. Abollino, O., A. Giacomin, M. Malandrino and E. Mentasti. 2008. Interaction of metal ions with montmorillonite and vermiculite. *Appl. Clay Sci.* 38:227-236.
3. Barthomeuf, D. 1996. Basic zeolites: characterization and uses in adsorption and catalysis. *Catal Rev.* 38: 521-612.
4. Bhattacharyya, K. G. and S. S. Gupta. 2008. Kaolinite and montmorillonite as adsorbent for Fe(II), Co(II) and Ni(II) in aqueous medium. *Appl. Clay Sci.* 41:1-9.
5. Chapman, H. D. 1965. Cation exchange capacity. PP: 891–900. In: Black, C.A. (Ed.), *Methods of Soil Analysis: Part 2*. Madison, Amer. Soc. Agron..
6. Churchman, G. J., W. P. Gates, B. K. G. Theng and G. Yuan. 2006. Clays and clay minerals for pollution control, *Handbook of Clay Science*. Chapter 11.1. pp. 625.
7. Davis, A. P. and M. Upadhyaya. 1996. Desorption of cadmium from goethite ( $\alpha$ -FeOOH). *Water Res.* 30: 1894-1904.
8. Essington, M. E. 2004. *Soil and Water Chemistry: An Integrative Approach*. CRC Press., Boca Raton , Florida.
9. Freundlich, H. M. F. 1906. Over the adsorption in solution. *J. Phys. Chem.* 57: 385-470.
10. Hamidpour, M., M. Afyuni, M. Kalbasi and H. Shariatmadari. 2010. Kinetic and isothermal studies of cadmium sorption onto bentonite and zeolite. *Intl. Agrophys.* 24: 253-259.
11. Kasgoz, H., S. Ozgumus and M. Orbay. 2003. Modified Polyacrylamid hydrogels and their application in removal of heavy metal ions. *Polymers.* 44: 1785-1793.
12. Koble, R. A. and T. E. Corrigan. 1952. Adsorption isotherms for pure hydrocarbons. *Ind. Eng. Chem. Res.* 44: 383-387.
13. Langmuir, I. 1918. Adsorption of gas on plane surfaces of glass, mica and platinum. *J. Amer. Chem. Soc.* 40: 1361-1403.
14. Limousin, G., J. P. Gaudet, L. Charlet, S. Szenknect, V. Barthes and M. Krimissa. 2007. Sorption isotherms: A review on physical bases, Modeling and measurement. *Appl. Geochem.* 22: 249-275.
15. Manju, G. N., K. Anoop Krishna, V. P. Vinod and T. S. Anirudhan. 2002. An investigation into the sorption of heavy metals from wastewaters by polyacrylamide-grafted iron(III) oxide. *J. Hazard. Mater.* 91: 221-238.
16. Martin, T. A. and M. V. Ruby. 2004. Review of in situ remediation technologies for lead , zinc and cadmium in soil. *Remediation.* 3: 35-53.
17. Mathialagan, T. and T. Viraraghavan. 2002. Adsorption of cadmium from aqueous solution by perlite. *J. Hazard. Mater.* 94: 291-303.
18. Sears, G. 1956. Determination of specific surface area of colloidal silica by titration with sodium hydroxide. *Anal. Chem.* 28: 1981–1983.
19. Smith, EH. 1998. Surface complexation modeling of metal removal by recycled iron sorbent. *J. Environ. Sci. Eng.* 10: 913–20.
20. Sparks, D. L. 2003. *Environmental Soil Chemistry*. Academic Press., San Diego, California.
21. Stumm, W. 1992. *Chemistry of The Solid-Water Interface*. John Wiley Science, New York.

## Sorption of Cd from Aqueous Solutions by Natural and Polyacrylamide-Modified Montmorillonite

**S. Farahi, M. Hamidpour\*, H. Shirani, H. Dashti and M. Heshmati<sup>1</sup>**

(Received : Feb. 29-2012 ; Accepted : Aug. 6-2012)

### Abstract

This research was conducted to study the effect of natural and polyacrylamide-modified montmorillonite on the sorption of Cd from aqueous solutions. The sorption of Cd on the sorbents was studied as a function of pH (Cd concentration: 10 mg L<sup>-1</sup>) in the range of 4-8.5, and as a function of metal concentration (Cd concentration in the range of 1-10 mgL<sup>-1</sup>) using a 24h batch equilibration. Experimental and modeling data from equilibrium investigations revealed that the Koble-Corrigan sorption model describes the interaction between Cd and the two sorbents better than the Freundlich and Langmuir models. The values of  $K_F$  constant of Freundlich and  $K_L$  constant of Langmuir models were higher for sorption of Cd onto the modified montmorillonite than for those of natural montmorillonite. Maximum sorption capacity calculated from the Langmuir model was 0.6 and 0.7 mg g<sup>-1</sup> for natural and modified montmorillonite, respectively. These values are indications of high sorption affinity of Cd to montmorillonite in the presence of polyacrylamide. The amount of Cd sorbed by modified montmorillonite decreased by increasing solution pH while Cd sorption by natural montmorillonite increased by increasing the solution pH.

**Keywords:** Montmorillonite, Polyacrylamide, Cd, Sorption isotherms.

---

1. Dept. of Soil Sci., College of Agric., Valie- Asr Univ.of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran.

\*: Corresponding Author, Email: mohsen\_hamidpour@yahoo.com