

## تأثیر افزودنی‌های میکرونیزه سیلیکاتی در کاهش نفوذپذیری و فرسایش ناشی از بارش مصنوعی اندود کاه گل

مسعود باتر<sup>۱\*</sup>، حسین احمدی<sup>۲</sup> و رحمت اله عمادی<sup>۳</sup>

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۳؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۶)

### چکیده

کاه گل یکی از قدیمی‌ترین ملات‌های سنتی ایران است که قابلیت‌ها و تجربیات استفاده از آن در گذشته، نشان‌دهنده آن است که می‌توان از آن، به‌عنوان یک پوشش مناسب برای حفاظت ساختارهای معماری خاکی استفاده نمود ولی لزوم تجدید دائمی آن، پس از هر بار فرسایش در مقابل بارندگی، حکایت از ناپایداری آن در مقابل رطوبت دارد؛ بنابراین یافتن روش‌های علمی مناسب به‌منظور افزایش دوام و طول عمر مفید اندود کاه گل، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق تأثیر کاربرد مواد افزودنی سیلیکاتی میکرونیزه، (شامل میکروسیلیس، فلدسپات، ژئولیت، بنتونیت و کائولن) در بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود کاه گل به‌روش تجربی با تعیین ضریب نفوذپذیری و میزان دوام آن، تحت فرسایش آبی با دستگاه شبیه‌ساز باران، نشان داد که استفاده از این مواد افزودنی در مقیاس میکرونیزه، خواص فیزیکی و مکانیکی ملات کاه گل را به‌طور چشمگیری ارتقاء می‌دهد. نتایج آزمایشات خاکی از آن است که استفاده از سه درصد وزنی کائولن ۱۵۰ میکرون تا ۶۵ درصد و سه درصد ژئولیت ۴۵ میکرون تا ۸۵ درصد، ضریب نفوذپذیری کاه گل را کاهش و خاصیت عایق‌بندی آن را ارتقاء می‌دهد، به‌علاوه، ارزیابی میزان دوام نمونه‌های آزمایشگاهی تحت بارش مصنوعی با دستگاه شبیه‌ساز باران نشان داد که استفاده از سه درصد وزنی میکروسیلیس، فلدسپات، ژئولیت و کائولن میکرونیزه، میزان هدر رفت ماده جامد در نمونه‌ها را حداقل تا ۱۰/۵ درصد و حداکثر تا ۳۷/۷ درصد کاهش و دوام آنها را در مقابل فرسایش ناشی از بارندگی افزایش می‌دهد. به‌علاوه، نتایج حاصل از مطالعات بیانگر آن است که با کاهش اندازه ذرات ماده افزودنی، میزان تأثیر مثبت آنها نیز در بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی ملات کاه گل افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، درصد بهینه استفاده از مواد افزودنی سیلیکاتی میکرونیزه برای بهسازی اندود کاه گل سه درصد وزنی است و افزایش میزان ماده افزودنی، تأثیر چندانی در ادامه روند بهسازی خواص فیزیکی و مکانیکی کاه گل ندارد.

واژه‌های کلیدی: معماری خشت و گلی، کاه گل، مواد افزودنی میکرونیزه، سیلیکات‌ها، حفاظت

۱. گروه مرمت آثار تاریخی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل

۲. گروه مرمت آثار تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

۳. گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

\*: مسئول مکاتبات: پست الکترونیکی: masoud.bater@gmail.com

## مقدمه

از گذشته‌های دور، اندود کاه‌گل در ایران، به‌عنوان یک پوشش، برای محافظت و عایق‌بندی بناهای خشت و گلی در مقابل رطوبت و بارندگی استفاده می‌شده است. معایب این اندود سنتی، همچون: دوام و طول عمر کم، مقاومت و استحکام پایین در مقابل فرسایش، چسبندگی کم، تخریب شدید و وارفتگی در مقابل رطوبت و آب‌شستگی، ضعف در مقابل تهاجم عوامل بیولوژیک از جمله موریانه و انقباض بالا و ترک خوردگی شدید آن پس از خشک شدن؛ موجب شده است که استفاده از آن به‌تدریج در معماری دوران معاصر، منسوخ گردد.

با وجود معایب بسیاری که اندود کاه‌گل دارد، به دلیل سازگاری خوب آن با ساختار بناهای خشت و گلی، هنوز هم از این اندود سنتی در حفاظت بسیاری از بناها و محوطه‌های باستانی خشت و گلی استفاده می‌شود. عایق‌بندی بدنه خارجی بنا با اندود کاه‌گل برای حفاظت آن، در مقابل رطوبت و بارندگی، اهمیت بسیاری دارد، چون بدین ترتیب، ساختارهای خشتی بنا از آسیب ناشی از عوامل محیطی، به‌ویژه بارندگی مصنوعی مانده و محافظت می‌شوند. با این وجود، چون خودکاه‌گل، به‌عنوان پوشش خارجی بنا به‌طور دائم، در معرض بارندگی و عوامل مخراب محیطی است، به‌تدریج فرسایش یافته و قابلیت عایق‌بندی خود را از دست می‌دهد؛ به همین خاطر، معمولاً، بعد از یک تا دو سال، بایستی اندود کاه‌گل دوباره تجدید شود.

پژوهش‌های انجام شده در مورد بهبود خواص خاک، حاکی از آن است که با برخی از مواد افزودنی خاص می‌توان، ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک و مصالح خاکی، همچون خشت را بهبود بخشید؛ بنابراین با توجه به لزوم تجدید دائمی اندود کاه‌گل، پس از هر بار فرسایش و ضرورت استفاده از یک پوشش مناسب، کارآمد، مقرون به صرفه، سازگار با محیط زیست و ساختار اصلی سازه خشتی، برای حفاظت آن در مقابل عوامل آسیب‌رسان محیطی، به‌ویژه رطوبت و بارندگی، مطالعه برای یافتن مواد افزودنی مناسب به‌منظور افزایش دوام و طول

عمر مفید اندود کاه‌گل بسیار لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد، زیرا اندود کاه‌گل، بخش جدایی‌ناپذیری از هویت معماری کشور ما در بسیاری از بناهای تاریخی شهری و روستایی است که تلاش برای احیاء آن از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تثبیت مصالح خاکی با استفاده از افزودنی‌های آلی و معدنی در آفریقا، شامل: خاکستر پوسته برنج، آهک، سیمان و کاه، نشان داد که استفاده از این مواد تثبیت‌کننده، می‌تواند خواص مکانیکی و دوام مصالح خاکی را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد. مطالعات آزمایشگاهی انجام شده در این زمینه، گویای آن است که افزودن ترکیبی از ۳۰ درصد خاکستر پوسته برنج، ۲/۵ درصد سیمان و ۲/۵ درصد آهک به بلوک‌های گل فشرده، مقاومت فشاری و دوام آنها را در مقابل فرسایش آبی به میزان قابل ملاحظه‌ای ارتقاء داده است (۱۵). پژوهش بر روی بهبود دوام کاه‌گل، با هدف افزایش مقاومت آن در برابر رطوبت و فرسایش ناشی از بارندگی، با استفاده از آهک شکفته و پودر سنگ نشان داد که افزودن ۱۰ درصد آهک شکفته به همراه ۱۰ درصد پودر سنگ به اندود کاه‌گل ساخته شده با دو درصد کاه، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و دوام اندود کاه‌گل را در مقابل فرسایش ناشی از بارندگی به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد (۱۳). استفاده از ضایعات آلومینا و زباله حاصل از خاکستر ذغال سنگ و افزودن آنها به ترکیب خشت‌های تهیه شده از خاک رس مارنی منجر به تهیه خشتی با مقاومت فشاری و دوام بالا شد (۱۴). استفاده از خاکستر بادی برای تثبیت خاک، علاوه بر تحکیم آن، ظرفیت باربری خاک را نیز ارتقاء داد (۱۸). بررسی روش‌های باستانی و جدید بهبود دوام مصالح خاکی با استفاده از آهک و سیمان و ترکیب آنها با روغن نشان داد که فرآیندهای هیدراتاسیون آهک داغ با روغن به همراه هیدروکسید سدیم، به‌طور قابل توجهی موجب بهبود خواص و دوام مصالح خاکی می‌شود. استفاده از آهک، علاوه بر بهبود مقاومت مکانیکی مصالح خاکی، جذب آب و فرسایش ناشی از بارندگی را نیز در این مصالح کاهش می‌دهد، به‌علاوه استفاده از روغن و سدیم هیدروکسید به‌طور قابل توجهی عملکرد و تأثیر

انقباض دوغاب و افزایش تخلخل آن می‌گردد، ضمن آن که مقاومت و دوام آنها را در مقابل فرسایش بهبود می‌بخشد، وجود خاکستر بادی مقاومت دوغاب را در برابر نوسانات دما، رطوبت و حمله سولفات‌ها افزایش می‌دهد و شن و ماسه کوارتزی نیز مقاومت آن را در مقابل فرسایش ناشی از انجماد و وارفتگی بالا می‌برد. وجود این ویژگی‌های مطلوب، این دوغاب را برای حفاظت محوطه‌های باستانی و معماری خاکی مناسب می‌نماید (۱۹). پژوهش به منظور افزایش دوام خانه‌های روستایی خشت و گلی هندوستان با استفاده از الیاف گیاهان بومی حاکی از آن است که استفاده از الیاف گیاهی به دست آمده از گیاهان بومی منطقه همیرپور در شمال ایالت هیماچال پرادش هندوستان، شامل الیاف کاج راکسبرگ بومی هیمالیا و الیاف گیاه بومی اپتیوا از خانواده گل ختمی و افزودن آنها به ترکیب خشت مورد استفاده در ساخت خانه‌های روستایی این منطقه موجب افزایش چشمگیر مقاومت فشاری خشت شده و بدین ترتیب با افزایش ظرفیت باربری مصالح خشتی امکان کاهش ضخامت دیوارهای خانه‌های روستایی و افزایش فضای داخلی اتاق‌های آن مطابق با نیازهای امروزی برای زندگی مدرن فراهم می‌گردد (۱۶). بررسی تأثیر استفاده از بزاق مصنوعی موربانه و ذرات بامبو در تهیه خشت، نشان داد که با این مواد افزودنی انقباض خطی، درصد جذب آب و میزان فرسایش آبی در خشت کاهش یافته و افزودن ۶ درصد ذرات بامبو به خشت مقاومت فشاری آن را تا ۹۰ درصد افزایش می‌دهد (۸). بررسی تأثیر استفاده از الیاف کنف در ترکیب خشت، بیانگر آن بود که استفاده از الیاف گیاهی کنف به میزان بهینه ۱۰-۹ درصد در ترکیب با خشت ضمن کنترل انقباض، جلوگیری از ترک خوردن آن و قابلیت حرارتی مناسب، موجب افزایش استحکام، مقاومت فشاری و خمشی خشت می‌شود (۷).

جمع‌بندی پیشینه مطالعات انجام شده، حاکی از آن است که بیشتر پژوهش‌ها، بر روی بهسازی مصالح باربر مورد استفاده در معماری، همچون: خشت و بلوک‌های گلی متمرکز بوده و بیشتر آنها، با هدف افزایش مقاومت مکانیکی و توانبخشی این مصالح

آهک را در بهبود خواص مصالح ارتقاء می‌دهد (۹). تثبیت خاک با استفاده از ضایعات مختلف کشاورزی و صنعتی، شامل: خاکستر بادی ذغال سنگ، خاکستر پوسته برنج، خاکستر باگاس و خاکستر کاه برنج، نشان داد که استفاده از این مواد، ضمن تثبیت خاک سبب ارتقاء چشمگیر ظرفیت باربری خاک می‌گردد (۵). تهیه خشت با رس مونتموریلونیتی و تثبیت آن با ۳۰ درصد آهک و ۱۵ درصد سیمان، در مصر نشان داد که قدرت و تأثیر سیمان در تثبیت خشت بیشتر از آهک است، چون هیدروکسید کلسیم تولید شده از هیدراتاسیون سیمان فعال‌تر از آهک هیدراته می‌باشد (۱۰). استفاده از الیاف گیاه لوتی در ترکیب اندوهای گلی، علاوه بر کنترل انقباض خاک و جلوگیری از ترک خوردن اندوهای گلی پس از خشک شدن، مقاومت فشاری و مقاومت کششی اندود را نیز افزایش داده و بدین ترتیب موجب دوام بیشتر اندوهای گلی شده است (۱۱). تثبیت و تحکیم بلوک‌های گلی با استفاده از آهک و سیمان نشان داد که این مواد افزودنی موجب می‌شود، مقاومت فشاری بلوک‌های گلی از حد استاندارد لازم برای ساخت و ساز با مصالح خاکی (سه مگا پاسگال) بسیار بیشتر گردد و علاوه بر این، نرخ جذب آب نمونه بلوک‌های گلی تثبیت شده نیز نسبت به نمونه‌های شاهد کاهش یابد. نتایج حاصل از آزمایشات حاکی از آن است که تأثیر سیمان در بهبود مقاومت فشاری و کاهش جذب آب این مصالح از آهک بیشتر است (۶). بررسی تأثیر مواد افزودنی مختلف شامل: ماسه، گچ، آهک، پودر آجر و کاه بر مقاومت مکانیکی خشت‌های ساخته شده از خاک اصفهان نشان داد که با استفاده از ماسه و گچ می‌توان مقاومت فشاری خشت را به طور قابل توجهی افزایش داد. این مطالعات حاکی از آن است که بهترین مواد افزودنی برای بهبود مقاومت مکانیکی خشت، گچ یا ترکیب گچ و پودر آجر با خشت است (۲). تحقیق بر روی کاربرد افزودنی‌های مختلف، از جمله: ماسه سنگ مخلوط با خاکستر بادی، شن و ماسه کوارتزی بر روی دوام و کارایی دوغاب‌های گلی مورد استفاده در حفاظت بناهای خشت و گلی نشان داد که استفاده از این مواد موجب کاهش

انجام شده است ولی در این تحقیقات به بهبود خواص اندودهای گلی، همچون کاه گل، کمتر توجه شده است. علاوه بر این، با وجود آن که مهمترین نقش اندود کاه گل، عایق بندی و حفاظت بناهای خشت و گلی در مقابل فرسایش ناشی از رطوبت و بارندگی بوده است ولی تا کنون پژوهشی اختصاصی و جامع در این زمینه، به منظور بهبود و ارتقاء خاصیت عایق بندی و دوام اندود کاه گل برای استفاده از آن به عنوان یک پوشش حفاظتی کارآمد و بادوام در بناهای تاریخی انجام نشده است.

از سوی دیگر، در تمامی پژوهش های انجام شده، تنها تأثیر نوع ماده افزودنی و میزان استفاده از آن، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و آنچه که در این میان به فراموشی سپرده شده و مورد غفلت قرار گرفته است، اهمیت فوق العاده ابعاد و اندازه ذرات ماده افزودنی به کار رفته در بهبود خواص مصالح خاکی مورد استفاده در حفاظت و مرمت آثار تاریخی خشت و گلی است، به طوری که کمتر پژوهشی را می توان یافت که نقش ابعاد ذرات ماده افزودنی را در ارتقاء خواص مصالح خاکی در آن، مد نظر قرار گرفته باشد.

لزوم تجدید دائمی اندود کاه گل به دلیل دوام کم و مقاومت پایین آن در مقابل فرسایش ناشی از بارندگی، سبب شده است که برای کنترل و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری بنا به تدریج عایق های دیگر، جایگزین کاه گل شود. بدیهی است که با بهبود خاصیت عایق بندی کاه گل در مقابل رطوبت، میزان فرسایش آن نیز در برابر بارندگی کاهش می یابد که نتیجه آن افزایش دوام و ماندگاری هر چه بیشتر این اندود سنتی است.

## مواد و روش ها

این تحقیق به روش تجربی، با مطالعات آزمایشگاهی بر روی ملات کاه گل با استفاده از مواد افزودنی سیلیکاتی میکرونیزه با هدف بهبود خاصیت عایق بندی و افزایش دوام و ماندگاری آن انجام شده است. برای این منظور پس از تهیه خاک مناسب، ابتدا ویژگی های مختلف فیزیکی و مکانیکی خاک تعیین شد. با

توجه به اهمیت درصد الیاف کاه موجود در ترکیب ملات کاه گل و تأثیر آن بر خواص مختلف فیزیکی و مکانیکی ملات، برای دستیابی به درصد بهینه کاه در ترکیب کاه گل، پس از انتخاب خاک مناسب، نمونه های مختلفی از این ملات با درصد های مختلف کاه گندم تهیه شد و سپس با استفاده از قالب های آزمایشگاهی استاندارد، برای هر آزمون، سه نمونه آزمایشگاهی از ملات کاه گل تهیه گردید. نمونه های مکعب مستطیل به ابعاد  $10 \times 10 \times 3$  سانتی متر برای بررسی وضع ظاهری و میزان ترک های سطحی ملات؛ نمونه های نیم استوانه ای استاندارد به طول ۱۴ سانتی متر برای اندازه گیری درصد انقباض خطی ملات و نمونه های مکعبی به ابعاد  $5 \times 5 \times 5$  سانتی متر برای اندازه گیری مقاومت فشاری برای کنترل میزان تراکم و فشردگی ملات در داخل قالب ها، هنگام قالب گیری، میزان تراکم آنها با توزین و یکسان نمودن وزن ملات درون هر یک از قالب ها، سعی شد تا شرایط آزمایشگاهی نمونه ها کنترل و همسان گردد. برای خشک کردن تدریجی نمونه های ملات، با شرایط یکسان، به منظور جلوگیری از ترک خوردن آنها در هنگام خشک شدن، ابتدا تمامی نمونه ها به مدت ۷۲ ساعت در سایه، در محیط آزمایشگاه قرار داده شد، تا به آرامی رطوبت سطحی نمونه ها کاهش یافته و اندکی خشک شوند، سپس نمونه های کاه گل به مدت ۲۴ ساعت در آون در دمای ۶۵ درجه سانتی گراد حرارت داده شد تا تقریباً خشک شوند و در مرحله پایانی برای خشک شدن کامل آنها، ۲۴ ساعت دیگر نمونه های کاه گل در آون با دمای ۸۰ درجه سانتی گراد خشک گردید. پس از خروج نمونه ها از قالب و توزین مجدد، تمامی آنها به مدت ۱۴ روز در محیط آزمایشگاه نگهداری شد و پس از رسیدن سن نمونه ها به ۱۴ روز، نمونه های تهیه شده مورد آزمایش قرار گرفت. بدین ترتیب، مناسب ترین ترکیب کاه گل از نظر میزان الیاف کاه برای انجام مراحل بعدی آزمایش انتخاب شد. در مرحله بعد، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مورد مطالعه، شامل: ضریب نفوذپذیری و میزان فرسایش تحت بارش در نمونه کاه گل بدون ماده افزودنی به عنوان گروه آزمایشی شاهد و کنترل مورد

جدول ۱. روش‌های مطالعه آزمایشگاهی نمونه ملات کاه‌گل

شکل و ابعاد نمونه cm	کد استاندارد	روش آزمایش	نوع آزمایش
مکعبی ۵×۵×۵	ASTM C۱۰۹-۹۰	مقاومت فشاری تک	تعیین مقاومت فشاری کاه‌گل
نیم استوانه‌ای، قطر ۲/۵ و طول ۱۴	BS ۱۳۷۷- Part ۲	استفاده از قالب و آون	تعیین درصد انقباض خطی کاه‌گل
مکعب مستطیل ۱۰×۱۰×۳		استفاده شبیه ساز باران	تعیین میزان فرسایش آبی ناشی از بارندگی
استوانه‌ای، ارتفاع ۳/۵ و قطر ۵	D۲۴۳۴-۶۸ ASTM	استفاده از نفوذسنج	تعیین ضریب نفوذپذیری با بار افتان

بنابراین، یکی از نوآوری‌های مهم این پژوهش، استفاده از روش‌های آزمایشگاهی استاندارد است که اولین بار، از آنها در این تحقیق برای ارزیابی ویژگی‌های مختلف فیزیکی و مکانیکی اندود کاه‌گل استفاده شده است.

روش انجام آزمایشات و آماده‌سازی نمونه‌های کاه‌گل برای ارزیابی هر یک از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی فوق به شرح زیر می‌باشد:

### تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی خاک

خاک مورد استفاده در این تحقیق برای تهیه نمونه‌های ملات کاه‌گل آزمایشگاهی از منطقه دشت مهبیار در جنوب اصفهان تهیه شد. پس از نمونه‌برداری خاک و انتقال آن به آزمایشگاه، از آن به روش چهار قسمتی، مطابق با استاندارد AASHTO ۲۴۸-۱۴، نمونه‌گیری شد (۱)، سپس برای شناخت ویژگی‌های مختلف فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی خاک‌ها، شامل: تعیین درصد مواد آلی، اندازه‌گیری درصد رطوبت، آزمون دانه‌بندی، تعیین حدود اتربرگ، اندازه‌گیری چگالی ویژه خاک، تعیین pH، اندازه‌گیری هدایت الکتریکی، میزان انقباض خطی، مطابق با استانداردهای بین‌المللی و در شرایط آزمایشگاهی، استفاده گردید. برای تعیین دانه‌بندی خاک از آزمایش دانه‌بندی، بر طبق استاندارد ASTM ۸۷-۲۲۲ D استفاده شد. در آزمایش دانه‌بندی خاک، روش الک و هیدرومتری هر دو، توامان به کار رفت. در آزمون دانه‌بندی با الک، از الک‌های استاندارد ASTM به شماره مش‌های ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ استفاده شد. در آزمون هیدرومتری از محلول

سنجش و ارزیابی قرار گرفت و سپس تأثیر استفاده از مواد افزودنی میکرونیزه سیلیکاتی مختلف با دانه‌بندی متفاوت بر روی همان خواص فیزیکی و مکانیکی در ملات کاه‌گل جدید اندازه‌گیری و سپس نتایج حاصل با نمونه‌های ملات کاه‌گل کنترل مقایسه شد. در تمامی مراحل نمونه‌سازی و مطالعات آزمایشگاهی، ترکیب ملات کاه‌گل از نظر، نوع خاک، بافت و دانه‌بندی خاک، نوع الیاف، میزان الیاف، نحوه تهیه، شیوه عمل‌آوری و مدت زمان عمل‌آوری ثابت در نظر گرفته شد و نوع و ابعاد ذرات ماده افزودنی به‌عنوان متغیر مستقل تحقیق، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در کلیه آزمایشات و آزمون‌های انجام شده تعداد نمونه‌های کاه‌گل کنترل و کاه‌گل به‌سازی شده در هر نسبت ترکیب، حداقل سه نمونه بوده و نتایج به‌دست آمده، میانگین حاصل از حداقل سه تکرار در هر آزمون بوده است. پس از تهیه ملات کاه‌گل و عمل‌آوری آن با هم‌زدن و ماندگاری تحت رطوبت به مدت ۷۲ ساعت، نمونه‌های آزمایشگاهی مختلفی از ملات کاه‌گل، مطابق جدول ۱ برای تعیین مقاومت فشاری، درصد انقباض خطی، میزان فرسایش تحت بارش و ضریب نفوذپذیری نمونه‌ها تهیه شد:

یکی از مهمترین موانع و مشکلات این پژوهش، عدم دسترسی به روش‌های آزمایشگاهی خاص مصالح خاکی، به‌ویژه کاه‌گل بود؛ یعنی روش‌های استاندارد که با ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاص این دسته از مصالح، تناسب و همخوانی داشته باشد؛ از اینرو در این تحقیق از روش‌های آزمایشگاهی استاندارد مورد استفاده در سایر مصالح ساختمانی برای ارزیابی و سنجش خواص فیزیکی و مکانیکی اندود کاه‌گل استفاده شد.

نمونه‌ها در کوره برقی تعیین شد (۱۲). برای اندازه‌گیری میزان هدایت الکتریکی خاک، طبق استاندارد ASTM D۴۹۷۲، پس از عصاره‌گیری، (۱۲) از دستگاه هدایت‌سنج Ino lab Terminal ۷۴۰ ساخت کشور آلمان که قبل از آزمایش با محلول استاندارد کالیبره شده بود، استفاده شد.

### مواد افزودنی

برای بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی ملات کاه‌گل به‌ویژه خاصیت عایق‌بندی آن از مواد افزودنی سیلیکاتی میکرونیزه در ابعاد ۱۵۰ و ۴۵ میکرون استفاده شد که شامل: میکروسیلیس، فلدسپات، زئولیت کلینوپتیلولایت، تالک، کائولن و بنتونیت بود که مشخصات فیزیکی و محل تهیه آنها در جدول (۲) آمده است.

### تعیین مقاومت فشاری نمونه‌های کاه‌گل

برای بررسی میزان تأثیر مواد افزودنی در بهبود مقاومت مکانیکی ملات کاه‌گل، مقاومت فشاری تک محوری نمونه‌ها، با دستگاه جک ملات شکن ساخت شرکت آزمون مبنای ایران، مطابق با استاندارد ASTM C۱۰۹-۹۰ در کارگاه مواد و مصالح دانشگاه هنر اصفهان مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت (۴). برای این منظور، پس از آماده‌سازی ملات و عمل‌آوری آن، به نحوی که پیشتر ذکر شد، ملات به وسیله قالب‌های استاندارد برنجی مکعبی شکل ساخت شرکت آزمون مبنای ابعاد ۵×۵×۵ سانتی‌متر قالب‌گیری شد. میزان تراکم و فشردگی ملات هر یک از نمونه‌های داخل قالب از طریق توزین آن و یکسان نمودن وزن نمونه‌های ملات داخل قالب‌ها کنترل گردید. پس از اتمام قالب‌گیری، نمونه‌ها به آرامی به روشی که قبلاً شرح داده شد به تدریج خشک شد و تا رسیدن به سن ۱۴ روزه‌گی، در محیط آزمایشگاه نگهداری و سپس، مقاومت فشاری هر یک از آنها با استفاده از جک ملات شکن تعیین شد. برای تعیین مقاومت فشاری تک محوری نمونه‌های کاه‌گل، از هر ترکیب سه نمونه آماده و مورد آزمایش قرار گرفت و میانگین به‌دست آمده به‌عنوان

جداکننده هگزا متا فسفات سدیم با غلظت چهار درصد وزنی و چگالی سنج استاندارد ASTM ۱۵۲ H استفاده شد (۱ و ۳). نتایج حاصل از آزمون دانه‌بندی خاک برای تعیین بافت خاک، طبقه‌بندی خاک و تعیین پارامترهای مهم خاک (اندازه مؤثر و ضریب یکنواختی خاک) استفاده شد. به‌منظور بررسی رفتار نمونه‌های خاک تهیه شده در مقابل رطوبت و حالت خمیری و میزان قوام و پیوستگی آنها، حدود اتربرگ هر یک از نمونه‌ها، شامل: حد خمیری، حد روانی و دامنه خمیری براساس روش‌های آزمایشگاهی، مطابق با استاندارد ASTM D۴۳۱۸-۹۸، اندازه‌گیری شد (۱۲). این آزمایشات برای هر نمونه خاک سه بار تکرار گردید و میانگین نتایج به‌عنوان نتیجه نهایی گزارش گردید. برای اندازه‌گیری چگالی ویژه خاک، طبق استاندارد ASTM D۸۵۴-۰۲ از پیکنومتر استفاده گردید و از هر خاک، سه نمونه انتخاب و میانگین به‌دست آمده از سه تکرار به‌عنوان نتیجه آزمایش گزارش گردید (۱). برای تعیین درصد رطوبت هر نمونه خاک، سه نمونه از هر یک از خاک‌ها آماده گردید و سپس براساس استاندارد ASTM D۴۶۴۳-۰۰ با استفاده از آون نمونه خشک و درصد رطوبت آن نسبت به حالت خشک خاک محاسبه و اندازه‌گیری شد (۱۲). در این پژوهش، درصد انقباض خطی خاک و نمونه‌های کاه‌گل با آزمون استاندارد قالب و آون براساس استاندارد BS ۱۳۷۷-۲ Part اندازه‌گیری شد، تا ارزیابی نسبتاً دقیقی از رفتار انقباضی هر یک از نمونه‌های خاک و کاه‌گل در مقابل رطوبت به‌دست آید. بدین منظور سه نمونه از هر نمونه مورد آزمایش تهیه و پس از خشک شدن آن، میزان کاهش طول نمونه با کولیس با دقت ۰/۰۱ میلی‌متر تعیین و سپس محاسبات لازم انجام و میانگین نتایج به‌دست آمده به‌عنوان نتیجه‌نهایی گزارش شد (۱۷). برای تعیین pH نمونه‌های خاک، طبق استاندارد ASTM D۴۹۷۲، (۱۲) پس تهیه عصاره نمونه، از دستگاه پتانسیومتر مدل Ino lab pH ۷۳۰ ساخت کشور آلمان که قبلاً کالیبره شده بود، استفاده گردید. درصد مواد آلی خاک، پس از نمونه برداری، طبق استاندارد ASTM D۲۹۷۴، با حرارت دادن

جدول ۲. مشخصات مواد افزودنی میکرونیزه مورد استفاده

نام ماده افزودنی	رنگ	شکل	محل تهیه
میکروسیلیس	سفید	پودر جامد	شرکت توما اصفهان
فلدسپات	سفید	پودر جامد	شرکت توما اصفهان
زئولیت	سفید متمایل به سبز	پودر جامد	اصفهان
تالک	سفید	پودر جامد	شرکت توما اصفهان
کائولن	سفید	پودر جامد	دانشگاه هنر اصفهان
بتونیت	کرم روشن	پودر جامد	دانشگاه هنر اصفهان

سپس بعد از تهیه نمونه‌های کاه‌گل جدید با استفاده از مواد افزودنی سیلیکاتی میکرونیزه، ضریب نفوذپذیری آنها به روش فوق تعیین شد و در پایان، نتایج حاصل از اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری کاه‌گل معمولی (نمونه شاهد) با نمونه‌های کاه‌گل جدید تهیه شده با مواد افزودنی مقایسه گردید.

#### اندازه‌گیری میزان فرسایش نمونه‌های کاه‌گل تحت بارش

##### مصنوعی با شبیه ساز باران

برای ارزیابی میزان دوام اندود کاه‌گل در برابر بارندگی از آزمایش فرسایش تحت بارش مصنوعی با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز باران استفاده شد؛ برای این منظور، از هر نمونه ملات کاه‌گل، سه نمونه آزمایشی با قالبی به شکل مکعب مستطیل به ابعاد  $10 \times 10 \times 3$  سانتی‌متر تهیه شد و پس از خشک شدن آنها، همچون سایر نمونه‌های مورد آزمایش در سن ۱۴ روزه‌گی، مورد آزمایش قرار گرفت. در این آزمایش از یک دستگاه شبیه‌ساز صحرایی مولد قطره بدون فشار، طراحی شده براساس مدل معروف هلندی دانشگاه واخینگن استفاده شد (شکل ۲). میانگین ارتفاع بارش دستگاه، ۵۵ سانتی‌متر و میانگین قطر قطرات باران تولیدی به وسیله باران ساز ۴/۵ میلی‌متر و مساحت پلات دستگاه ۰/۲۵ متر مربع بود. پس از کالیبراسیون دستگاه شبیه‌ساز باران، نمونه‌های ملات کاه‌گل به‌طور هم‌زمان داخل پلات دستگاه با شیب ملایم ۱۱ درصد قرار گرفته و به شرح زیر تحت بارش مصنوعی باران قرار گرفت. نخست تمامی نمونه‌ها قبل آزمایش به دقت توزین و ابعاد آنها به‌طور

نتیجه‌نهایی گزارش شد. نمونه‌ها از سطوح جانبی که کاملاً صاف و یکدست بود، داخل دو فک فوقانی و تحتانی دستگاه مقاومت فشاری قرار داده شد و سپس نمونه‌ها با سرعت یک کیلوگرم بر ثانیه تحت بارگذاری دستگاه قرار داده شد، به محض بروز گسیختگی در سطح بدنه نمونه تحت بارگذاری، میزان بار وارده قرائت و ثبت شده و سپس مقاومت فشاری نمونه با واحد کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع محاسبه گردید.

##### تعیین ضریب نفوذپذیری نمونه‌های کاه‌گل با بار افتان

چون هدف اصلی این تحقیق، بهبود خاصیت عایق‌بندی اندود کاه‌گل و به تبع آن دوام این اندود سنتی در مقابل رطوبت و بارندگی بود، تعیین ضریب نفوذپذیری ملات کاه‌گل، برای ارزیابی میزان تأثیر مواد افزودنی در بهبود خاصیت عایق‌بندی اندود کاه‌گل از اهمیت بسیاری برخوردار بود. برای این منظور، از هر ترکیب ملات کاه‌گل، سه نمونه استوانه‌ای به ارتفاع ۳/۵ سانتی‌متر و قطر ۵ سانتی‌متر تهیه و در داخل سه دستگاه مجزای نفوذسنجی استاندارد قرار داده شد و سپس ضریب نفوذپذیری با بار افتان هر یک از نمونه‌ها پس از رسیدن نمونه‌ها به حالت پایداری و تعادل در طول ۷۲ ساعت پس از عمل‌آوری، هر روز حداقل ۲۷ نوبت پی در پی، مجموعاً ۸۱ نوبت اندازه‌گیری شد (۱) و بعد میانگین نتایج حاصله به‌عنوان نتیجه‌نهایی برای تعیین ضریب نفوذپذیری کاه‌گل با بار افتان محاسبه و گزارش گردید. در این مرحله، ابتدا ضریب نفوذپذیری نمونه کاه‌گل معمولی (کاه‌گل شاهد و کنترل بدون ماده افزودنی)، اندازه‌گیری شد و



شکل ۲. دستگاه شبیه‌ساز باران مورد استفاده برای تعیین میزان فرسایش و دوام نمونه‌های کاه‌گل تحت بارش مصنوعی

شود. پس از خروج نمونه از آون و سرد شدن آن، وزن نمونه‌ها و میزان هدر رفت ماده جامد بدنه نمونه‌ها در اثر فرسایش تحت بارش مصنوعی نسبت به وزن کل خشک اولیه آنها به درصد محاسبه گردید و علاوه بر این میزان نفوذ باران و فرسایش ایجاد شده در سطح نمونه‌های ملات کاه‌گل از طریق اندازه‌گیری عمق سوراخ‌های ایجاد شده در سطح نمونه‌ها با کولیس و تعیین میانگین آنها تعیین شد و سپس میانگین درصد هدر رفت و عمق نفوذ ایجاد شده در سطح هر گروه از نمونه‌های کاه‌گل محاسبه گردید و نتایج آن با نمونه‌های شاهد و کنترل (نمونه‌های کاه‌گل معمولی بدون ماده افزودنی) مقایسه و میزان تأثیر مثبت یا منفی به‌کارگیری افزودنی بر دوام ملات کاه‌گل در برابر فرسایش تحت بارش مصنوعی تعیین شد.

### نتایج و بحث

#### نتایج مطالعات آزمایشگاهی خاک

نتایج حاصل از مطالعه آزمایشگاهی نمونه خاک مورد استفاده و

دقیق با کولیس، اندازه‌گیری شد، سپس به‌منظور خشک شدن رطوبت جذب سطحی نمونه‌ها، مجدداً تمامی آنها به مدت ۲۴ ساعت در آون با دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد خشک گردید و پس از خروج از آون و سرد شدن، مجدداً توزین و وزن دقیق نمونه، قبل آزمایش ثبت شد. در پایان برای انجام آزمون، تمامی نمونه‌های مورد آزمایش، پس از قرارگیری بر روی صفحه‌ای شیشه‌ای به ابعاد خود نمونه به‌منظور سهولت جابجایی نمونه پس از آزمایش، نمونه‌های تهیه شده از هر ترکیب ملات کاه‌گل به‌طور همزمان به مدت ۳۰ دقیقه تحت بارش مصنوعی باران با شدت ثابت ۱۲۰ میلی‌متر بر ساعت قرار گرفت. پس از پایان آزمون، نمونه‌های کاه‌گل فرسایش یافته، به کمک صفحه شیشه‌ای قرار داده شده در زیر آنها به آرامی برداشته شده و برای خشک شدن، ابتدا به مدت ۴۸ ساعت در محیط آزمایشگاه قرار داده شد تا رطوبت سطحی آن کاهش یابد و سپس ۲۴ ساعت در آون با دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد و ۲۴ ساعت دیگر در آون با دمای ۸۰ درجه سانتی‌گراد قرار گرفت تا کاملاً خشک



جدول ۳. نتایج آزمایش دانه‌بندی نمونه خاک دشت مهیار اصفهان


درصد شن	۰/۹۲
درصد ماسه	۸۰/۴۴
درصد لای	۱۸/۶۵
درصد رس	۴/۶۳
D <sub>1۰</sub>	۰/۰۰۷
D <sub>3۰</sub>	۰/۱۱۱
D <sub>۶۰</sub>	۰/۳۹۷
C <sub>c</sub>	۴/۲۵
C <sub>u</sub>	۵۴/۲۱
طبقه‌بندی خاک آشتو	A-۲-۴(۰)
طبقه‌بندی خاک متحد	SC- Clayey Sand

جدول ۴. روش‌های مطالعه آزمایشگاهی نمونه خاک و نتایج آن

نتیجه	کد استاندارد	روش آزمایش	نوع آزمایش
۲۱/۵	D۴۳۱۸-۹۸ ASTM	دستگاه کاساگرانده	حد روانی خاک (LL)
۱۲/۲	D۴۳۱۸-۹۸ ASTM	روش فتیله کردن	حد خمیری خاک (PL)
۹/۳	D۴۳۱۸-۹۸ ASTM	اختلاف حد روانی و حد خمیری	دامنه خمیری خاک (PI)
جدول ۳	D۴۲۲-۸۷ ASTM	الک و هیدرومتری	دانه‌بندی خاک
۲/۳۴	D۴۶۴۳-۰۰ ASTM	خشک کردن در آون	درصد رطوبت خاک
۲/۶۹	D۸۵۴-۰۲ ASTM	استفاده از پیکنومتر	چگالی ویژه خاک
۶/۰۹	BS ۱۳۷۷- Part ۲	استفاده از قالب و آون	درصد انقباض خطی خاک
۷/۸۱	D۴۹۷۲ ASTM	روش پتانسیومتری	pH خاک
۱/۷۱	ASTM D۲۹۷۴	استفاده از کوره	درصد مواد آلی خاک
۱/۱۳	D۴۹۷۲ ASTM	دستگاه هدایت سنج	هدایت الکتریکی خاک

بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی آن، مطابق با استانداردهای بین‌المللی به شرح مندرج در جدول‌های (۳) و (۴) و شکل (۱) است:

نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی نمونه خاک انتخابی از دشت مهیار اصفهان، حاکی از آن است که این خاک از نظر بافت جزء خاک‌های ماسه‌ای رس دار طبقه‌بندی می‌شود (جدول ۳-۴ و شکل ۱). تعیین حدود اتربرگ این نمونه خاک نشان می‌دهد که با توجه به پایین بودن دامنه خمیری آن، این خاک کمتر دچار ترک می‌شود؛ علاوه بر این، این داده‌ها با نتایج به‌دست آمده از اندازه‌گیری درصد انقباض



شکل ۱. نمودار دانه‌بندی نمونه خاک انتخابی از دشت مهیار اصفهان

جدول ۵. نتایج مطالعات آزمایشگاهی نمونه‌های گاهگل تهیه شده با درصد‌های مختلف کاه

نمونه کاه گل	درصد وزنی کاه	مقاومت فشاری Kg/cm <sup>2</sup>	درصد انقباض خطی	میانگین تعداد ترک‌های سطحی
CW <sup>2</sup> h1	۲	۱۸/۰۴	۱/۶	۱۱
CW <sup>3</sup> h1	۳	۱۶/۵۶	۱/۲۵	۹
CW <sup>4</sup> h1	۴	۸/۵۳	۱	۶
CW <sup>5</sup> h1	۵	۹/۰۵	۰/۹۵	۲/۳
CW <sup>6</sup> h1	۶	۸/۴	۰/۹	۲
CW <sup>8</sup> h1	۸	۸/۰۶	۰/۳	۲
CW <sup>۱۰</sup> h1	۱۰	۸/۴	۰/۵۵	صفر
CW <sup>۱۵</sup> h1	۱۵	۷/۷۵	۰/۳	صفر

سطح نمونه‌ها به شرح مندرج در جدول (۵) می‌باشد:

بررسی نتایج حاصل از مطالعه آزمایشگاهی نمونه‌های کاه گل تهیه شده با درصد‌های مختلف کاه حاکی از آن است که با افزایش درصد الیاف در ترکیب کاه گل، مقاومت فشاری نمونه‌ها نیز به دلیل کاهش ذرات خاک درگیر با الیاف به تدریج کاهش می‌یابد. هنگامی که درصد الیاف کاه در ملات از دو درصد وزنی به چهار درصد می‌رسد، افت شدیدی به میزان ۵۲/۷۱ درصد در مقاومت فشاری ملات مشاهده می‌شود، به طوری که در نمودار مقاومت فشاری نسبت به درصد الیاف کاه نیز، مقاومت فشاری کاه گل با شیب بسیار تندی سقوط می‌نماید ولی در ادامه با افزایش درصد الیاف کاه گل، این کاهش، ادامه نیافته و پس از رسیدن درصد کاه به چهار درصد، میزان مقاومت فشاری ملات، تقریباً ثابت باقی می‌ماند و تنها زمانی که میزان الیاف کاه به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، مجدداً شاهد کاهش میزان مقاومت فشاری کاه گل هستیم. علت ثبات مقاومت فشاری، آن است که هنگامی که طول الیاف با اندازه دانه‌ها و اندازه منافذ برابر شود، تأثیر الیاف از بین خواهد رفت؛ زیرا پس از رسیدن میزان الیاف به چهار درصد وزنی، آن چه که مهم و تأثیرگذار است، افزایش درصد الیاف نیست، بلکه از این پس، نسبت طول به عرض الیاف اهمیت دارد. اندازه‌گیری انقباض خطی نمونه‌های کاه گل تهیه شده با درصد‌های مختلف الیاف کاه نشان داد که با افزایش درصد الیاف در ملات، میزان انقباض و به تبع آن میزان

خطی خاک نیز به خوبی مطابقت دارد. با توجه به اهمیت میزان انقباض نمونه خاک پس از خشک شدن، روشن است که هرچه درصد انقباض خاک کمتر باشد، میزان ترک‌ها و ریزترک‌های ایجاد شده در سطح ملات تهیه شده از خاک نیز به همان نسبت کاهش می‌یابد که از این نظر نیز خاک مهیار نمونه خاک مناسبی برای تهیه مصالح خاکی محسوب می‌شود. اندازه‌گیری درصد مواد آلی خاک، نشان دهنده آن است که میزان مواد آلی این خاک بسیار اندک است که این ویژگی نیز این خاک را برای تهیه مصالح خاکی متمایز و مناسب می‌گرداند. میزان هدایت الکتریکی این خاک نسبتاً پایین است که میزان آن در خاک، با مقدار نمک‌های محلول خاک، ارتباط مستقیم دارد و حاکی از میزان شوری خاک است، روشن است که هرچه میزان هدایت الکتریکی خاکی کمتر باشد با توجه به پایین‌تر بودن درصد نمک‌های محلول آن، برای تهیه مصالح خاکی مناسب‌تر است. بنابراین با توجه به مجموع نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی این نمونه خاک، به نظر می‌رسد که خاک تهیه شده از دشت مهیار به دلیل خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی مطلوب برای تهیه ملات کاه گل مناسب می‌باشد.

#### تعیین ترکیب بهینه ملات کاه گل با آزمایش

نتایج حاصل مطالعه آزمایشگاهی نمونه‌های کاه گل تهیه شده با درصد‌های مختلف کاه، شامل: تعیین مقاومت فشاری، تعیین درصد انقباض خطی و میانگین تعداد ترک‌های ایجاد شده در

جدول ۶. نتایج تعیین ضریب نفوذپذیری نمونه‌های کاه گل با افزودنی‌های سیلیکاتی ۱۵۰ میکرون

نام ماده افزودنی و درصد	ضریب نفوذپذیری cm/s	درصد تغییر نسبت به نمونه شاهد	درصد تغییر به نمونه ۳ درصد
۳ درصد	$1/07 \times 10^{-6}$	-۱۰/۸۳	-
۶ درصد	$1/23 \times 10^{-6}$	+۲/۵	+۱۳/۳۳
۳ درصد ژئولیت	$1/48 \times 10^{-6}$	+۲۳/۳۳	-
۶ درصد ژئولیت	$1 \times 10^{-6}$	-۱۶/۶۶	-۳۹/۹۹
۳ درصد فلدسپات	$4/91 \times 10^{-7}$	-۵۹/۰۸	-
۶ درصد فلدسپات	$7/09 \times 10^{-7}$	-۴۰/۹۱	+۱۸/۱۷
۳ درصد بنتونیت	$1/12 \times 10^{-6}$	-۶/۶۶	-
۶ درصد بنتونیت	$2/66 \times 10^{-6}$	+۱۲۱/۶۶	+۱۱۵
۳ درصد کائولن	$4/2 \times 10^{-7}$	-۶۵	-
۶ درصد کائولن	$2/14 \times 10^{-7}$	-۸۲/۱۶	-۱۷/۱۶
کاه گل معمولی	$1/2 \times 10^{-6}$	-	-

مندرج در جداول (۶ و ۷) است: بررسی نتایج حاصل از اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری ملات کاه گل تهیه شده با مواد افزودنی میکرونیزه سیلیکاتی و مقایسه آن با کاه گل معمولی، نشان داد که مواد افزودنی انتخابی، تأثیر مثبتی در کاهش ضریب نفوذپذیری اندود کاه گل در مقابل نفوذ آب دارد و با کاهش دانه‌بندی مواد افزودنی از ۱۵۰ به ۴۵ میکرون، تأثیر مثبت این مواد افزودنی در کاهش ضریب نفوذپذیری کاه گل افزایش می‌یابد. در این میان ژئولیت، فلدسپات، کائولن و بنتونیت تأثیر بیشتری در کاهش ضریب نفوذپذیری کاه گل دارند. افزون‌ترین تأثیرگذاری بر کاهش ضریب نفوذپذیری آب با حداقل ماده افزودنی مصرفی، یعنی سه درصد، را در دانه‌بندی ۱۵۰ میکرون در کائولن با ۶۵ درصد کاهش و در دانه بندی ۴۵ میکرون ژئولیت با ۸۵/۶۶ درصد کاهش شاهد هستیم و بالاترین میزان کاهش مربوط به استفاده از شش درصد بنتونیت ۱۵۰ میکرون است که موجب کاهش ۱۲۱/۶۶ درصدی در ضریب نفوذپذیری اندود کاه گل شده است. طوری که استفاده از سه درصد افزودنی میکرونیزه ژئولیت ۴۵ میکرون، ضریب نفوذپذیری اندود کاه گل را ۸۵/۶۶ درصد کاهش می‌دهد. علاوه بر این، نتایج این آزمایش حاکی از آن است که با کاهش ابعاد ماده افزودنی از

ترک خوردگی نمونه‌ها نیز کاهش می‌یابد، این یافته با کاهش تعداد ترک‌های سطحی ایجاد شده پس از خشک شدن نمونه‌های کاه گل نیز مطابقت دارد. به علاوه با افزایش درصد الیاف کاه در نمونه‌ها، وضعیت ظاهری آنها نیز تغییر می‌کند، به طوری که با افزایش درصد کاه میزان استحکام و انسجام نمونه‌ها کاهش و سطح آنها به تدریج صافی و یکدستی خود را به دلیل افزایش درصد الیاف ازدست داده و ناصاف و زمخت می‌گردد. با توجه به نتایج فوق به نظر می‌رسد که مناسب‌ترین میزان الیاف کاه برای تهیه ملات کاه گل با خاک انتخابی، تهیه کاه گل با پنج درصد وزنی الیاف کاه می‌باشد که در آن میزان مقاومت فشاری کاه گل در حد قابل قبولی است، ضمن آن که میزان انقباض و ترک خوردگی سطح نمونه‌ها نیز اندک است و علاوه بر این، کاه گل از انسجام و استحکام ظاهری خوبی برخوردار بوده و سطح صاف و یکدستی دارد (جدول ۵).

#### نتایج تعیین ضریب نفوذپذیری با بار افتان نمونه‌های کاه گل تهیه شده با مواد افزودنی

نتایج حاصل از اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری نمونه‌های کاه گل با بار افتان در مقایسه با کاه گل معمولی (نمونه کنترل) به شرح

جدول ۷. نتایج تعیین ضریب نفوذپذیری نمونه‌های کاه‌گل با افزودنی‌های سیلیکاتی ۴۵ میکرون

نام ماده افزودنی و درصد	ضریب نفوذپذیری cm/s	درصد تغییر نسبت به نمونه شاهد	درصد تغییر نسبت به جدول ۶
۳ درصد میکروسیلیس	۹/۵۸×۱۰-۷	-۲۰/۱۶	-۹/۳۳
۶ درصد میکروسیلیس	۸/۰۳×۱۰-۷	-۳۳/۰۸	-۳۵/۵۸
۳ درصد زئولیت	۱/۷۲×۱۰-۷	-۸۵/۶۶	-۱۰۸/۹۹
۶ درصد زئولیت	۱/۷۷×۱۰-۷	-۸۵/۲۵	-۶۸/۵۹
۳ درصد فلدسپات	۳/۲۲×۱۰-۷	-۷۳/۱۶	-۱۴/۰۸
۶ درصد فلدسپات	۶/۷۴×۱۰-۷	-۴۳/۸۳	-۲/۹۲
۳ درصد بنتونیت	۴/۷۵×۱۰-۷	-۶۰/۴۱	-۵۳/۷۵
۶ درصد بنتونیت	۷/۹۶×۱۰-۷	-۳۳/۶۶	+۸۸
۳ درصد کائولن	۳/۴۷×۱۰-۷	-۷۱/۰۸	-۶/۰۸
۶ درصد کائولن	۵/۳۸×۱۰-۷	-۵۵/۱۶	+۲۷
کاه‌گل معمولی کنترل	۱/۲×۱۰-۶	-	-

در کاهش میزان فرسایش اندود کاه‌گل در مقابل بارندگی به دنبال دارد. بیشترین تأثیر در کاهش میزان فرسایش و هدر رفت ماده جامد بدنه نمونه‌های کاه‌گل در پایین‌ترین غلظت افزودنی با دانه‌بندی ۱۵۰ میکرون در نمونه‌هایی مشاهده می‌شود که با افزودنی میکروسیلیس، فلدسپات و کائولن بهسازی شده‌اند که در این میان، استفاده از سه درصد فلدسپات ۱۵۰ میکرون با ۳۷/۷ درصد کاهش میزان فرسایش آبی بیشترین تأثیر را در کاهش هدر رفت ماده جامد بدنه نمونه‌های کاه‌گل به دنبال داشته است. از سوی دیگر، مطالعات و آزمایشات انجام شده نشان داد که با کاهش ابعاد ماده افزودنی از ۱۵۰ میکرون به ۴۵ میکرون، تأثیر مثبت به‌کارگیری مواد افزودنی میکرونیزه سیلیکاتی در کاهش میزان فرسایش تحت بارندگی مصنوعی افزایش می‌یابد، به‌طوری که نمونه ملات‌های بهسازی شده با سه درصد افزودنی ۴۵ میکرون در مقایسه با نمونه‌های اصلاح شده با سه درصد افزودنی ۱۵۰ میکرون کاهش قابل ملاحظه‌ای را در میزان فرسایش آبی نشان می‌دهد. در این میان استفاده از سه درصد افزودنی سیلیکاتی ۴۵ میکرون زئولیت و کائولن به ترتیب با ۳۴ و ۳۱/۴ درصد بالاترین تأثیر را در میان سایر مواد افزودنی این گروه در کاهش میزان هدر رفت ماده جامد و

۱۵۰ میکرون به ۴۵ میکرون، تأثیر مواد افزودنی فوق در کاهش ضریب نفوذپذیری اندود کاه‌گل افزایش می‌یابد.

#### نتایج اندازه‌گیری میزان فرسایش نمونه‌های کاه‌گل تهیه شده با مواد افزودنی تحت بارش مصنوعی

مهمترین ضعف مصالح خاکی از جمله کاه‌گل، ضعف آنها در مقابل رطوبت و دوام پایین و فرسایش شدید آنها تحت تأثیر بارندگی است، بنابراین یکی از اهداف اصلی این تحقیق افزایش دوام و ماندگاری اندود کاه‌گل در برابر رطوبت و بارندگی با بکارگیری مواد افزودنی میکرونیزه سیلیکاتی و بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی ملات، به‌ویژه خاصیت عایق‌بندی اندود بود. برای ارزیابی میزان دوام اندود کاه‌گل در برابر بارندگی از آزمایش فرسایش تحت بارش مصنوعی با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز باران استفاده شد که نتایج آن به شرح مندرج در جداول (۸) تا (۱۱) می‌باشد.

بررسی نتایج حاصل از اندازه‌گیری میزان فرسایش نمونه‌های کاه‌گل تهیه شده با مواد افزودنی تحت بارش مصنوعی و مقایسه نتایج با نمونه کاه‌گل شاهد، حاکی از آن بود که بیشتر مواد افزودنی میکرونیزه سیلیکاتی انتخابی، تأثیر مثبتی

جدول ۸. نتایج تعیین درصد هدر رفت بدنه نمونه‌های کاه‌گل تهیه شده با افزودنی‌های سیلیکاتی ۱۵۰ میکرون

نام ماده افزودنی و درصد	درصد هدر رفت بدنه نمونه	درصد تغییر نسبت به نمونه شاهد	درصد تغییر نسبت به نمونه‌های ۳ درصد
۳ درصد میکروسیلیس	۴/۶۵	-۱۱/۴۲	-
۶ درصد میکروسیلیس	۴/۹۵	-۵/۷۱	+۵/۷۱
۳ درصد ژئولیت	۶/۷	+۲۷/۶۱	-
۶ درصد ژئولیت	۴/۷۸	-۸/۹۵	-۳۶/۵۶
۳ درصد فلدسپات	۳/۲۷	-۳۷/۷۱	-
۶ درصد فلدسپات	۳/۱۴	-۴۰/۱۹	-۲/۴۸
۳ درصد بنتونیت	۵/۷۳	+۹/۱۴	-
۶ درصد بنتونیت	۴/۵۱	-۱۴/۰۹	-۲۳/۲۳
۳ درصد کائولن	۴/۳۷	-۱۶/۷۶	-
۶ درصد کائولن	۴/۹۲	-۶/۲۸	+۱۰/۴۸
کاه‌گل معمولی کنترل	۵/۲۵	-	-

جدول ۹. نتایج اندازه‌گیری عمق نفوذ باران در سطح نمونه‌های کاه‌گل تهیه شده با افزودنی‌های سیلیکاتی ۱۵۰ میکرون

نام ماده افزودنی و درصد	عمق نفوذ باران به میلی‌متر	درصد تغییر نسبت به نمونه شاهد	درصد تغییر نسبت به نمونه‌های ۳ درصد
۳ درصد میکروسیلیس	۱۱/۶۱	-۶/۰۶	-
۶ درصد میکروسیلیس	۱۲/۴	+۰/۳۲	+۶/۳۸
۳ درصد ژئولیت	۱۵/۴۵	+۲۵	-
۶ درصد ژئولیت	۱۱/۳۴	-۸/۲۵	-۳۳/۲۵
۳ درصد فلدسپات	۸/۱۲	-۳۴/۳۰	-
۶ درصد فلدسپات	۱۰/۰۴	-۱۸/۷۷	+۱۵/۵۳
۳ درصد بنتونیت	۱۳/۶۵	+۱۰/۴۳	-
۶ درصد بنتونیت	۸/۳۱	-۳۲/۷۶	-۴۳/۱۹
۳ درصد کائولن	۱۰/۲۳	+۱۷/۲۳	-
۶ درصد کائولن	۱۰/۷۳	-۱۳/۱۸	+۴/۰۵
کاه‌گل معمولی کنترل	۱۲/۳۶	-	-

آن است که نتایج و داده‌های به‌دست آمده در این دو بخش انطباق خوبی با یکدیگر داشته و مویکدیگرند، به طوری که با کاهش میزان فرسایش بدنه نمونه‌های کاه‌گل تحت بارش، میزان نفوذ باران به بدنه نمونه‌ها نیز به شدت کاهش می‌یابد.

### نتیجه‌گیری

مطالعات انجام شده در این پژوهش نشان داد که می‌توان با

فرسایش آبی نمونه‌ها داشته است. از سوی دیگر، نتایج آزمایشات بیانگر آن است که افزایش درصد ماده افزودنی از سه به شش درصد، تأثیر چشمگیری در کاهش میزان فرسایش اندود کاه‌گل تحت بارندگی بدنبال ندارد. علاوه بر این، مقایسه نتایج حاصل از اندازه‌گیری میزان هدر رفت ماده جامد بدنه نمونه‌های کاه‌گل مورد آزمایش تحت بارندگی مصنوعی با نتایج حاصل از اندازه‌گیری عمق نفوذ قطرات باران در سطح بدنه نمونه‌های ملات حاکی از

جدول ۱۰. نتایج تعیین درصد هدر رفت بدنه نمونه‌های کاه‌گل تهیه شده با افزودنی‌های سیلیکاتی ۴۵ میکرون

نام ماده افزودنی و درصد	درصد هدر رفت بدنه نمونه	درصد تغییر نسبت به نمونه شاهد	درصد تغییر نسبت به نمونه‌های جدول ۸
۳ درصد میکروسیلیس	۴/۴۲	-۱۵/۸۰	-۴/۳۸
۶ درصد میکروسیلیس	۴/۶۷	-۱۱/۰۴	-۵/۳۳
۳ درصد زئولیت	۳/۴۶	-۳۴/۰۹	-۶۱/۷
۶ درصد زئولیت	۳/۸۳	-۲۷/۰۴	-۱۸/۰۹
۳ درصد فلدسپات	۴/۷	-۱۰/۴۷	+۲۷/۲۴
۶ درصد فلدسپات	۶/۹۴	+۳۲/۱۹	+۷۲/۳۸
۳ درصد بنتونیت	۴/۰۵	+۲۲/۸۵	-۳۱/۹۹
۶ درصد بنتونیت	۴/۶۱	-۱۲/۱۹	+۱/۹
۳ درصد کائولن	۳/۶۰	-۳۱/۴۲	-۱۴/۶۶
۶ درصد کائولن	۴/۷۹	-۸/۷۶	-۲/۴۸
کاه‌گل معمولی کنترل	۵/۲۵	-	-

جدول ۱۱. نتایج اندازه‌گیری عمق نفوذ باران در سطح نمونه‌های کاه‌گل تهیه شده با افزودنی‌های سیلیکاتی ۴۵ میکرون

نام ماده افزودنی و درصد	عمق نفوذ باران به میلی‌متر	درصد تغییر نسبت به نمونه شاهد	درصد تغییر نسبت به نمونه‌های جدول ۹
۳ درصد میکروسیلیس	۸/۶۶	-۲۹/۹۳	+۲۸/۱۹
۶ درصد میکروسیلیس	۸/۷۷	-۲۹/۰۴	-۲۹/۳۶
۳ درصد زئولیت	۹/۹۴	-۱۹/۵۷	+۵۷/۸۱
۶ درصد زئولیت	۹/۶۹	-۲۱/۶۰	-۱۳/۳۵
۳ درصد فلدسپات	۱۲/۵۱	+۱/۲۱	-۱۷/۰۵
۶ درصد فلدسپات	۱۶/۳۲	+۳۲/۰۳	+۵۰/۸
۳ درصد بنتونیت	۹/۴	-۲۳/۹۴	+۷۲/۹۳
۶ درصد بنتونیت	۱۰/۱۷	-۱۷/۷۱	+۱۵/۰۵
۳ درصد کائولن	۹/۸۵	+۲۰/۳۰	-۱۰/۶۲
۶ درصد کائولن	۱۲/۴۵	+۰/۷۲	+۱۳/۹
کاه‌گل معمولی کنترل	۱۲/۳۶	-	-

آزمایشات انجام شده نشان دهنده تفاوت و تأثیر چشمگیر نتایج نمونه‌های بهسازی شده با سه درصد ماده افزودنی سیلیکاتی ۴۵ میکرون نسبت به نمونه‌های مشابه (نمونه‌های اصلاح شده با سه درصد افزودنی ۱۵۰ میکرون) و در قیاس با نمونه‌های شاهد و کنترل است.

علاوه بر این مطالعات انجام شده در این پژوهش نشان داد

استفاده از مواد افزودنی میکرونیزه سیلیکاتی مناسب، ضریب نفوذپذیری اندود کاه‌گل را به‌طور چشمگیری کاهش داد. از سوی دیگر، با کاهش اندازه و دانه‌بندی ماده افزودنی در مقیاس میکرونیزه، از ۱۵۰ میکرون به ۴۵ میکرون، به دلیل افزایش سطح ویژه مواد افزودنی تأثیر مواد افزودنی فوق در کاهش ضریب نفوذپذیری اندود کاه‌گل افزایش می‌یابد، به گونه ای که

شده با میکروسیلیس، ژئولیت، فلدسپات و کائولن. به علاوه نتایج آزمایشات در این بخش نشان داد که با کاهش میزان هدر رفت ماده جامد بدنه نمونه‌های اندود بهسازی شده در مقابل بارندگی و افزایش دوام اندود، میزان نفوذ قطرات باران نیز در سطح نمونه‌های کاه گل به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

در یک جمع بندی کلی از نتایج و دستاوردهای به‌دست آمده از این پژوهش، می‌توان گفت:

۱. استفاده از مواد افزودنی میکرونیزه سیلیکاتی مناسب، تأثیر چشمگیری در کاهش ضریب نفوذپذیری اندود سنتی کاه گل در مقابل نفوذ آب و به تبع آن، بهبود خاصیت عایق‌بندی آن در مقابل رطوبت بدنبال دارد.
۲. به‌کارگیری مواد افزودنی میکرونیزه سیلیکاتی، علاوه بر بهبود خاصیت عایق‌بندی اندود کاه گل، دوام و مقاومت اندود را نیز در مقابل فرسایش ناشی از رطوبت و بارندگی به نحو مطلوبی افزایش داده و موجب ماندگاری و طول عمر بیشتر اندود کاه گل می‌گردد.
۳. با استفاده از مواد افزودنی میکرونیزه سیلیکاتی در بهسازی مصالح سنتی مورد استفاده در معماری و حفاظت و مرمت بناهای خشت و گلی، می‌توان هزینه‌های سالیانه ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری این آثار را تا حد زیادی کاهش داد.
۴. با کاهش ابعاد ذرات ماده افزودنی مورد استفاده از ۱۵۰ به ۴۵ میکرون، میزان تأثیر مواد افزودنی در بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود کاه گل به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.
۵. درصد بهینه استفاده از مواد افزودنی میکرونیزه سیلیکاتی برای بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود کاه گل، سه درصد وزنی است.
۶. افزایش میزان استفاده از مواد افزودنی میکرونیزه سیلیکاتی، تأثیر چندانی در افزایش روند بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود کاه گل ندارد.

که افزایش درصد ماده افزودنی، تأثیر چندانی در ادامه روند کاهش نفوذپذیری اندود کاه گل نداشته و به‌نظر می‌رسد که درصد بهینه استفاده از مواد افزودنی میکرونیزه سیلیکاتی برای کاهش نفوذپذیری کاه گل سه درصد وزنی است. مطالعات انجام شده در این بخش، حاکی از آن است که چون خاصیت عایق‌بندی مصالح ساختمانی در مقابل رطوبت به تعبیری عکس حالت نفوذپذیری است، می‌توان با استفاده از آزمون استاندارد اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری، وضعیت عایق‌بندی، مصالح خاکی همچون خشت و کاه گل را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بدین ترتیب، استفاده از آزمون تعیین ضریب نفوذپذیری اندود کاه گل با بار افتان برای اولین بار در این پژوهش، نشان داد که این روش آزمایشگاهی استاندارد، به نحو مطلوبی قابلیت ارزیابی مهمترین کارکرد اندود سنتی کاه گل، یعنی خاصیت عایق‌بندی آن را دارا می‌باشد. در واقع، استفاده از این آزمون استاندارد گامی هرچند کوچک برای نزدیک شدن روش‌های تجربی نیمه کمی مورد استفاده در ارزیابی مصالح خاکی سنتی مورد استفاده در معماری و حفاظت و مرمت بناهای تاریخی خشت و گلی به استانداردهای ملی و بین‌المللی رایج، مانند سایر مصالح ساختمانی است.

بررسی‌های انجام شده بر روی ویژگی مهم دیگر اندود کاه گل، یعنی دوام آن در مقابل رطوبت و بارندگی که دشمن اصلی مواد و مصالح خاکی است، با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز باران، بیانگر آن بود که استفاده از مواد افزودنی میکرونیزه سیلیکاتی در بهسازی مصالح خاکی، همچون کاه گل، نقش مؤثری در بهبود دوام و ماندگاری این مصالح آسیب‌پذیر در مقابل بارندگی دارد. از سوی دیگر، نتایج به‌دست آمده در این بخش، انطباق خوبی با نتایج حاصل از آزمایشات تعیین ضریب نفوذپذیری کاه گل دارد، به‌طوری که حداکثر دوام در مقابل فرسایش ناشی از بارش مصنوعی تحت باران‌ساز در نمونه‌هایی مشاهده می‌شود که میزان کاهش ضریب نفوذپذیری آنها نسبت به نمونه‌های شاهد کمتر بوده است، یعنی نمونه‌های بهسازی

## منابع مورد استفاده

۱. افتخاریان، ل.، ا. تی تی دژ، ر. مهین روستا، ب. خاکباز، ا. سارنگ، م. نواری و پ. صادقیان. ۱۳۹۰. آزمایشگاه مکانیک خاک، چاپ دوم، نشر کتاب دانشگاهی، تهران.
۲. حجازی، م.، م. هاشمی، ا. جمالی نیا و م. باتوانی. ۱۳۹۳. تأثیر مواد افزودنی بر مقاومت‌های مکانیکی خشت ساخته شده از خاک اصفهان، فصلنامه مسکن و محیط روستا ۳۲(۱۵۱): ۸۰-۶۷.
۳. داس، ب. ا. ۱۳۹۱. اصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک، چاپ اول، نشر کتاب دانشگاهی، تهران.
۴. شاه نظری، م. ر و م. ق. سحاب. ۱۳۹۳. دستورالعمل‌های آزمایشگاه بتن، چاپ دوازدهم، نشر علم و صنعت، تهران.
5. Anupam, A. K and P. Kumar. 2013. Use of various vgricultural and industrial waste materials in road construction, Proc-Soci. Beha. Sci. 104: 264-273.
6. Bharath, B., M. Reddy, J. Pathan and R. Patel. 2014. Studies on stabilised adobe blocks, I. J. Resea EngTechno. 3(6): 259-64.
7. Calatan. G., A. Hegyi, C. Dico and C. Mircea. 2016. Determining the optimum addition of vegetable materials in adobe bricks, Proce. Technol. 22: 259-265.
8. Corrêa. A. A. R., L. M. Mendes, N. P. Barbosa, T. de Paula Protásio, N. de Aguiar Campos and G. H. D. Tonoli. 2015. Incorporation of bamboo particles and "synthetic termite saliva" in adobes, Constr. Buil. Mate. 98: 250-256.
9. Eires, R., A. Camões and S. Jalali. 2013. Earth architecture: ancient and new methods for durability improvement, ICESA2013-2<sup>nd</sup> International Conference on Structures and Architecture, 24-26 July, Guimaraes, Portugal.
10. El-Mahllawy, M. S and A. M. Kandeel. 2014. Engineering and mineralogical characteristics of stabilized unfired montmorillonitic clay bricks, HBRC J. 10(1): 82-91.
11. Georgiev, G., W. Theuerkorn, M. Krus, R. Kilian and T. Grosskinsky. 2014. The potential role of cattail-reinforced clay plaster in sustainable building, Mires Peat 13: 1-13.
12. Germaine, J. T., A. V. Germaine. 2009. Geotechnical laboratory measurements for engineers. John Wiley & Sons.
13. Maheri, M. R., A. Maheri, S. Pourfallah, R. Azarm and A. Hadjipour. 2011. Improving the durability of straw-reinforced clay plaster cladding for earthen buildings. I. J. Architectural Heritage 5(3): 349-366.
14. Miqueleiz, L., F. Ramirez., J. E. Oti., A. Seco., J.M. Kinuthia., I. Oreja and P. Urmeneta. 2013. Alumina filler waste as clay replacement material for unfired brick production, Eng. Geology 163: 68-74.
15. Nwankwor, N. A. 2011. Justification for the combination of organic and inorganic stabilizers to stabilize traditional earth materials (mud) for quality and capacity utilization in africa. Terra 2008: The 10<sup>th</sup> International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architectural Heritage, 1-5 February, Mali.
16. Sharma. V., H. K. Vinayak and B.M. Marwaha. 2015. Enhancing sustainability of rural adobe houses of hills by addition of vernacular fiber reinforcement, I. J. Sustainable Built Environment 4(2): 348-358.
17. Standard, B. 2000. 1377: Part 2 1990. Soil testing mechanics, laboratory testing manual.
18. Trivedi, J. S., S. Nair and C. Iyyunni. 2013. Optimum utilization of fly ash for stabilization of sub-grade soil using genetic algorithm, Procedia Eng. 51: 250-258.
19. Zhang. J., W. Chen, Z. Li, X. Wang, Q. Guo and N. Wang. 2015. Study on workability and durability of calcined ginger nuts-based grouts used in anchoring conservation of earthen sites, J. Cultural Heritag 16: 831-837.



## The Effect of Silicates Micronized Additives on Reduction of Permeability and Erosion due to Artificial Rainfall of Kahgel Plaster

M. Bater<sup>\*1,2</sup>, H. Ahmadi<sup>2</sup> and R. Emadi<sup>3</sup>

(Received: Nov. 13-2016 ; Accepted: Jan. 25-2017)

### Abstract

Kahgel is one of the oldest traditional mortars in Iran capabilities and performance of which in the past to conserve earthen buildings show that it can be used as a covering for conservation and preservation of earthen architectural structures. The ancient waterproof covering is very efficient at keeping the building dry during the heavy rain showers, but low durability and the need for renewal the plaster due to erosion of rainfall suggest that Kahgel plaster is weak and unstable. So, it is very essential and necessary to find appropriate scientific methods to enhance durability and lifespan of Kahgel plaster. In this research, the effect of silicates micronized additives (including Microsilica, Feldspar, Zeolite, Bentonite and Kaolin) on the stabilization and improvement of the physical and mechanical properties of Kahgel plaster with experimental study by hydraulic conductivity and water erosion Kahgel plaster indicated that using the micronized silicates additives can significantly improve physical and mechanical properties of earth and earthen materials such as Kahgel. Experimental results showed that application of Kaolin 150 microns at 3 wt% (by weight of Kahgel) reduced hydraulic conductivity of the Kahgel plaster at 65% level and Zeolite 45 microns at 3 wt% (by weight of Kahgel) decreased by 85%. In addition evaluation of water erosion of the samples during rainfall by rainfall simulator showed that use of 3 wt% micronized Microsilica, Feldspar, Zeolite and Kaolin decreased sample's total dry material loss of the Kahgel plaster at least 10/5% and maximum up to 37/7% and increased their durability against erosion from rainfall. In addition, results from studies indicate that by reducing the particle size of the additive, their positive effect on physical and mechanical properties of Kahgel mortar increases. On the other hand, 3 wt% is the optimized percentage of micronized silicate additives to improve Kahgel coating and increased amount of additives seems to have no significant impact on the improvement of physical and mechanical properties.

**Keywords:** Earthen architecture, Kahgel, micronized additives, Silicates, Conservation

1. Dept. of Conservation and Restoration of Cultural Properties, Faculty of Arts and Architecture, Zabol Univ., Zabol, Iran.

2. Dept. of Conservation and Restoration of Cultural Properties, Faculty of Preservation and Restoration, Art Univ. of Isfahan, Isfahan, Iran.

3. Dept. of Materials Eng., Faculty of Materials Eng., Isf. Univ. of Technol., Isfahan, Iran.

\*: Corresponding Author, Email: masoud.bater@gmail.com